



Μαστίχες Στεγάνωσης & Στερέωσης

GASKET SEAL

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **GASKET SEAL** είναι ελαστική σιλικόνη - φλαντζόκολλα, ενός συστατικού, εξαιρετικών τεχνικών προδιαγραφών, με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες έως 300°C.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες έως 285°C περιοδικά μέχρι 305°C
- Διατηρεί την ελαστικότητα της
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποίηση φλαντζών – παρεμβυσμάτων με υψηλή αντοχή στη θερμοκρασία
- Σφραγίσεις μεταξύ μεταλλικών στοιχείων
- Σφραγίσεις φλαντζών σε αντλίες και μηχανές
- Σφραγίσεις σε συστήματα θέρμανσης
- Σφραγίσεις σε ηλεκτρικές οικιακές συσκευές

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνες και λίπη.
2. Δεν απαιτείται η εφαρμογή primer σε μη πορώδεις επιφάνειες.
3. Εφαρμόστε με πιστόλι σιλικόνης (φύσιγγα) ή κατευθείαν από το ακροφύσιο του σωληναρίου.
4. Διορθώστε με **GASKET SEAL**.
5. Η τελική επιφάνεια διαμορφώνεται με σαπουνόνερο πριν στεγνώσει.

Συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας του προϊόντος

Δεν είναι κατάλληλη για PVC, PE, PP, PTFE και ασφαλτικές επιφάνειες

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε με white spirit αμέσως μετά την εφαρμογή

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Εξ αιτίας του όξινου χαρακτήρα της η **GASKET SEAL** μπορεί να επηρεάσει μέταλλα όπως τον χαλκό και τον μολύβδο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση: Πολυσιλοξάνιο

Χρώμα: Κόκκινο

Μορφή: Πάστα

Σύστημα ωρίμανσης: Ωρίμανση με υγρασία

Δημιουργία υμενίου (20°C/ 65% R.H.): Ca. 7 min

Ταχύτητα σκλήρυνσης (20°C/ 65% R.H.): 1,5mm /24h

Σκληρότητα (DIN 53505): 28 ± 5 Shore A

Ειδικό βάρος (DIN 53479): 1,29 g/ml

Αντοχή στη θερμοκρασία: Από -60°C έως +300°C

Για συνεχή λειτουργία συνιστάται η θερμοκρασία να μην υπερβεί τους 285°C.


Ελαστική ανάκαμψη (ISO 7389): > 80 %

Συντελεστής ελαστικότητας 100% (DIN 53504): 0,35 N/mm²

Μέγιστη παραμόρφωση (DIN 53504): 1,50 N/mm²

Επιμήκυνση στη θραύση (DIN 53504): > 500 %

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5 °C - +35°C



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό χώρο με θερμοκρασία από +5°C - +25°C.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

12 μήνες σε κλειστή συσκευασία, υπό τις συνθήκες αποθήκευσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φύσιγγες 310ml

Σωληνάκια 80 ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
310ml	04037	5204094040378
80ml	04038	5204094040385

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Μαστίχες Στεγάνωσης & Στερέωσης GASKET SEAL

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα **P102:** Μακριά από παιδιά
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση **P501:** Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012)

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

ΕVOCHEM Α.Ε.
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

