BERLINGPaints

STUCO GRID

Ειδικός Στόκος Σπατουλαρίσματος

BERLING
Το χρώμα έχει Όνομα!

05.2019 V01

Συσκευασία: 20Kg

Περιγραφή
Ειδικός στόκος σπατουλαρίσματος για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, όπως σοβάς, γυψοσανίδες, μπετόν. Δουλεύεται πολύ εύκολα και εξίσου καλά με airless πιστόλι, σπάτουλες και ρολό. Είναι πολύ «αφράτος» και δεν κάνει «καβαλήματα» και σκασίματα.

Σκοπός Χρήσης
Σπατουλάρισμα εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος
- Χρωματίζεται σε ανοιχτές αποχρώσεις αυξάνοντας έτσι την καλυπτικότητα του τελικού χρώματος.
- Μεγάλη ευκολία στην εφαρμογή και στο τρίψιμο.
- Δεν πετρώνει.
- Αποθηκεύεται για μελλοντική χρήση.

Αποχρώσεις
Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε πολλές αποχρώσεις βάσει του συστήματος χρωματισμού της Berling.

Απόδοση.
Θεωρητική απόδοση : 1,0-1,25 m2/kg , αναλόγως της τραχύτητας της επιφάνειας και του τρόπου εργασίας.

Προτεινόμενα συστήματα
Παλαιές και νέες εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

Προτεινόμενα πεδία εφαρμογής:

Παλιές και νέες εσωτερικές επιφάνειες

Στάδιο	Περιγραφή	Επιστρώσεις
Προετοιμασία	Σε περίπτωση παλαιών ήδη βαμμένων εσωτερικών επιφανειών, οι οποίες χρειάζονται επαναστοκάρισμα εφαρμόστε αρχικά μια επίστρωση αστάρι πρόσφυσης Quartz, σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής του. Σε περίπτωση νέων επιφανειών δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία. Στην συνέχεια σπατουλάρετε με Stucco Grid.	1 ή 2 Επιστρώσεις

Αστάρι	Nature Aquafix, Berling Nanoprimer, ή Ακρυλικό Αστάρι Πλαστικού.	1 Επίστρωση
Τελική επίστρωση	Πλαστικό χρώμα εσωτερικού χώρου.	2 Επιστρώσεις

Παλιές και νέες εξωτερικές επιφάνειες

Στάδιο	Περιγραφή	Επιστρώσεις
Προετοιμασία	Σε περίπτωση παλαιών ήδη βαμμένων εξωτερικών επιφανειών, οι οποίες χρειάζονται επαναστοκάρισμα εφαρμόστε αρχικά μια επίστρωση αστάρι πρόσφυσης Quartz, σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής του. Σε περίπτωση νέων επιφανειών δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία. Σε περίπτωση νέων και πολύ απορροφητικών επιφανειών καλό είναι πριν την εφαρμογή του Stucco Grid να εφαρμόζετε μια στρώση αστάρι Berling Nanoprimer ή Ακρυλικό Αστάρι Πλαστικού για μείωση της απορροφητικότητας της επιφάνειας. Στην συνέχεια σπατουλάρετε με Stucco Grid.	1 ή 2 Επιστρώσεις
Αστάρι	Fixateur ή Berling Nanoprimer ή Ακρυλικό Αστάρι Πλαστικού	1 Επίστρωση
Τελική επίστρωση	Ακρυλικό χρώμα εξωτερικού χώρου	2 Επιστρώσεις

Συνθήκες εφαρμογής

Εφαρμόζεται σε θερμοκρασία 10oC ως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Οδηγίες Εφαρμογής

Αδειάζετε το περιεχόμενο του μικρού δοχείου (παχυντής) μέσα στο μεγάλο δοχείο και ανακατεύετε με αναδευτήρα. Σε λίγα λεπτά το προϊόν πήζει και είναι έτοιμο προς χρήση. Ο παχυντής έχει μόνο πηκτικές ιδιότητες και δεν επηρεάζει καθόλου το αποτέλεσμα στο γέμισμα, στο τρίψιμο ή στην αντοχή.
Εάν επιθυμείτε να το χρωματίσετε στην απόχρωση της αρεσκείας σας, χρωματίστε το πριν τη προσθήκη του παχυντή. Εάν θέλετε να διαφοροποιήσετε το πάχος του στόκου, χρησιμοποιήστε λιγότερο παχυντή για αραιότερο προϊόν. Για εφαρμογή με πιστόλι χωρίς στρώσιμο με σπάτουλα εφαρμόζουμε το στόκο χωρίς παχυντή ή με την προσθήκη πολύ μικρής ποσότητας. Για εφαρμογή με πιστόλι και στρώσιμο με σπάτουλες εφαρμόζουμε τον στόκο με το 1/3 του παχυντή. Για εφαρμογή με σπάτουλα εφαρμόζουμε με όλη την ποσότητα του παχυντή (εκτός εάν επιθυμούμε λιγότερο πηκτό υλικό).Το υλικό το οποίο παραμένει στο δοχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τις επόμενες ημέρες. Το προϊόν εφαρμόζετε σε δυο επιστρώσεις. Η πρώτη επίστρωση δεν τρίβεται. Μόλις στεγνώσει η πρώτη, εφαρμόζεται η δεύτερη και αφού στεγνώσει καλά τρίβεται με τριβείο ή με το χέρι. Εάν υπάρχει αυξημένη υγρασία το προϊόν πρέπει να τριφτεί μόλις στεγνώσει.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πυκνότητα	1,78 ± 0,03 gr/cm3 (ISO 2811).
Ιξώδες	>125 K.U., 25°C (ASTM D562).
pH	7,6-8,7.
Απόδοση	1,0 – 1,25 m^2 / kg , αναλόγως της επιφάνειας και του τρόπου εργασίας.
Στέγνωμα	Επιφανειακά σε 2-4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Επαναβάφεται μετά την πάροδο 24 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Αραίωση	Δεν αραιώνεται.
Π.Ο.Ε.	10gr/lt (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Εφαρμογή	Το προϊόν εφαρμόζεται με σπάτουλες ή πιστόλι airless.
Τρίψιμο	Το προϊόν τρίβεται εφόσον έχει στεγνώσει πολύ καλά. Μετά από τουλάχιστον 4 – 6 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ ΙΙ, Υποκατηγορία γ, Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 40gr/lt,
Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.=10gr/lt(έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.

Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.
Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.
Μακριά από παιδιά. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν από τη χρήση.
Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

BERLING A.B.E.E.

Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011,
τηλ.: +30 22620 31633, fax.: +30 22620 31293
www.berling.gr / info@berling.gr Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών 801 11 62222

Το χρώμα έχει Όνομα!