

PLANOCOLOR VENETICO

Σπατουλαριστό τσιμεντοκονίαμα για δημιουργία τεχνοτροπίας σε άπειρους συνδυασμούς χρωμάτων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους και οροφές

- ▷ Ιδιαίτερα λεπτόκοκκο
- ▷ Εξαιρετική εργασιμότητα
- ▷ Εφαρμόζεται σε πάχος έως 5mm
- ▷ Υψηλής αισθητικής τεχνοτροπία
- ▷ Απεριόριστη ελευθερία στη μορφή του τελικού αποτελέσματος
- ▷ Δέχεται λείανση για τη δημιουργία λαμπερής επιφάνειας
- ▷ Αναμιγνύεται με χρωστικές σε υγρή μορφή ή σε μορφή σκόνης
- ▷ Αναμιγνύεται και με χρωστικές UNIVERSAL για ειδικές αποχρώσεις
- ▷ Ιδανικό για επισκευές σε τριχοειδή σε σοβάδες
- ▷ Μπορεί αν εφαρμοστεί και σε δάπεδα με επικάλυψη "υγρό γυαλί"



Περιγραφή

Το PLANOCOLOR VENETICO είναι λευκό κονίαμα, τελευταίας τεχνολογίας που αναμιγνύεται με χρωστικές σε υγρή μορφή ή σε μορφή σκόνης για δημιουργία λείας ή/και αδρής επιφάνειας τοίχου με τεχνοτροπία σε άπειρα χρώματα. Η ανάμιξη του γίνεται μόνο με νερό και την αντίστοιχη χρωστική. Εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητας του σε συνθετικές ρητίνες, μπορεί να εφαρμοσθεί σε τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών χώρων σε πάχος μέχρι 5mm. Η εφαρμογή του είναι πολύ εύκολη και γίνεται όπως του κοινού στόκου σπατουλαρίσματος ή του stucco veneziano.

Χρήση - Εφαρμογές

Το PLANOCOLOR VENETICO μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν:

- Δημιουργία διακοσμητικής χρωματιστής επίστρωσης με τεχνοτροπία stucco veneziano σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ακόμη και σε λουτρά.
- Διακοσμητική χρωματιστή επίστρωση σε ανακαινίσεις πάνω από παλιές επικαλύψεις όπως κεραμικά πλακίδια, μάρμαρα (με χρήση primer).
- Καμβάς για ζωγραφική δαπέδου ή τοίχου. Σε δάπεδα μόνο με επικάλυψη τουλάχιστον 2mm PLANOCOLOR LIQUID GLASS.
- Για δημιουργία ειδικής απόχρωσης πχ υπέρλευκο γυαλιστερού ή όχι επιχρίσματος (ανάμιξη με NOVACOLOR OXIDE ή NOVACOLOR UNIVERSAL) σε εφαρμογές όπου τα συνηθισμένα τσιμεντοκονιάματα δεν μπορούν εξαιτίας της δομής τους να επιτύχουν.
- Επισκευαστικό μικρορωγμών σε επιχρίσματα ή διακοσμητικές επιστρώσεις τοίχων ή δαπέδων με την προϋπόθεση ότι αφορούν ρωγμές που έχουν σταθεροποιηθεί (πχ όχι για αρμούς διαστολής).

Διαδικασία εφαρμογής

Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να λεία, καθαρή, συμπαγής και απορροφητική, απαλλαγμένη από σκόνες, παλιές βαφές, έλαια και σαθρά στοιχεία. Συνιστάται για απορροφητικά υποστρώματα να προηγείται επάλειψη με PLANOPRIMER διαλυμένου σε νερό (1:1 - 3). Η αναλογία ανάμιξης με νερό εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Η αραίωση του PLANOPRIMER πρέπει να μας εξασφαλίζει απορροφητικό συμπαγές υπόστρωμα χωρίς να δημιουργείται επιφανειακή μεμβράνη. Σε περίπτωση όπου στο υπόστρωμα υπάρχουν σαθρά και χαλαρά στοιχεία, αυτά θα πρέπει να απομακρυνθούν έως ότου βρούμε υγιές υπόστρωμα. Σαθρά υποστρώματα με ανεπαρκείς αντοχές όπου απαιτείται σκλήρυνση σε βάθος, πρέπει να δέχονται επεξεργασία με NOVAPRIMER ή

με WATERPRIMER EPX κατά περίπτωση. Για επισκευές σε σοβάδες συνιστάται η χρήση του ταχύηκτου επισκευαστικού σοβά μίας στρώσης RS 110 ενώ προκειμένου να επισκευάσουμε σκυρόδεμα συνιστάται η χρήση του RC 340 που είναι ισοπλισμένο θιζοτροπικό κονίαμα. Για μη απορροφητικά υποστρώματα συνιστάται προεπάλειψη του υποστρώματος με SC ELASTIC. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος

Σε καθαρό δοχείο που περιέχει 4,5 - 5,4 λίτρα καθαρό νερό προσθέτουμε 15kg PLANOCOLOR VENETICO καθώς και 3 χρωστικές NOVACOLOR DESIGN προκειμένου να πετύχουμε την αντίστοιχη απόχρωση του χρωματολογίου PLANOCOLOR και ανακατεύουμε με ηλεκτρικό αναδευτήρα σε χαμηλής στροφής μέχρι να προκύψει ένας ομοιογενής πολτός χωρίς σβώλους. Αφήνουμε το μίγμα να ηρεμήσει για μερικά λεπτά και στη συνέχεια ανακατεύουμε ξανά για περίπου ένα λεπτό. Το μίγμα είναι έτοιμο για χρήση. Μην προσθέτετε νερό στο μίγμα όταν αυτό έχει αρχίσει να πήζει. Σε περίπτωση όπου επιθυμούμε τη δημιουργία ειδικής απόχρωσης εκτός χρωματολογίου PLANOCOLOR μπορεί να γίνει χρήση των χρωστικών NOVACOLOR OXIDE ή UNIVERSAL. Αν το ζητούμενο είναι λευκό χρώμα δεν απαιτείται ανάμιξη με χρωστική. Με αυτό το τρόπο το PLANOCOLOR VENETICO μπορεί να προσεγγίσει σε επίπεδα απόχρωσης ακόμη και βαφές, παρά το γεγονός ότι είναι κονίαμα βάσεως τσιμέντου.

Εφαρμογή του μίγματος

Εφαρμόζουμε το μίγμα χρησιμοποιώντας μία επίπεδη σπάτουλα και εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη του υποστρώματος με το υλικό, σε πάχος έως 5mm. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν όταν στο νωπό ακόμη μίγμα του PLANOCOLOR VENETICO που έχει εφαρμοσθεί στον τοίχο, κάνουμε επίπαση χρωστικής σε μορφή σκόνης όπως το NOVACOLOR OXIDE. Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να κυμαίνεται από +8°C έως +30°C. Ημέρες με ζέστη ή και με αέρα συνιστάται να μην κάνουμε εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους για αποφυγή της ταχείας εξάτμισης του νερού που περιέχει το μίγμα. Σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχουν αρμοί διαστολής στο υπόστρωμα (πχ αρμοί διαστολής κτιρίων) αυτοί πρέπει να συνεχίζονται και στην επιφάνεια του PLANOCOLOR VENETICO. Σε διαφορετική περίπτωση θα δημιουργηθεί ρωγμή. Πάντα να έχουμε υπόψη ότι το PLANOCOLOR VENETICO είναι ιδιαίτερα ισχυρό κονίαμα με μικρή όμως ελαστικότητα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες αρκεί να είναι πολύ καλά στερεωμένες και να έχει προηγηθεί επάλειψη με PLANOPRIMER ή NOVAPRIMER. Για εφαρμογή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή	Σκόνη
Χρώμα	Λευκό
Ειδικό Βάρος	1,00gr/cm ³
Μέγιστη κοκκομετρία	< 80µm
Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά	100%
Βλαπτικότητα σύμφωνα με EC 99/46	όχι
Προστασία κατά της μούχλας	ναί

Δεδομένα Εφαρμογής (+23°C & 50% σχετική υγρασία)

Αναλογία μίξης	3 - 3,5 λίτρα νερό / 15kg σκόνης
Ειδικό βάρος μίγματος	1,4gr/cm ³
Χρόνος ζωής στο δοχείο	2 ώρες
Πάχος εφαρμογής σε τοίχους	0 - 5mm
Συνολικό πάχος εφαρμογής σε δάπεδα	3 - 5mm
Εφαρμογή προστατευτικής βαφής ή αδιαβροχοποίησης	μετά από 24 - 48 ώρες
Θερμοκρασία εφαρμογής	από +8°C έως +30°C
Θλιπτική αντοχή 7 ημέρες	> 5Mpa
28 ημέρες	> 8Mpa
Αντοχή σε κάμψη 7 ημέρες	> 2Mpa
28 ημέρες	> 3Mpa

Προειδοποίηση

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται σ' αυτό το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα της γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες πρακτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση του προϊόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Δεδομένων ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr ή απευθείας στο QR Code του προϊόντος που ακολουθεί.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες Ασφαλείας

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Έντυπο Δεδομένων Ασφαλείας.

σε δάπεδα πριν την επικάλυψη των 2 τουλάχιστον χιλιοστών με PLANOCOLOR LIQUID GLASS απαιτείται η εισαγωγή υαλοπλέγματος στο πρώτο χέρι το οποίο εφαρμόζεται με οδοντωτή σπάτουλα. Ελάχιστο πάχος εφαρμογής 3 χιλιοστά PLANOCOLOR VENETICO συνολικά στα δάπεδα.

Αδιαβροχοποίηση - Τελείωμα

Όταν η επιφάνεια του PLANOCOLOR VENETICO στεγνώσει επαρκώς (24 - 48 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία περιβάλλοντος) η διαδικασία εφαρμογής ολοκληρώνεται κάνοντας αδιαβροχοποίηση ή γυάλισμα της επιφάνειας ανάλογα με τις απαιτήσεις τόσο από τεχνικής όσο και από αισθητικής άποψης. Σε εφαρμογές εξωτερικών ή με υγρασία χώρων συνήθως γίνεται αδιαβροχοποίηση ενώ σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να γίνει αδιαβροχοποίηση, κέρωμα είτε ακόμη και συνδιασμός με λείανση με μηχανικά μέσα. Όλα τα συστήματα προστασίας που χρησιμοποιούνται στα διακοσμητικά συστήματα PLANOCOLOR CEMENT μπορούν να εφαρμοστούν στο PLANOCOLOR VENETICO.

Καθαρισμός

Ο καθαρισμός από εργαλεία, ρούχα και επιφάνειες γίνεται με νερό όσο το προϊόν είναι νωπό. Όταν στεγνώσει μπορεί να γίνει μόνο με μηχανικά μέσα.

Αποθήκευση

Το PLANOCOLOR VENETICO παραμένει αναλλοίωτο για τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία προστατευμένο από την υγρασία και την απευθείας ηλιακή έκθεση.

Κατανάλωση

Η κατανάλωση εξαρτάται από το πάχος εφαρμογής και είναι 1,2kg/m²/mm πάχους.

Συστάσεις

- Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο ή άλλα συνδετικά στο μίγμα.
- Μην προσθέτετε στο PLANOCOLOR VENETICO βελτιωτικά γαλακτώματα. Η ανάμιξη να γίνεται μόνο με νερό και τη χρωστική.
- Μην εφαρμόζετε το PLANOCOLOR VENETICO σε σκονισμένες επιφάνειες αν δεν έχει προηγηθεί επάλειψη με PLANOPRIMER ή NOVAPRIMER διαλυμένο με νερό στην κατάλληλη αναλογία.
- Μην σκεπάζετε αρμούς διαστολής ή ρωγμές με κινητικότητα που υπάρχουν στο υπόστρωμα, με το PLANOCOLOR VENETICO.
- Μην προσθέτετε νερό στο μίγμα όταν αυτό έχει αρχίσει να πήζει. Αν το μίγμα δεν επανέρχεται με απλή ανάδευση τότε πρέπει να απορρίπτεται.
- Τα κονιάματα του συστήματος PLANOCOLOR εξαιτίας του μικρού τους πάχους είναι ιδανικά για ανακατασκευές. Δεδομένου όμως ότι υπάρχει πλήθος περιπτώσεων με δύσκολα υποστρώματα όπως ξύλο, μέταλλο, κ.α. συνιστάται να επικοινωνείτε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας πριν την εφαρμογή ή σε περιπτώσεις αμφιβολιών.
- Μην εφαρμόζετε το PLANOCOLOR VENETICO σε δάπεδα με απλό βερνίκι. Είναι απαραίτητο σε τέτοιες περιπτώσεις να επικαλύπτεται με τουλάχιστον 2 χιλιοστά PLANOCOLOR LIQUID GLASS και να εισάγουμε στη μάζα του κατάλληλο αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα.
- Μην εφαρμόζετε το PLANOCOLOR VENETICO σε εύκαμπτες ή με έντονο κραδασμό επιφάνειες, (επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας).
- Υποστρώματα με ανεπαρκείς αντοχές πρέπει να δέχονται επεξεργασία με WATERPRIMER EPX και να προηγείται δοκιμή.
- Για εφαρμογή πάνω σε παλιές εποξειδικές επιστρώσεις απαιτείται αστάρωμα με PLANOPRIMER EPOXY και επίταση χαλαζιακής άμμου S 500 προκειμένου να δημιουργηθεί γέφυρα πρόσφυσης.

Συσκευασία

Σε πλαστικά δοχεία των 5kg και 15Kg.

