



# Προστασία & Συντήρηση Ξύλου WOOD SEALER & VARNISH

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **WOOD SEALER & VARNISH** είναι διαυγές υπόστρωμα και βερνίκι επεξεργασίας ξύλινων επιφανειών με βάση ακρυλικές ρητίνες. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τους λεκέδες, το νερό, το μαύρισμα, το σάπισμα και τις ακτίνες UV. Λειτουργεί ως φράγμα υγρασίας προλαμβάνοντας το ξεφλούδισμα και την υπερβολική απορρόφηση του τελικού βερνικιού. Απλώνεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα και έχει υψηλή απόδοση. Είναι μία εξαιρετική υπερδιάφανη διακοσμητική επίστρωση που αναδεικνύει την φυσική ομορφιά του ξύλου.

## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- 2 σε 1, αστάρι και βερνίκι
- Σφραγίζει τους πόρους του ξύλου
- Παρέχει ομοιόμορφη υπερδιάφανη εμφάνιση
- Στεγνώνει γρήγορα, απλώνεται εύκολα
- Εξαιρετική προστασία από το νερό και τις ακτίνες UV

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Άριστη διακόσμηση και προστασία σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως έπιπλα, σκάλες, πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, παρκέτα, κουπαστές και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια.
- Υψηλής αντοχής αστάρι και βερνίκι επιφανειών πριν από το τελικό βερνίκι πατωμάτων ή εμφανών επενδύσεων και δομικών ή διακοσμητικών ξύλινων στοιχείων.
- Συντήρηση και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα.
- Εφαρμογή ως σφραγιστικό βερνίκι που αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του ξύλου.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### Προετοιμασία επιφανειών

**Καινούργιες επιφάνειες:** ελαφρύ τρίψιμο, αν χρειάζεται, για λεία επιφάνεια. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές καθαρές από λάδια και σκόνης. Λάδια και ρετσίνα απομακρύνονται με διαλυτικό νίτρου ή ασετόν.

**Βερνικωμένες επιφάνειες:** αφαιρέστε παλιά βερνίκια (ιδιαίτερα βερνίκια νιτροκυτταρίνης) με διαβρωτικό STRIPP N' CLEAN ή τριβείο. Λειάνετε καλά την επιφάνεια. Καθαρίστε τρίματα και σκόνη με σαπουνόνερο και στη συνέχεια ξεβγάλετε με καθαρό νερό.

## Εφαρμογή

1. Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση.
2. Εφαρμόστε ένα ή δύο χέρια WOOD SEALER & VARNISH με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless. Για χώρους με υγρασία ή και για μαλακά ξύλα συνιστάται η εφαρμογή δύο χεριών.
3. Εφαρμόστε κάθε χέρι με διαφορά τουλάχιστον 30 – 45 λεπτών μεταξύ τους (ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος). Αν έχει στεγνώσει πάνω από 12 ώρες τρίψτε ελαφρά πριν την εφαρμογή.
4. Αν η επιφάνεια του ξύλου παρουσιάζει μεγάλη απορροφητικότητα (ή αν το WOOD SEALER & VARNISH εφαρμοστεί ως τελικό βερνίκι) θα πρέπει να περαστεί και τρίτο χέρι.
5. Στη συνέχεια τρίψτε ελαφρά την επιφάνεια, καθαρίστε με νωπό πανί και εφαρμόστε την τελική επίστρωση βερνικιού.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

- Τα ξύλα πριν την εφαρμογή πρέπει να είναι στεγνά (12-14% εσωτερική υγρασία).
- Μην εφαρμόζετε το WOOD SEALER & VARNISH σε μέρες με πολλή υγρασία, ή όταν αναμένεται βροχή.
- Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε ξύλα με υψηλή περιεκτικότητα σε έλαια μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα πρόσφυσης, καθώς δεν υπάρχει τρόπος για να εξαλειφθούν εντελώς και να αποτραπεί η εμφάνιση τους στην επιφάνεια.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με white spirit ή διαλυτικό νίτρου

## ΑΠΟΔΟΣΗ

9 - 16 m<sup>2</sup> / lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της ξύλινης επιφάνειας.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Μορφή:** Υγρό διάλυμα

**Τύπος:** Ακρυλική επικάλυψη διαλύτου

**Χρώμα:** Διαφανές

**Οσμή:** Χαρακτηριστική αρωματική

**Ιξώδες:** 40 ± 10 s - DIN CUP 8

**Διαλυτότης:** Σε αρωματικούς διαλύτες

**Μέθοδος εφαρμογής:** Πινέλο, ρολό

**Θερμοκρασία εφαρμογής:** 5°C - 35°C

**Αραίωση:** Χωρίς αραίωση

**Χρόνος στεγνώματος:** Στην αφή 2-3 ώρες, επαναβάφεται μετά από 30 – 45 λεπτά. Αν έχει στεγνώσει πάνω από 12 ώρες τρίψτε ελαφρά πριν την εφαρμογή.

**ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)** (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η(Δ) "Συνδετικά αστάρια-σχεδιασμένα για να προστατεύσουν το ξύλο από την κυάνωση"): 750gr/lt(2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 700 gr/lt ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C -30°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: [www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)





# Προστασία & Συντήρηση Ξύλου WOOD SEALER & VARNISH

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία 750 ml και 2,5 lt


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
Δοχείο 750ml	05616	5204094056140
Δοχείο 2.5Lt	05607	5204094056157

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



**Acute Tox. 4: H312+H332** - Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα ή σε περίπτωση εισπνοής **Aquatic Chronic 1: H410** - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις **Eye Irrit. 2: H319** - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό **Flam. Liq. 2: H225** - Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα **Skin Irrit. 2: H315** - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος **STOT SE 3: H336** - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη **P101**: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα **P102**: Μακριά από παιδιά **P103**: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση **P280**: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο **P303+P361+P353**: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. **P304+P340**: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή **P305+P351+P338**: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε **P501**: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012) **EUH066**: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: ξυλόλη (μίγμα ισομερών) (CAS: 1330-20-7); βουτανόνη (CAS: 78-93-3)

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



# Evochem®

EVOCHEM A.E.  
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα  
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244  
E-mail: info@evochem.gr Website: [www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)

