



Συσκευασία	0,6 Lt	3 Lt	9 Lt
Βάσεις	—	—	—
Matt			
			Gloss

Περιγραφή

Το Superbest είναι ειδικό αντιμυχλικό υδατοδιάλυτο χρώμα, ιδανικό για τη βαφή εσωτερικών επιφανειών στις οποίες παρουσιάζονται προβλήματα μούχλας και μυκήτων. Περιέχει εξειδικευμένα πρόσθετα τα οποία παραμένουν στην επιφάνεια του χρώματος και εμποδίζουν την ανάπτυξη μούχλας στο φιλμ του χρώματος, ακόμα και σε σημεία με αυξημένη υγρασία. Το Superbest χαρακτηρίζεται από καλή αντοχή στο πλύσιμο, υψηλή λευκότητα και καλυπτικότητα. Είναι ιδανικό για χώρους με υψηλή υγρασία, όπως μπάνια και κουζίνες, εσωτερικές ντουλάπες, υπόγεια, γκαράζ κ.α.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Ειδικές αντιμυχλικές ιδιότητες.
- Υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση.
- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Αντοχή στο πλύσιμο με νερό.
- Υψηλή λευκότητα.
- Ευκολία στην εφαρμογή και στο άπλωμα.
- Αντοχή στην υγρασία και τους υδρατμούς.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/EK.

Οδηγίες Εφαρμογής

Αραιώστε με νερό έως 16% κατ' όγκον και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση.

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Τυχόν τρύπες, σκασίματα ή ανομοιομορφίες του τοίχου πρέπει προηγουμένως να στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο ή Στόκο Σπατουλαρίσματος Δύο Συστατικών της Berling. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο ή ρολλό μετά από την κατάλληλη αραίωση. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 8°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%. Εάν η επιφάνεια έχει ήδη προσβληθεί από μούχλα πρέπει πριν βαφτεί να καθαριστεί καλά με διάλυμα χλωρίνης σε νερό με αναλογία (1 : 1). Μετά την πάροδο 24 ωρών εφαρμόζεται το προϊόν σε δύο επιστρώσεις.

Νέες επιφάνειες

Για τέλεια αποτελέσματα σε νέες επιφάνειες, συνιστάται το σπατουλάρισμα του τοίχου με Στόκο Σπατουλαρίσματος Δύο Συστατικών της Berling και στη συνέχεια αστάρωμα με αστάρι νερού Nature Aquafix ή Fixateur νερού της Berling σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής. Τέλος το Superbest εφαρμόζεται σε δύο επιστρώσεις. Για καλύτερα αποτελέσματα προτείνεται ο χρωματισμός του Στόκου Δύο Συστατικών της Berling στην επιθυμητή απόχρωση.

Παλιές επιφάνειες

Σε ήδη βαμμένες αλλά υγιείς επιφάνειες εφαρμόζεται το προϊόν σε δύο επιστρώσεις μετά από κατάλληλη αραίωση. Επιφάνειες που έχουν υποστεί κιμωλίαση ή είναι καλυμμένες με υδρόχρωμα ή ασβέστη απαιτείται η στερέωσή τους αρχικά με αστάρι νερού Nature Aquafix ή Fixateur νερού της Berling και στη συνέχεια εφαρμόζεται το Superbest σε δύο επιστρώσεις. Σε περίπτωση στοκαρισμένων επιφανειών απαιτείται πρώτα τρίψιμο αυτών με σιλεόχαρτο και στην συνέχεια εφαρμόζεται ένα από τα υδατοδιάλυτα αστάρια της Berling, ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης. Τέλος το Super Best εφαρμόζεται σε δύο επιστρώσεις.

Μετά τη χρήση το εναπομένον χρώμα απομακρύνεται από τα εργαλεία βαφής και στη συνέχεια καθαρίζονται με σαπούνι και νερό. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Φορέας: Συμπολυμερής διασπορά ακρυλικών αστέρων και στυρενίου.

Χρωστικά: Διοξειδίο του τιτανίου.

Πληρωτικά υλικά: Ανθρακικό ασβέστιο διαφόρων κοκκομετριών, πυριτικό αργίλιο, ταλκ.

Π.Ο.Ε.: 28gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Στερεά: 66% ± 1

Ειδικό βάρος: 1,66 ± 0,02gr/cm³ (ISO 2811)

Ιξώδες: 115 - 125 K.U., 25°C (ASTM D562)

pH: 8,3 ± 0,3

Απόδοση: 8 - 10m²/lit, αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας.

Βαθμός σπιλνότητας: 2,0 - 2,5 units σε γωνία 60°.

Φωτεινότητα: L > 97

Διαλύτης: Νερό.

Αραίωση: Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό 10 - 16% κατ' όγκο, αναλόγως του τρόπου βαφής.

Εφαρμογή: Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό.

Χρόνος στεγνώματος: Επιφανειακά από 2 έως 4 ώρες.

(Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Επαναβαφή: Μετά την πάροδο 4 έως 6 ωρών.

(Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό.

Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς. Περιέχει 3-ίοδο-2-προπίνυλο βουτυλοκαρβαμίδιο, μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1).

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Το προϊόν περιέχει βιοκτόνο πρόσθετο για την προστασία του φιλμ. Δραστική ουσία IPBC (Cas No 55406-56-6).

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.



Προτεινόμενος προστατευτικός εξοπλισμός

Φροντίστε για καλό αερισμό του χώρου εργασίας, φορέστε προστατευτικά γάντια και γυαλιά. Ελέγξτε την πιθανότητα εμφάνισης αλλεργικής αντίδρασης

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μεταφορά

Οδική / θαλάσσια / εναέρια μεταφορά: Αριθμός O.H.E.: UN3082 • Τάξη κινδύνου: 9

• Ετικέτα: 9 • Ομάδα συσκευασίας III • Επικίνδυνο για το περιβάλλον: Ναι.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία α, Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 30gr/lit, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 28gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Η ποιότητα των προϊόντων μας διασφαλίζεται από τα λειτουργικά συστήματα ISO 9001 & ISO 14001 που εφαρμόζει η εταιρεία. Οι παραπάνω πληροφορίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Παρόλα αυτά ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία δεν φέρνει καμία ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από λάθος εφαρμογή του προϊόντος ή μη ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση. Για οποιοδήποτε διευκρινήσεις επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα.

BERLING A.B.E.E.

Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011,

τηλ.: +30 22620 31663, fax.: +30 22620 31293

www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης **801 11 62222**



Το χρώμα έχει Όνομα!