

Ασφαλτόμιγμα ψυχρής εφαρμογής για επισκευές οδοστρωμάτων

Ιδιότητες

Έτοιμο προς χρήση ασφαλτικό μίγμα ψυχρής εφαρμογής, για τοπικές επισκευές οδοστρωμάτων από άσφαλτο ή σκυρόδεμα. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευκαμψία χωρίς την εμφάνιση ρωγμών λόγω συστολοδιαστολών. Διαθέτει πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα και δεν παρασύρεται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων. Έχει μεγάλη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και το χρόνο. Εξασφαλίζει απλοποίηση των εργασιών χωρίς την ανάγκη προετοιμασίας της προς επισκευή επιφάνειας και χρήσης ειδικού εξοπλισμού. Το οδόστρωμα μπορεί να δοθεί άμεσα στην κυκλοφορία.

Πεδία εφαρμογής

Χρησιμοποιείται για τη γρήγορη επισκευή φθορών μικρού εύρους (λακκούβες, ανοίγματα κλπ.) σε οδοστρώματα από άσφαλτο ή σκυρόδεμα. Ιδανικό για τοπικές αποκαταστάσεις σε εθνικούς, επαρχιακούς και αστικούς δρόμους, γέφυρες, χώρους στάθμευσης, καθώς επίσης και σε προαυλία εργοστασίων, σχολείων, νοσοκομείων κλπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση:	ψυχρό ασφαλτικό μίγμα
Απόχρωση:	μαύρο
Πυκνότητα:	1,75 kg/lit
Πυκνότητα συμπυκνωμένου μίγματος:	2,10 kg/lit
Θερμοκρασία εφαρμογής:	από -40°C έως +60°C

Τρόπος χρήσης

1. Υπόστρωμα

Η προς επισκευή επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ., ειδικά στην περίμετρο της. Επίσης δεν πρέπει να έχει λιμνάζοντα νερά. Σε περίπτωση που το βάθος της επισκευής υπερβαίνει τα 10 cm, συνίσταται να προηγηθεί διάστρωση αμμοχάλικου και καλή συμπύκνωσή του.

2. Εφαρμογή

Το επισκευαστικό μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση και δεν απαιτείται οποιαδήποτε ανάμιξη ή ανάδευσή του. Η προς επισκευή επιφάνεια γεμίζεται με το υλικό, φροντίζοντας το γέμισμα να προεξέχει 1-2 cm από τη στάθμη του οδοστρώματος. Κατόπιν το υλικό συμπυκνώνεται καλά με τη χρήση φτυαριού, κυλίνδρου ή και με τις ρόδες ενός αυτοκινήτου. Το οδόστρωμα μπορεί να δοθεί άμεσα στην κυκλοφορία.

Κατανάλωση

Περίπου 21 kg/m²/cm πάχος στρώσης.

Συσκευασία

Δοχεία 25 kg.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστά δοχεία, σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, την υγρασία και τον ήλιο.

Παρατήρηση

Το υλικό μπορεί να εφαρμοστεί γενικά κάτω από οποιοσδήποτε καιρικές συνθήκες εκτός υπό βροχή.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου
 Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος
 Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475
Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα
 Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net