



Προστασία & Συντήρηση Ξύλου YACHT VARNISH

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **YACHT VARNISH** είναι βερνίκι αλκυδικής πολυουρεθάνης 1 συστατικού ναυτιλιακών προδιαγραφών που παρέχει μακροχρόνια προστασία σε ξύλινες επιφάνειες εξωτερικών και εσωτερικών εφαρμογών. Περιέχει φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική πολυουρεθανική του σύνθεση προσφέρει ανθεκτικό φινιρίσμα που εξασφαλίζει αντοχή στα χτυπήματα, ξεφλουδίσματα και στις συστολές και διαστολές του ξύλου. Ο εξαιρετικός συνδυασμός σκληρότητας και ελαστικότητας το καθιστούν ιδανικό και για βερνίκι πατώματος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρό ανθεκτικό φινιρίσμα
- Αντοχή στα χτυπήματα και ξεφλουδίσματα
- Αντοχή στις ακτίνες UV
- Μακροχρόνια προστασία
- Διαφανές φινιρίσμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για ξύλινες κατασκευές εξωτερικών και εσωτερικών χώρων όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, κουπαστές κλπ.
- Ναυτιλιακές εφαρμογές
- Ξύλινα δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προεργασία

Καινούργιες επιφάνειες: ελαφρύ τρίψιμο, αν χρειάζεται, για λεία επιφάνεια. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές καθαρές από λάδια και σκόνες. Λάδια και ρετσίνια απομακρύνονται με διαλυτικό νίτρου.

Για βερνικωμένες επιφάνειες: είναι σημαντικό να αφαιρεθούν παλιά βερνίκια με διαβρωτικό STRIPP N' CLEAN. Λειάνετε καλά την επιφάνεια. Καθαρίστε τρίματα και σκόνη με σαπουνόνερο και στη συνέχεια ξεβγάλετε με καθαρό νερό.

Προστασία του ξύλου: Εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις XYLOFARM για προστασία των επιφανειών από το σαράκι ή άλλα έντομα και σκουλήκια που μπορεί να προσβάλουν τα ξύλα.

Αστάρωμα: Εφαρμόστε ένα ή δύο χέρια SEALER FLOOR & WOOD ή το ίδιο το βερνίκι αραιωμένο 20% με white spirit και αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει εντελώς. Για χώρους με υγρασία ή για μαλακά ξύλα συνιστάται η εφαρμογή δύο

στρώσεων. Λειάνετε την επιφάνεια στην αρχή με χοντρό (150 – 180) και μετά με ψιλό (250 – 300) σπληρόχαρτο.

Εφαρμογή

1. Αναδεύστε το περιεχόμενο πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
2. Εφαρμόστε δύο χέρια **YACHT VARNISH** με πινέλο, ρολό ή πιστόλι, με διαφορά τουλάχιστον 24 ωρών μεταξύ τους.
3. Οι βερνικωμένες επιφάνειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από 24 – 48 ώρες, αν επιθυμείτε τη μέγιστη μακροζωία προφυλάξτε τη βερνικωμένη επιφάνεια από βαριά χρήση για 5 - 7 μέρες.
4. Αποφύγετε να εφαρμόσετε το βερνίκι σε ένα παχύ στρώμα – μειώνεται η αντοχή και η μακροζωία της επιφάνειας.
5. Για μέγιστη αντοχή εφαρμόστε τρία ή περισσότερα χέρια **YACHT VARNISH**.

Συντήρηση επιφάνειας: πλύνετε με μαλακό καθαριστικό και νερό και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ξύλα πριν την εφαρμογή πρέπει να είναι στεγνά (12-14% εσωτερική υγρασία). Απαιτείται καλός εξαερισμός του χώρου εφαρμογής. Κλείνετε τα καπάκια των δοχείων αμέσως μετά την εφαρμογή και αποθηκεύστε τα σε δροσερούς χώρους μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΛΥΒΔΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επεξεργασία παλιών βαμμένων επιφανειών όπως στεγνό τρίψιμο ή χρήση φλόγας για την απομάκρυνση παλιών επιστρώσεων δημιουργεί σκόνη και επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Ενδέχεται να απελευθερωθεί σκόνη μολύβδου. Ο μολύβδος είναι τοξικός. Η έκθεση στην σκόνη μολύβδου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή για τον έλεγχο της έκθεσης μολύβδου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με white spirit ή διαλυτικό νίτρου.

ΑΠΟΔΟΣΗ

6 - 10 m²/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος: Πολυουρεθανικό βερνίκι ξύλου

Μορφή: Παχύρρευστο υγρό

Χρώμα: Διαυγές

Οσμή: Αρωματική χαρακτηριστική

Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο, ρολό

Θερμοκρασία εφαρμογής: 5°C-35°C

Αραίωση: 5% - 10% με white spirit

Στέγνωμα: Στην αφή 2 - 5 ώρες, επαναβάφεται μετά από 24 ώρες.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/ε(Δ)) "Βερνίκια εσωτερικής και εξωτερικής

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Προστασία & Συντήρηση Ξύλου YACHT VARNISH

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

χρήσης"): 400gr/lit(2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 399 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5^o-30^oC. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml, 2,5Lt Gloss / Γυαλιστερό

750ml, 2,5Lt Satin / Σατινέ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
Δοχείο 750ml Gloss	76116	5204094056263
Δοχείο 2.5 Lt Gloss	05618	5204094056270
Δοχείο 750ml Satin	5618	5204094056188
Δοχείο 2.5 Lt. Satin	5623	5204094056232


ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Acute Tox. 4: H332 - Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
Aquatic Chronic 3: H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Asp. Tox. 1: H304 - Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς
Carc. 2: H351 - Υποπτο για πρόκληση καρκίνου
Eye Irrit. 2: H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
Flam. Liq. 3: H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα
Skin Sens. 1: H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε
P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς /

περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012) **EUH066:** Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο **EUH208:** Περιέχει Cobalt bis(2-ethylhexanoate), αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: απόσταγμα (πετρελαίου), ελαφρά κατεργασμένα με υδρογόνο Κεροξίνη - μη προδιαγεγραμμένη (CAS: 64742-47-8); Διαλυτής νάφθα (πετρελαίου), μεσαία αλειφατική Κεροξίνη από ατμοσφαιρική (FP<=55°C) (CAS: 64742-88-7); νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονοαποθειωμένη, < 0.1 % EC 200-753-7 (CAS: 64742-82-1); ξυλόλη (μίγμα ισομερών) (CAS: 1330-20-7

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

