

# CEMENT PAINT

## Υψηλής Ποιότητας Τσιμεντόχρωμα Νερού

Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα νερού υψηλής ποιότητας για εξωτερική χρήση. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης και των αντοχών που παρουσιάζει στα αλκάλια συνιστάται ιδιαίτερα για τη βαφή και προστασία κάθε επιφάνειας τσιμέντου όπως εμφανές μπετόν. Προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα, ασυναγώνιστη απόδοση και εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο και τις δυσμενείς ατμοσφαιρικές συνθήκες. Δουλεύεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια δίνοντας λεία ματ επιφάνεια.



### Πλεονεκτήματα:

- Κορυφαίας ποιότητας και ανθεκτικότητας τσιμεντόχρωμα
- Απευθείας βαφή σε εμφανές μπετόν, σοβά, τούβλα, αλκαλικές επιφάνειες
- Σε λευκό και 4 έτοιμες αποχρώσεις

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

#### Ιξώδες

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)




#### Πυκνότητα

1,49 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)  
για το λευκό

#### Στιλπνότητα

< 5 μονάδες στις 60° (ISO 2813)

### ΑΠΟΔΟΣΗ



#### Για μία στρώση

15-17 m<sup>2</sup>/L



#### Για δύο στρώσεις

8-9 m<sup>2</sup>/L

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό	750 mL	3 L	10 L
Κεραμιδί, Ατσάλι, Τσιμέντο, Ανθρακί	750 mL	3 L	10 L

### ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ματ	Σατινέ	Γυαλιστερό
✓		

Ματ Φινίρισμα

### ΑΡΑΙΩΣΗ



#### Με νερό

8-10%

### ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



#### Στην αφή


30-60 min

#### Επαναβαφή


3-4 h

### ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό,  
Κεραμιδί,  
Ατσάλι,  
Τσιμέντο,  
Ανθρακί



### ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ



## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για κάθε επιφάνεια τσιμέντου.

### ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



**Οι επιφάνειες πρέπει** να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν ασαθρά υλικά.



**Για το στοκάρισμα** των οπών και σπατουλάρισμα τυχόν ρωγμών χρησιμοποιείται Acrylic Putty.



**Παλιές υδροχρωματισμένες επιφάνειες** (με ασβέστη ή κόλλα) ασταρώνονται με Acrylan Unco Eco ή Vitosin.

**Καινούργιες επιφάνειες** από σοβά, μπετόν, τούβλα, κ.λπ., καθώς και σπατουλαρισμένες επιφάνειες ασταρώνονται με Durovit ή Acrylan Unco Eco.



### ΒΗΜΑΤΑ

1

Αραιώνουμε 8-10% με νερό και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

2

Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

3

Επαναβάφουμε μετά από 3-4 ώρες.

### TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <70% RH. Μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής/παγετού τις επόμενες 48 ώρες.
- Αφήστε τις νέες επιφάνειες από τσιμέντο να στεγνώσουν πλήρως για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή του χρώματος.
- Επιφάνειες βαμμένες με Cement Paint πλένονται χρησιμοποιώντας μαλακό σφουγγάρι με νερό και σε περίπτωση

επίμονων λεκέδων με απαλό, άχρωμο απορρυπαντικό, μετά την πάροδο τουλάχιστον τριών εβδομάδων από τη βαφή τους.

- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.

- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.
- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

## ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων” Οριακή τιμή **40 g/L**  
Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος **39 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



**5°C-38°C**  
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

**210.5589.400**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

