

Neobond[®]

Ειδικό γαλάκτωμα για ισχυρότατες συγκολλήσεις

Χρήσεις

- Συγκόλληση παλαιού με νέο μπετόν
- Συγκόλληση πλακιδίων, τσιμεντοκονίας και αυτοεπιπεδούμενων τσιμεντοειδών δαπέδων τύπου **Neofloor[®]**, σε λείες επιφάνειες, όπως: μέταλλα, μωσαϊκά, μάρμαρα, παλιά πλακάκια κ.λ.π
- Συνδετικό αστάρι και ενισχυτικό πρόσφυσης για την εφαρμογή κονιαμάτων (σοβά, μαρμαροκονίας κτλ) σε παλιές σαθρές επιφάνειες

Ιδιότητες

- Έχει πολύ δυνατή πρόσφυση σε πορώδεις αλλά και λείες επιφάνειες
- Υψηλή ελαστικότητα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Αντοχή στη γήρανση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εμφάνιση	Λευκό υγρό
Πυκνότητα (ISO 8962, DIN 51757)	1,03g/cm ³
Στερεά (ISO 1625, DIN 53189)	58±1%
pH (ISO 1148, DIN 53785)	4,5
Κατανάλωση	500-700gr/m ² ανά στρώση

Τρόπος εφαρμογής

Εφαρμόζεται σε μία ή δύο στρώσεις με ρολό ή πινέλο και αραιώνεται με νερό ανάλογα με την χρήση.

α. παλαιό με νέο μπετόν:

Μετά από επιμελή καθαρισμό και απομάκρυνση σαθρών και σκόνης επαλείφουμε την παλαιά επιφάνεια με μία στρώση **Neobond[®]**, αραιωμένο 5-10% με νερό και μετά από 60-90 λεπτά εφαρμόζουμε το νέο μπετόν.

β. Συγκόλληση πλακιδίων, τσιμεντοκονίας ή αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων με βάση το τσιμέντο, σε λείες επιφάνειες:

Μετά τον καλό καθαρισμό, κυρίως από λιπαρές ουσίες και σκόνες, εφαρμόζουμε μία στρώση **Neobond[®]** χωρίς ή με μικρή αραιώση μέχρι 5% με νερό και μετά από 60 με 90 λεπτά εφαρμόζουμε την κόλλα πλακιδίων (ενισχυμένη με **Revinex[®]**), ή την τσιμεντοκονία και το αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο **Neofloor[®]**.

γ. Εφαρμογή ως αστάρι, πριν το πέρασμα στόκου, τσιμεντοκονίας κτλ :

Μετά την αφαίρεση των παλαιών σαθρών επιχρισμάτων, εφαρμόζουμε μία στρώση **Neobond[®]** αραιωμένο με 20% έως 25% με νερό με σκοπό τη

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neobond[®]

σταθεροποίηση του υποστρώματος και την καλύτερη δυνατή πρόσφυση των επόμενων επιστρώσεων.

Ιδιαίτερες Συστάσεις

- Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από +5°C
- Η κολλητικότητα του τελικού φιλμ παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να μεσολαβήσει για την εφαρμογή των κονιαμάτων ή τουτσιμέντου είναι 12 ώρες, μετά την εφαρμογή του **Neobond[®]**.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό.

Συσκευασία

Δοχείο 1kg και 5kg

Χρόνος αποθήκευσης

2 έτη εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από τον παγετό και την ηλιακή ακτινοβολία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: +15°C έως +30°C.