



Προστασία Επιφανειών

PORODUR AQUA UVA

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PORODUR AQUA UVA** είναι υψηλής ποιότητας διαφανές ακρυλικό βερνίκι πέτρας νερού, νανομοριακής τεχνολογίας, ενισχυμένο με σιλίκονη. Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα και υψηλή αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία λόγω των UV φίλτρων που περιέχει. Προστατεύει την επιφάνεια που εφαρμόζεται από τα χτυπήματα, την τριβή, την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων. Διακοσμεί την επιφάνεια αναδεικνύοντας τους φυσικούς χρωματισμούς των υλικών που εφαρμόζεται. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά της πέτρας
- Εξαιρετική πρόσφυση και διείσδυση
- Προσφέρει εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
- Παρέχει μακροχρόνια προστασία αποτρέποντας το λέκιασμα από τη βροχή, υγρασία, μύκητες, μούχλα κλπ.
- Αντοχή στις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
- Εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία UV
- Εύκολη εφαρμογή
- Εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία και διακόσμηση πορωδών οικοδομικών επιφανειών όπως πέτρες (φυσικές ή τεχνητές), πλάκες Πηλίου – Καρύστου, πορόλιθους, μάρμαρα, διακοσμητικά τούβλα, τεχνητά δομικά υλικά, κεραμικά πλακίδια τύπου cotto, κεραμίδια, τσιμεντοπλακάκια, τσιμέντο, τοιχοποιίες, διακοσμητικά στοιχεία από γύψο, μπετόν κλπ.
- Κατάλληλο για τοίχους, τζακία, πεζούλια, δάπεδα κλπ.
- Ιδανικό για την προστασία επιφανειών διακοσμημένων με πατητή τσιμεντοκονία.
- Κατάλληλο για ισχυροποίηση σαθρών και πολυκαιρισμένων οικοδομικών επιφανειών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

1. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες είναι στεγνές και καθαρές απαλλαγμένες από λάδια, σαθρά, σκόνες, σκουριά και ρύπους.
2. Καινούργιες επιφάνειες πρέπει πρώτα να καθαριστούν καλά με βρεγμένο σφουγγάρι.

3. Παλιές και λεκιασμένες πέτρινες επιφάνειες πρέπει πρώτα να καθαριστούν με καθαριστικό OXY CLEAN CL17. Μεγάλες επιφάνειες μπορούν να καθαριστούν με πιεστικό νερού και οι επίμονοι λεκέδες με OXY CLEAN CL17.
4. Οι επιφάνειες πριν την εφαρμογή πρέπει να έχουν στεγνώσει εντελώς.

Εφαρμογή

1. Ανακατέψτε καλά το προϊόν πριν και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
2. Το εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό, ή πιστόλι airless (για κάθετες κυρίως επιφάνειες), προσέχοντας ο ψεκασμός να γίνεται ομοιόμορφα.
3. Αν η επιφάνεια εφαρμογής είναι πολύ απορροφητική συνιστάται η εφαρμογή δεύτερης στρώσης μόλις στεγνώσει η πρώτη (τουλάχιστον 3 - 4 ώρες).
4. Πριν το ψεκασμό πρέπει να καλυφθούν παράθυρα, πόρτες, φυτά κλπ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με νερό και σαπούνι.

ΑΠΟΔΟΣΗ

8 - 10 m² / Lt ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα και την ποιότητα της επιφάνειας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος: Ακρυλικό βερνίκι πέτρας υδατικής βάσης

Μορφή: Λεπτόρρευστο υγρό

Χρώμα: Διαφανές

Οσμή: Χαρακτηριστική

Ειδικό βάρος: 1 gr/ml 25°C

Ευφλεκτικότητας: Μη εύφλεκτο

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C.

Αραίωση: Μπορεί να αραιωθεί 5% - 15% (ανάλογα με την επιφάνεια) με απιονισμένο νερό.

Στέγνωμα: Στην αφή 30 - 45 λεπτά και επαναβαφή μετά από 3 - 4 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το πάχος εφαρμογής του προϊόντος.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή της ΕΕ για κατηγορία «Συνδυετικά αστάρια» (κατ. Αη(Υ)): 30 gr/lit (2010). Το προϊόν, έτοιμο για χρήση, περιέχει κατά μέγιστο 20gr/lit ΠΟΕ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και στεγνό χώρο από +5°C - +30°C. Να προφυλάσσεται από τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Μακριά από πηγές ανάφλεξης και γυμνή φλόγα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Προστασία Επιφανειών

PORODUR AQUA UVA

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία 750ml, 2,5Lt

| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | BARCODE |
|------------|---------|---------------|
| 750ml | 5143 | 5204094051435 |
| 2,5Lt | 5144 | 5204094051442 |

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα **P102:** Μακριά από παιδιά **P103:** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση **P501:** Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012) **EUH208:** Περιέχει μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

