



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικής-πολυουρεθανικής βάσεως υδατοδιαλυτό αστάρι για ξύλινα πατώματα. Έχει ισχυρή πρόσφυση και προετοιμάζει το πάτωμα για την τελική βαφή PARQUET AQUA. Αραιώνεται με νερό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή στιλπνότητα
- Μακροχρόνια αντοχή
- Εξαιρετικό φινίρισμα
- Υψηλή απόδοση
- Εύκολο στο άπλωμα
- Ισχυρή πρόσφυση

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για:

- Ξύλινα πατώματα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

• Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 40°C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:	Ακρυλική-πολυουρεθανική
Εμφάνιση:	Λεπτόρευστο υγρό
Απόχρωση:	Διάφανο
Ιξώδες:	100 - 300 mPa·s στους 23oC
Πυκνότητα:	1.03 ± 0,02 gr/cm ³
Στερεά κ.β.	55%
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος:	15 - 25oC
Επιφανειακό στέγνωμα:	1-2hr
Σε βάθος στέγνωμα:	24hr
Χρόνος επαναβαφής (*):	6-8hr
Απόδοση:	8-10m ² /lt ανά στρώση
Αραίωση:	5% με νερό

(*): Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Ασταρώστε με αστάρι PARQUET AQUA PRIMER σε μία ή δύο στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού έως 5%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5oC ή άνω των 35oC
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

• Κατηγορία προϊόντος Α/στ (Υ) 'Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 130gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 129gr/lt.