



## Προστασία & Συντήρηση Ξύλου

### TEMPO ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **TEMPO ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ** είναι ακρυλικός ξυλόστοκος νερού κατάλληλος για επιδιορθώσεις ελαττωματικών σημείων ξύλινων επιφανειών. Η ειδική του σύνθεση εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα και γέμισμα χωρίς συρρίκνωση και σκασίματα. Στεγνώνει γρήγορα και δίνει λεία και σκληρή επιφάνεια με εξαιρετικό φινίρισμα. Μπορεί να βερνικωθεί και να βαφτεί. Είναι ιδανικός για επαγγελματικές εφαρμογές εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Προσφέρεται σε 17 χρώματα: φυσικό, κελεμπέκι, πεύκο, όρεγκον, δρυς, οξιά, καρυδιά, μαόνι ανοιχτό, teak, καρυδιά σκούρα, μαόνι σκούρο, καστανιά, κερασιά σκούρα, wenge, λευκό, γκρι και μαύρο.

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη εφαρμογή
- Άσμος
- Ελαστικός
- Στεγνώνει γρήγορα
- Τρίβεται εύκολα
- Προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα
- Βάφεται
- Υδατοδιαλυτός – φιλικός προς το περιβάλλον
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Επιδιορθώνει σκασίματα, ξεφλουδίσματα, τρύπες, ατέλειες σε κάθε ξύλινη επιφάνεια όπως μασίφ μαλακά και σκληρά ξύλα, MDF, ξύλινα πάνελ, καπλαμά, νοβοπάν, φορμάκια.
- Είναι κατάλληλος για επιδιορθώσεις σε έπιπλα, πόρτες, ξύλινες επενδύσεις τοίχων και οροφών κλπ.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη και λιπαρές ουσίες.
2. Εφαρμόστε τον στόκο στο ελαττωματικό σημείο και πιέστε τον με σπάτουλα.
3. Για μεγαλύτερα γέμισματα εφαρμόστε το υλικό σε στρώσεις έως 5mm, επιτρέποντας στην κάθε στρώση να στεγνώσει πριν την εφαρμογή της επόμενης.
4. Μετά το στέγνωμα (4 - 6 ώρες) μπορείτε να τρίψετε με γυαλόχαρτο για την εξομάλυνση των ατελειών.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζουμε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με νερό

#### ΑΠΟΔΟΣΗ

Περίπου 2-3 m<sup>2</sup> / kg

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Μορφή:** Πάστα-στόκος

**Χρώματα:** Λευκό, μαύρο, γκρι και άλλες 14 αποχρώσεις ξύλου

**Οσμή:** Χαρακτηριστική

**Ειδικό βάρος:** 1700-1800kg/m<sup>3</sup> 25°C

**Ιξώδες:** 230000-280000 mPas 25 °C

**PH:** 9±0.5

**Αρχικό στέγνωμα:** 15-30 λεπτά (20 °C -30 °C)

**Τελικό στέγνωμα:** 4-6 ώρες (20 °C-30 °C)

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και στεγνό χώρο από +5°C έως +30°C. Να προστατεύεται από τον παγετό και την απ' ευθείας έκθεση στην ηλιακή θερμότητα.

#### ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις προϋποθέσεις της αποθήκευσης και καλά σφραγισμένη συσκευασία έως 3 χρόνια.

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

200 gr

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
Φυσικό 200gr	07059	5204094070597
Κελεμπέκι 200gr	07056	5204094070566
Πεύκο 200gr	07050	5204094070504
Όρεγκον 200gr	07057	5204094070573
Δρυς 200gr	07058	5204094070580
Οξιά 200gr	07061	5204094070610
Καρυδιά 200gr	07051	5204094070511
Μαόνι ανοιχτό 200gr	07054	5204094070542
Teak 200gr	07060	5204094070603
Καρυδιά σκούρα 200gr	07053	5204094070535
Μαόνι σκούρο 200gr	07055	5204094070559
Καστανιά 200gr	07052	5204094070528
Κερασιά 200gr	07065	5204094070658
Wenge 200gr	7224	5204094072249
Λευκό 200gr	07064	5204094070641
Γκρι 200gr	07062	5204094070627
Μαύρο 200gr	07063	5204094070634

# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: [www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)





## Προστασία & Συντήρηση Ξύλου

### TEMPO ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

	Φυσικό		Teak
	Κελεμπέκι		Καρυδιά σκούρα
	Πεύκο		Μαόνι σκούρο
	Όρεγκον		Καστανιά
	Δρύς		Κερασιά σκούρα
	Οξυά		Wenge
	Καρυδιά		Λευκό
	Μαόνι ανοιχτό		Γκρί
			Μαύρο

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

**P101:** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα **P102:** Μακριά από παιδιά **P103:** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση **P501:** Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΡΕΚΑ -Ν. 4042/2012) **ΕΥΗ208:** Περιέχει μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη[EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



# Evochem®

EVOCHEM A.E.  
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα  
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244  
E-mail: info@evochem.gr Website: [www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)

