


ROAD MARKING PAINT

Ακρυλικό Χρώμα Διαγραμμίσεως

Ακρυλικό ταχυστέγνωτο χρώμα ειδικό για τη διαγράμμιση οδών, γηπέδων, parking κ.α. Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή. Για μεγαλύτερη ανακλαστικότητα συνίσταται η εφαρμογή του σε συνδυασμό με ειδικά υαλοσφαιρίδια.

Πλεονεκτήματα:

- Ειδικό για διαγράμμιση οδών parking και γηπέδων
- Υψηλή ανακλαστικότητα και ταχυστέγνωτο
- Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ιξώδες

85 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Πυκνότητα

1,48 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
για το λευκό
1,41 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
για το κίτρινο

ΑΡΑΙΩΣΗ



5-10%

Με Διαλυτικό
Πιστολιού T350
ή Διαλυτικό
Νίτρου T400

ΑΠΟΔΟΣΗ



Για πάχος υγρής
στρώσης 200 μm
2-4 m²/L

Για πάχος υγρής
στρώσης 400 μm
1-2 m²/L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό,
Κίτρινο

750 mL


2.5 L

25Kg



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό,
Κίτρινο



* Διατίθενται
και σε άλλες
αποχρώσεις
κατόπιν ειδικής
παραγγελίας

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή
10-20 min

Επαναβαφή
2-4 h

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για τη διαγράμμιση οδών, parking και γηπέδων.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΒΗΜΑΤΑ

1

Αραιώνουμε 5-10% με Διαλυτικό Πιστολιού T350 ή Διαλυτικό Νίτρου T400 και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση. Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με μηχανήμα διαγράμμισης οδών, ρολό, πινέλο ή πιστόλι.

2

Επαναβάφουμε μετά από 2-4 ώρες ανάλογα με το πάχος εφαρμογής. Τα υαλοσφαιρίδια απλώνονται ομοιόμορφα μετά την εφαρμογή, πριν στεγνώσει το χρώμα. Σε 1 Kg χρώματος προστίθενται 300-400 gr υαλοσφαιρίδια.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



Μέγιστη περιεκτικότητα **499 g/L**
ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



***Μόνο για επαγγελματική χρήση.** Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

