



Προστασία & Συντήρηση Ξύλου WOOD VARNISH AQUA

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **WOOD VARNISH** είναι διαφανές ακρυλικό βερνίκι ξύλου υδατικής βάσης εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Είναι κατάλληλο για κάθε ξύλινη επιφάνεια. Είναι άοσμο, απλώνει εύκολα και δημιουργεί ένα όμορφο γυαλιστερό ή σατινέ φινιρίσμα, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Έχει μεγάλη ελαστικότητα, δεν ξεφλουδίζει, δεν σπάει και περιέχει φίλτρα UV για προστασία από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Είναι υδατοαπωθητικό και έχει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άοσμο
- Περιέχει φίλτρο UV
- Εξαιρετική διείσδυση
- Μεγάλη ελαστικότητα - δεν ξεφλουδίζει και δεν σπάει
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εύκολη εφαρμογή
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Προστασία σε κάθε ξύλινη επιφάνεια όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ξυλεπενδύσεις, έπιπλα,
- ντουλάπια κλπ.
- Συντήρηση και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προεργασία

Καινούργιες επιφάνειες: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές καθαρές από λάδια και σκόνες. Λάδια και ρετσίνα απομακρύνονται με διαλυτικό νίτρου. Στοκάρτε ατέλειες του ξύλου με ξυλόστοκο TEMPO. Ασταρώστε τους ρόζους του ξύλου με γομαλάκα. Λειάνετε την επιφάνεια αν χρειάζεται.

Για βερνικωμένες επιφάνειες: είναι σημαντικό να αφαιρεθούν παλιά βερνίκια με διαβρωτικό STRIPP N' CLEAN. Στοκάρτε ατέλειες του ξύλου με ξυλόστοκο TEMPO. Λειάνετε καλά την επιφάνεια. Καθαρίστε τρίματα και σκόνη με σαπουνό νερό και στη συνέχεια ξεβγάλετε με καθαρό νερό.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Μετά τη κατάλληλη προεργασία εφαρμόστε ένα χέρι XYLOFARM AQUA (περιέχει μυκητοκτόνο) και αφήστε το να στεγνώσει καλά.

2. Λειάνετε την επιφάνεια στην αρχή με χοντρό (150 – 180) και μετά με ψιλό (250 – 300) σπλερόχαρτο.
3. Εφαρμόστε ένα η δύο χέρια **WOOD VARNISH AQUA** και αφήστε το να στεγνώσει καλά. Για χώρους με πολλή υγρασία και για μαλακά ξύλα συνιστάται η εφαρμογή δύο χεριών.
4. Παρόλο που οι βερνικωμένες επιφάνειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν την επόμενη μέρα, αν επιθυμείτε τη μέγιστη μακροζωία προφυλάξτε τη βερνικωμένη επιφάνεια από βαριά χρήση για 10 μέρες.
5. Αποφύγετε να εφαρμόσετε το βερνίκι σε ένα παχύ στρώμα – μειώνεται η αντοχή και η μακροζωία της επιφάνειας.

Συντήρηση: πλύνετε με μαλακό καθαριστικό και νερό και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό.

Προσοχή: τα ξύλα πριν την εφαρμογή πρέπει να είναι στεγνά (12-14% εσωτερική υγρασία).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με νερό.

ΑΠΟΔΟΣΗ

9 - 12m²/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος: Ακρυλικό βερνίκι ξύλου υδατικής βάσης

Μορφή: Παχύρρευστο υγρό

Χρώμα: Διαυγές

Οσμή: Χαρακτηριστική ακρυλικών ρητινών

Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο, ρολό, spray

Θερμοκρασία εφαρμογής: 5°C - 35°C

Αραίωση: με καθαρό νερό 5-10%(πινέλο, ρολό), 20-25%(πιστόλι)

Στέγνωμα: Στην αφή 2 - 5 ώρες, επαναβάφεται μετά από 8-10 ώρες.

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ) Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/ε Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου: 130 gr/lit (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 60 gr/lit ΠΟΕ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5^o-30^oC. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml, 2,5Lt Gloss / Γυαλιστερό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
Δοχείο 750ml Gloss	5662	5204094056621
Δοχείο 2.5Lt Gloss	5663	5204094056631

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Προστασία & Συντήρηση Ξύλου

WOOD VARNISH AQUA

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα **P102:** Μακριά από παιδιά **P103:** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση **P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012). **EUH208:** Περιέχει 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

