



...και κολλήσατε !!!

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

TURBO-FIX

extra flex

ΜΟΝΙΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ



φιλικά στο
περιβάλλον

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ &
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ





...και κολλήσατε !!!

ΒΑΦΕΤΑΙ
(ακόμα και νωπό)

TURBO - FIX

extra flex

ΜΟΝΙΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

Εφαρμογές:

Χρησιμοποείται για μόνιμα ελαστικές σφραγίσεις, στεγανοποιήσεις, μονώσεις, συναρμολογήσεις και κολλήσεις σε: οικοδομικές εργασίες, σε αρμούς διαστολής τοίχων, υπέργειων δομήσεων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, επενδύσεις, αιθρία, είδη υγιεινής, διακοσμήσεις, αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές κα.

Οδηγίες Χρήσεως:

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη ή παλιές κόλλες και λάδια. Όπου χρειάζεται εφαρμόστε ενισχυτικό συγκόλλωσης (Primer). Η εφαρμογή του υλικού στον αρμό γίνεται με πιστόλι. Μετά τη συμπλήρωση του αρμού, το υλικό λειαίνεται με σπάτουλα. Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να κοπεί με μαχαίρι ή σπάτουλα.

Πλεονεκτήματα:

- Ενός συστατικού με βάση υψηλής ποιότητας MS-Υβριδικό Πολυμερές
- Εύκολη εφαρμογή
- Γρήγορο στέγνωμα
- Πολύ ευρύ φάσμα σφραγίσεων, στεγανοποιήσεων, μονώσεων και συγκόλλήσεων
- Σχεδόν άσημο
- Βάφεται
- Γεμίζει σπασίματα, ρωγμές, αρμούς
- Μόνιμα ελαστικό
- Με καλή ικανότητα πρόσφυσης
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Προστατεύει από διαβρώσεις
- Αντοχή σε δονήσεις και κραδασμούς
- Χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
- Δεν μουχλιάζει, δεν κιτρινίζει
- Σκληραίνει (πολυμερίζεται) με τον ατμοσφαιρικό αέρα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Χρώμα: λευκό, γκρι, μαύρο, καφέ
Πυκνότητα: περίπου 1.55g/ml

Δημιουργία μεμβράνης: περίπου σε 10 λεπτά
Ταχύτητα σκλήρυνσης:

- μετά 24 ώρες, περίπου 2mm
- μετά 48 ώρες, περίπου 3mm

Βαφή μετά το στέγνωμα: Ναι

Σκληρότητα κατά Shore A DIN 53505: 24 ^{±2}

Αντοχή σε εφελκυσμό DIN 53504 S2: 0,7 N/mm²

Ελαστικότητα - Διαστολή θραύσης

DIN 53504 S2: 500%

Αντοχή σε θερμοκρασίες -40°C έως 80°C

Μεταβολή όγκου μετά τη σκλήρυνση

DIN EN ISO 10563: περίπου 5%

Χρόνος αποθήκευσης: περίπου 9 μήνες

Συνθήκες αποθήκευσης: ξηρό και δροσερό περιβάλλον

Εύφλεκτο: οχι

Κατάλληλα υλικά:

Υλικά δόμησης, μπετόν, φυσικές πέτρες, γρανίτες, μάρμαρα, πλακάκια, κεραμικά, ορυκτά, αλουμίνια, γυμνά -επιμεταλλωμένα- χρωματιστά μέταλλα, λαμαρίνες, επενδύσεις, πάνελς, προφίλ, στεγανοποιήσεις πλαισίων και παραθύρων, γύψινα, φελλός, επιγραφές, αρμοκάλυπτα, πρεβάζια, ποχάκια κα.

 **ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.**
ANTIPROSOPIEΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

...και κολλήσατε !!!

Αποκλειστική Αντιπροσωπεία - Εισαγωγή για Ελλάδα και Κύπρο:
ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. | Μπουμπουλίνας 6 | GR 142 34 Νέα Ιωνία | Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 210 2713.333 | Fax: +30 210 2710.888

www.dialinas.gr | email: info@dialinas.gr

ΛΕΥΚΟ



98464

MAYPO



98466

ΓΚΡΙ



98467

ΚΑΦΕ



98468