



ΣΤΟΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ

Ακρυλικός Στόκος για στοκάρισμα ρωγμών και οπών



Σελίδες: 3

111500.02.2018



Συσκευασία
0,25L, 0,5L, 3L



Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας, έτοιμος προς χρήση, υδατοδιάλυτος στόκος, κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι ιδανικός για το στοκάρισμα όλων των επιφανειών (σιθάς, ξύλο, μπετόν). Απλώνεται εύκολα, χωρίς τρεξίματα και όταν τριφτεί δίνει μια ομαλή, έτοιμη προς βαφή επιφάνεια. Απλώνεται με σπάτουλα σε δύο ή περισσότερες επιστρώσεις, ανάλογα με την ανωμαλία της επιφάνειας. Τρίβεται εύκολα όταν στεγνώσει.

Σκοπός Χρήσης

Σπατουλάρισμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών, όπως σιθάς, ξύλο, μπετόν.

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Έτοιμο προς χρήση

Ευκολία στην εφαρμογή

Ευκολία στο τρίψιμο

Βάσεις



Απόδοση
2-3m2/ltr



Χρόνος
Στεγνώματος
μετά την πάροδο
24 τουλάχιστον
ωρών.



Εφαρμογή
Με σπάτουλα



Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λιευκό και δεν χρωματίζεται

Συσκευασία

0,25L, 0,5L, 3L

Προτεινόμενα συστήματα

Συσκευασία
0,25L, 0,5L, 3L



Παλαιές και νέες επιφάνειες

Προτεινόμενα πεδία εφαρμογής:

Σπατουλάρισμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών τοιχοποιίας.

Η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή χωρίς σαθρά υγρικά και απαριθμαγμένη από λίπη, λάδια και άλλα.

Βάσεις



Απόδοση
2-3m²/lt



Προετοιμασία

Ακρυλικός Στόκος - 2 ή περισσότερες Επιστρώσεις

Αστάρι

Κατάλληλο αστάρι εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσης - 1 Επίστρωση

Τελική επίστρωση

Πλαστικό ή Ακρυλικό χρώμα για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους - 2 Επιστρώσεις

Χρόνος
Στεγνώματος
μετά την πάροδο
24 τουλάχιστον
ωρών.



Εφαρμογή
Με σπάτουλα



Συνθήκες εφαρμογής

Εφαρμόζεται σε θερμοκρασία 10οC ως 35οC και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Το προϊόν εφαρμόζεται με την χρήση σπάτουλας. Ο αριθμός των απαιτούμενων επιστρώσεων εξαρτάται από την ανωμαλία της επιφάνειας. Μετά από κάθε επίστρωση το προϊόν τρίβεται με γυαλόχαρτο. Πριν το τρίψιμό εξασφαλίστε ότι η επίστρωση έχει στεγνώσει καλά. Επαναβάφεται με κατάλληλο αστάρι μετά την πάροδο 24 τουλάχιστον ωρών.

Ειδικό Βάρος: 1,6-1,7 gr/cm³ (ISO 2811).

Ιξώδεις: Παστωδης υφός

pH: 7,7-8,7.

Απόδοση: 2-3m²/lt, αναλόγως του τρόπου εφαρμογής και της ανομοιομορφίας της επιφάνειας.

Στέγνωμα: Επιφανειακά σε 2-3 ώρες. Σε βάθος τουλάχιστον 4- 6 ώρες.

(Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Επαναβαφή: Επαναβάφεται μετά την πάροδο 24 ωρών.

(Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Διαθήτης: Νερό.

Συσκευασία
0,25L, 0,5L, 3L



Αραίωση: Δεν αραιώνεται.

Βάσεις



Π.Ο.Ε.: 5gr/lt (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Εφαρμογή: Το προϊόν εφαρμόζεται με σπάτουλες.

Τρίψιμο: Το προϊόν τρίβεται εφόσον έχει στεγνώσει πολύ καθλά. Μετά από τουλάχιστον 4 – 6 ώρες, αναθίγως των καιρικών συνθηκών.

Απόδοση
2-3m²/lt



Εφαρμογή: Το προϊόν εφαρμόζεται με σπάτουλες.

Χρόνος
Στεγνώματος
μετά την πάροδο
24 τουλάχιστον
ωρών.



Τρίψιμο: Το προϊόν τρίβεται εφόσον έχει στεγνώσει πολύ καθλά. Μετά από τουλάχιστον 4 – 6 ώρες, αναθίγως των καιρικών συνθηκών.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία z Αστάρια, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 30gr/lit, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 5gr/lit.

Εφαρμογή
Με σπάτουλα



Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμηνεικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεση του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας

Οδηγίες προφύλαξης-Αποτροπή περιβαθλιοντικών επιπτώσεων

Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην εισπνέετε σκόνη που μπορεί να προκληθεί κατά τη διάρκεια του τριψίματος. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού.

Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμάτων. Τα κενά δοχεία και τα υποθείματα του προϊόντος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ειλεύχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το θετούργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαρτίσεις των προτύπων ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγή δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Σελίδα 2 από 3

BERLING A.B.E.E.
Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011,
τηλ.: +30 22620 31633, fax.: +30 22620 31293
www.berling.gr / info@berling.gr Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών 801 11 62222



To χρώμα έχει Όνομα!