



## Ξυλόκολλα ταχείας πήξεως κρυσταλλιζέ



### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υψηλής ποιότητας κόλλα επιπλοποιίας, από καθαρό PVA, με εξαιρετική αντοχή. Διασφαλίζει γρήγορες συγκολλήσεις, με απόλυτη διαφάνεια, χωρίς λεκέδες στην επιφάνεια του ξύλου όταν στεγνώσει. Παρουσιάζει αντίσταση στην υγρασία και είναι κατάλληλη για μαλακά και σκληρά ξύλα. Λόγω της ελαστικότητάς της, προφυλάσσει κάθε εφαρμογή τόσο από κραδασμούς όσο και από χτυπήματα ή παραμόρφωση των ξύλων. Κατατάσσεται στην κατηγορία D1FT κατά EN 12004.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η DUROSTICK No35 είναι απαραίτητη στα έπιπλα από καρυδιά, οξιά, teak, όρεγκον, παλίσανδρο, σουηδικό, πεύκο, καθώς και για κάθε είδος καπλαμά, νοβοπάν, κόντρα πλακέ, φορμαίκα, χάρντμπορντ, χαρτόνι, φελιζόλ, φελλό και γυψοσανίδα. Επίσης, είναι κατάλληλη για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων σε επιφάνειες από νοβοπάν, MDF, κόντρα πλακέ θαλάσσης κ.ά.

### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### 1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνες ή υπολείμματα χρωμάτων και τα ξύλα απολύτως στεγνά.

#### 2. Εφαρμογή

Η κόλλα εφαρμόζεται και απλώνεται ισόπαχα με πινέλο ή ρολό και στις δύο προς συγκόλληση επιφάνειες.

Για εφαρμογές σε μεγάλες επιφάνειες αραιώνουμε με νερό σε αναλογία έως 5%, προσδίδοντας στην κόλλα καλύτερη εργασιμότητα. Εντός 5-10 λεπτών φέρνουμε σε επαφή τα προς συγκόλληση μέρη, πρεσάρωντάς τα για 4-8 ώρες, ανάλογα με την υγρασία και τη θερμοκρασία του χώρου.

Για τις συγκολλήσεις που δεν αφορούν έπιπλα, αρκεί ένα απλό πιστάρισμα λίγων λεπτών και σε 2-4 ώρες επιτυγχάνεται η συγκόλληση, ενώ ολοκληρώνεται σε 24 ώρες σε θερμοκρασία +20°C.



## Ξυλόκολλα ταχείας πήξεως κρυσταλλιζέ

### ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Δεν συνιστάται η εφαρμογή της κόλλας σε θερμοκρασίες κάτω των +8°C, ενώ όσο παραμένει νωπή, η θερμοκρασία δεν θα πρέπει να πέσει κάτω από τους + 4°C.
- Συνιστάται να αποφεύγονται συγκολλησεις υγρών ή φρέσκων ξύλων.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Υπολείμματα κόλλας απομακρύνονται με καθαρό, βρεγμένο πανί ή σφουγγάρι, όσο η κόλλα είναι νωπή. Μετά την εφαρμογή, καθαρίζουμε τα εργαλεία και ξεπλένουμε τα χέρια μας με χλιαρό νερό.

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

50-250gr/m<sup>2</sup>

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Χαρτοκιβώτιο 24τμχ 500gr
- Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 1kg
- Δοχείο 5kg & βαρέλι 25kg, 50kg

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.)

Σύσταση	Πυκνόρρευστο PVA
Χρώμα	Λευκό, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει
Ειδικό βάρος	1,05±0,05kg/lt
Στερεά κατά βάρος	55% w/w
Αραίωση με νερό	Έως 5%
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +8°C έως +35°C
Αντοχή σε απόσπαση	4,5 N/mm <sup>2</sup> , μετά από 48 ώρες (μέτρηση σε σκληρά ξύλα)
Θερμοκρασιακή αντοχή σε πρέσα	Έως 110°C για 2 ώρες

**Αφλεκτο, άοσμο, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον**

### DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr