



### Baroque Varnish

Υβριδικό υδατοδιάλυτο βερνίκι προστασίας



V01, 05.2020

Συσκευασία: 0.375lt

### Περιγραφή

Το Baroque Varnish είναι υβριδικό, υδατοδιάλυτο βερνίκι ενός συστατικού βασισμένο σε ακρυλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες. Εμφανίζει εξαιρετική αντοχή στη μηχανική καταπόνηση διατηρώντας ταυτόχρονα την ελαστικότητά του. Αναπτύσσει ισχυρή πρόσφυση στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται. Έχει αντοχή σε ήπια καθαριστικά καθώς και σε οικιακούς λεκέδες. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε διάφορες επιφάνειες (ξύλινες και ήδη βαμμένες) και ειδικά σαν βερνίκι προστασίας μετά από το χρώμα κιμωλίας Baroque .

### Σκοπός χρήσης

Βαφή επιφανειών, στις οποίες έχει εφαρμοστεί το χρώμα κιμωλίας Baroque.

### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Προστασία UV
- Μη κιτρινίζον
- Υδατοδιάλυτο
- Ματ φινίρισμα
- Διάφανο
- Δεν αλλοιώνει την απόχρωση της βαμμένης επιφάνειας
- Εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες
- Άριστη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση
- Αντοχή σε ήπια καθαριστικά
- Ισχυρή πρόσφυση
- Εύκολη εφαρμογή
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση

## Αποχρώσεις - Στιλπνότητα

Διατίθεται σε άχρωμο και ματ τελείωμα. Δεν χρωματίζεται.

### Οδηγίες Εφαρμογής

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνες, λίπη, έλαια κ.α. Για νέες επιφάνειες τρίβουμε με μηχανικά μέσα (π.χ. γυαλόχαρτο 120) και απομακρύνουμε τη σκόνη. Ακολούθως εφαρμόζουμε το προϊόν. Η εφαρμογή γίνεται με πινέλο, ρολό ή μαλακή σπάτουλα.

Για ήδη βαμμένες επιφάνειες με χρώμα κιμωλίας Baroque εφαρμόζουμε 2 στρώσεις βερνικιού τουλάχιστον 24 ώρες μετά από την τελευταία επίστρωση του χρώματος.

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Προτείνεται η πρώτη στρώση να αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 5 % κατ' όγκο και στη συνέχεια εφαρμόζουμε μια ή δύο επιστρώσεις με χρονική διαφορά τουλάχιστον 3 ωρών μεταξύ τους.

Οι συνθήκες κατά τη διάρκεια της βαφής θα πρέπει να είναι ήπιες με θερμοκρασία από 12 έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 70%. Επίσης μετά τη βαφή δεν πρέπει να υπάρχει υψηλή υγρασία ή πιθανότητα βροχής για τουλάχιστον 48 ώρες.

Το υλικό αποκτά πλήρως τις τελικές αντοχές του μετά την πάροδο 14 ημερών. Μετά από 2 ημέρες μπορεί να γίνει ήπια και προσεκτική χρήση

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πυκνότητα	1,03 ± 0,02gr/cm <sup>3</sup> (ISO 2811)
Ιξώδες	50-70 K.U., 25°C (ASTM D562)
pH	7-9
Απόδοση	14-18 m <sup>2</sup> /lt
Βαθμός στιλπνότητας	10-20 μονάδες, σε γωνία 60°
Αραίωση	Εφαρμόζεται χωρίς αραίωση. Αν απαιτηθεί, η πρώτη επίστρωση μπορεί να αραιωθεί με νερό σε ποσοστό 5% κ.ο.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά από 1 έως 1,5 ώρα, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά από τουλάχιστον 3 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

### ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία ε, εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια,

Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 130 gr/lt, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 80 gr/lt (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

## Αποθήκευση

Να αποθηκεύετε το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.

## Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Μακριά από παιδιά. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν από τη χρήση

*Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.*

**BERLING A.B.E.E.**

**Βιομηχανία Χρωμάτων**

Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011,

τηλ.: +30 22620 31633, fax.: +30 22620 31293

[www.berling.gr](http://www.berling.gr) / [info@berling.gr](mailto:info@berling.gr) Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών 801 11 62222



*Το χρώμα έχει Όνομα!*