

PRECOLOR

Λευκό Ακρυλικό Αστάρι Νερού που χρωματίζεται

Νέας τεχνολογίας λευκό υπόστρωμα νερού με βάση ακρυλικές ρητίνες, εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης, που χρωματίζεται μέσω του Συστήματος Χρωματισμού της Vitex και αυξάνει την καλυπτικότητα μειώνοντας τις αναγκαίες επιστρώσεις του τελικού χρώματος. Επιτυγχάνει την ιδανική ισορροπία απορρόφησης και σκέδασης του φωτός, προκειμένου να αποδοθεί πλήρως και γρηγορότερα η απόχρωση του τελικού χρώματος. Χρωματίζεται σε 3 αποχρώσεις, Κίτρινη, Κόκκινη και Γκρι, ανάλογα με την τελική απόχρωση και βάση το χρωματικό

κύκλο, ώστε να μειώσει τον αριθμό των τελικών επιστρώσεων στις αποχρώσεις που προέρχονται από διάφανη βάση. Επίσης, χρωματίζεται και για τις αποχρώσεις που προκύπτουν από μεσαία και λευκή βάση για πρόσθετη καλυπτικότητα. Είναι πολύ καλυπτικό, εφαρμόζεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, έχει υψηλή απόδοση και είναι κατάλληλο υπόστρωμα για όλα τα υδατοδιαλυτά χρώματα. Βελτιώνει την εμφάνιση, καλυπτικότητα, πρόσφυση και αντοχή του τελικού χρώματος.



Πλεονεκτήματα:

- Αυξάνει την καλυπτικότητα μειώνοντας τις αναγκαίες επιστρώσεις του τελικού χρώματος
- Βελτιώνει την εμφάνιση, την πρόσφυση και αντοχή του τελικού χρώματος
- Χρωματίζεται για όλες τις τελικές αποχρώσεις
- Για εξωτερική & εσωτερική χρήση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ιξώδες

95 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Πυκνότητα


1,21 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για βαμμένες και καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τσιμεντοκονία, μαρμαροκονία, γυψοσανίδες κλπ.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Για τελικές αποχρώσεις από διάφανη βάση χρωματίζεται σε 3 συγκεκριμένες αποχρώσεις, κίτρινη, κόκκινη και γκρι, ανάλογα με την τελική απόχρωση.



Για τελικές αποχρώσεις από λευκή & μεσαία βάση χρωματίζεται ανάλογα με την τελική απόχρωση.

ΑΠΟΔΟΣΗ



Για μία στρώση

10-12 m²/L

ΑΡΑΙΩΣΗ



Με νερό

- Χωρίς αραιώση - Έτοιμο προς χρήση για ρολό / πινέλο
- 5-10 % για πιστόλι airless

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό

750 mL

3 L

10 L



ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή
30-60 min

Για την εφαρμογή
τελικού χρώματος
3-4 h

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, ή τυχόν σαθρά υλικά.

Για το στοκάρισμα των οπών και σπατουλάρισμα τυχόν ρωγμών χρησιμοποιείται Acrylic Putty.



Καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τιμεντοκονία, μαρμαροκονία, γυψοσανίδες κλπ., καθώς και σπατουλαρισμένες επιφάνειες λειαίνονται με γυαλόχαρτο και απομακρύνονται οι σκόνες.



ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1

Αραιώνουμε 5-10% με νερό μόνο αν χρησιμοποιηθεί πιστόλι airless και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

2

Εφαρμόζουμε μία στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ



Βάφουμε μετά από 3-4 ώρες με υδατοδιαλυτά χρώματα (πλαστικά, ακρυλικά, ελαστομερή κ.λπ.)

Προτείνεται:

- Εσωτερικά με Vitex Classic, ή Vitex Eco.
- Εξωτερικά με Acrylan MAX, Acrylan ή Acrylan Elastic.



TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH. Για εξωτερική χρήση, μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής/παγετού τις επόμενες 48 ώρες.
- Το προϊόν πρέπει να χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού Vitex Coloring.
- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό

και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.

- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε

καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

- Μην αδειάζετε τα υγρά πλήρης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“Αστέρια” Οριακή τιμή **30 g/L**
Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος **15 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

