



...και κολλήσατε !!!

ΒΑΦΕΤΑΙ
(ακόμα και υψώ)

TURBO-MS

ΜΟΝΙΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ



φιλικά στο
περιβάλλον

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ &
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



TURBO-MS

ΜΟΝΙΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

Χαρακτηριστικά:

Υλικό στεγανοποίησης, μόνωσης, συναρμολόγησης και κόλλησης, ενός συστατικού με βάση υψηλής ποιότητας **MS** πολυμερές τροποποιημένου σιλανίου. Με μόνιμη ελαστικότητα και δυνατότητα να βιάφεται. Για μόνιμα ελαστικές στεγανοποιήσεις και κολλήσεις σε λείες και ανώμαλες επιφάνειες, πάνω σε αλουμίνιο, γυμνά -επιμεταλλωμένα- χρωματιστά μέταλλα και λαμαρίνες, πολυουρεθάνη, εποξειδικές ρητίνες, πολυεστέρα, ακρυλικά, πολυκαρβονικά υλικά, σκληρό PVC, πλεξιγκλάς, καουτσούκ, ελαστικά υλικά, ξύλα, MDF, μελαμίνη και υλικά όπως: γυαλί, μάρμαρο, πλακάκια, κεραμικά, πορσελάνη, ορυκτά υλικά δόμησης, μπετόν κ.α. Άοσμη.

Τεχνικά Στοιχεία:

Βάση: MS πρεπολυμέριο, σκληρούμενο στην υγρασία.
Χρώμα: λευκό, μαύρο, γκρι, καφέ.
Πυκνότητα: περίπου 1,60g/cm³
Στερεότητα: παστοειδές, με καλή σταθερότητα
Δημιουργία μεμβράνης: περίπου 10-20 λεπτά
Ταχύτητα σκλήρυνσης:
 περίπου 2,5mm σε 24 ώρες
 περίπου 3,5mm σε 48 ώρες
Σκληρότητα κατά Shore A DIN 53505: 40 ± 2
Αντοχή σε εφελκυσμό DIN 53504: 1,5 N/mm² περίπου
Διαστολή θραύσης DIN 53504: περίπου 400%
Τιμή τάσης 100% DIN 53504: περίπου 0,7 N/mm²
Βαφή μετά το στέγνωμα: Ναι
Οσμή: άοσμη
Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης: περίπου 12 μήνες
Συνθήκες αποθήκευσης: ξηρό περιβάλλον στους +10°C έως +25°C
Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +40°C
Αντοχή σε θερμοκρασίες: -40°C έως 90°C
Ευαισθησία στο ψύχος: όχι
Εύφλεκτο: όχι
Χαρακτηρισμός εύφλεκτου υλικού: δεν υπάρχει τέτοια καταχώρηση
Συνεκτικότητα DIN EN ISO 7390: δεν τρέχει μέχρι 40mm φάρδος αρμού
 * οι τιμές αυτές μετρήθηκαν στους +23°C και με σχετική υγρασία αέρα 50%

Εφαρμογές:

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις: για σφράγιση, στεγανοποίηση και στήριξη πλαστικών και μεταλλικών καναλιών, καλωδίων, ηλεκτρολογικών κουτιών και πινάκων.
Αλουμινοκατασκευές - Πολυκαρβονικά: για σφράγιση, στεγανοποίηση, συναρμολόγηση, μόνωση και στήριξη σε πλαίσια αλουμινίου με αλουμίνιο, γυαλί, πλεξιγκλάς, πολυκαρβονικά.
Είδη υγιεινής - Μπάνια - Νεροχύτες: για στεγανοποίηση αρμών σε μπανιέρες, στήριξη λεκανών και αξεσουάρ μπάνιου, κόλληση πλακιδίων.
Ευλουργικά - Επιπλοποιία: για στεγανοποίηση σε πάγκους κουζίνας με νεροχύτες και πλακάκια, στήριξη αρμοκάλυπτων και σοβατεπιών.
Υαλουργία - Καθρεπτοποιία: για στήριξη καθρεπτών, συγκόλληση υαλοπινάκων, στεγανοποίηση γυάλινων κατασκευών.
Ναυτιλιακά: για κατασκευή, επενδύσεις, συντήρηση και επισκευή πλοίων και σκαφών αναψυχής.
Αυτοκινητοβιομηχανία: για ελαστική κόλληση και μόνωση σε κινητά μέρη αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.
Οικοδομικές εργασίες: για στοκαρίσματα, γεμίσματα, στεγανοποιήσεις, μονώσεις, κατασκευές, επιδιορθώσεις, για ρωγμές και αρμούς διαστολής.

Οδηγίες Χρήσεως:

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές. Αφού τρυπήσουμε το σωληνάριο, απλώνουμε την **TURBO-MS** σε γραμμές ή ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Το πάχος του σφραγιστικού εξαρτάται από την επιφάνεια των υλικών που πρόκειται να κολληθούν. Προσαρμόστε τη σύνδεση μέσα σε 10 λεπτά.

Καθαρισμός:

Συνιστούμε το **TURBO ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ** και άλλα κοινά διαλυτικά καθαρισμού όπως οινόπνευμα, νέφτι, white spirit, διαλυτικό νίτρου, πετρέλαιο κ.α. Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να κοπεί με σπάτουλα ή μαχαίρι.

ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

...και κολλήσατε !!!

Αποκλειστική Αντιπροσωπεία - Εισαγωγή για Ελλάδα και Κύπρο:
ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. | Μπουμπουλίνας 6 | GR 142 34 Νέα Ιωνία | Αθήνα
 Τηλέφωνο: +30 210 2713.333 | Fax: +30 210 2710.888
www.dialinas.gr | email: info@dialinas.gr

