



AQUASIL NATURE

Λευκό υδατοδιάλυτο
μονωτικό υπόστρωμα.

3.3

Σελίδες: 3

150181.1.A.17



Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας λευκό, υδατοδιάλυτο, μονωτικό υπόστρωμα νικοτίνης και καπνιάς για εσωτερική χρήση. Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες, όπως τσιμέντο, γύψο, σοβά κλπ. Εφαρμόζεται τόσο σε νέες όσο και σε ήδη βαμμένες επιφάνειες διευκολύνοντας την πρόσφυση των υπερκείμενων χρωμάτων δίνοντάς τους ένα ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Ιδανικό για επιφάνειες εμποτισμένες με νικοτίνη, καπνιά ή καυσάεργα καθώς τις απομονώνει και εμποδίζει την επανεμφάνιση των ρυπαρών ουσιών στα τελικά χρώματα.

Σκοπός Χρήσης

Συνιστάται για το αστάρωμα κάθε συμπαγούς επιφάνειας. Απομονώνει την εμποτισμένη ουσία και προετοιμάζει για την τελική επίστρωση με ηλαιοειδές ή ακρυλικό χρώμα.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- > Απομονώνει τις ρυπαρές ουσίες εμποδίζοντας την επανεμφάνισή τους στην εξωτερική επιφάνεια.
- > Πολύ καλή πρόσφυση
- > Υψηλή απόδοση.
- > Πολύ εύκολη εφαρμογή.
- > Ματ αποτέλεσμα.
- > Σχεδόν άοσμο.
- > Χαμηλή περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.
- > Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/ΕΚ.

Αποχρώσεις

Διαθέσιμο σε λευκό.

Απόδοση

7 - 10m²/lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Προτεινόμενα Συστήματα Βαφής

Παλιές και νέες επιφάνειες

Νέο υπόστρωμα μερικώς κατεστραμμένο		Διαλύτης
Αστάρωμα	Μια επίστρωση με Nature Aquasil.	10 - 15% νερό.
Φινίρισμα	Two Layers of Petite or Petite Matt, Eco Leader, Yes Eco.	10 - 15% νερό.

Συσκευασία:
0,75lt / 2,5lt



Βάσεις:
—



Αναδεύστε
καλά πριν από
τη χρήση



Απόδοση:
7 - 10m²/lt



Χρόνος
Στεγνώματος:
2-4 (επιφανειακά)



Εφαρμογή:
Με ρολότι



Εφαρμογή:
Με πινέλο



Παλίο υπόστρωμα κατεστημένο σε μεγάλη έκταση		Διαλύτης
Αστάρωμα	Δύο επιστρώσεις Nature Aquasil.	10 - 15% νερό.
Φινίρισμα	Δύο επιστρώσεις Petite ή Petite Matt, Eco Leader, Yes Eco.	10 - 15% νερό.

Συσκευασία:
0,75lt / 2,5lt



Βάσεις:
—



Αναδεύστε
καλά πριν από
τη χρήση



Απόδοση:
7 - 10m²/lt



**Χρόνος
Στεγνώματος:**
2-4 (επιφανειακά)



Εφαρμογή:
Με ρολί



Εφαρμογή:
Με πινέλο



Συνθήκες Εφαρμογής

Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 70%.

Οδηγίες Εφαρμογής

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Τυχόν τρύπες, σκασίματα ή ανομοιομορφίες του τοίχου πρέπει προηγουμένως να στοκάρονται με Ακρυλικό Στοκό της Berling πριν την εφαρμογή του προϊόντος. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο ή ρολί μετά από την κατάλληλη αραίωση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος	1,44 ± 0,02 gr/cm ³ (ISO 2811), ανάλογα με την απόχρωση.
Χρωστικά	Διοξειδιο του τιτανίου.
Πληρωτικά υλικά	Ανθρακικό ασβέστιο, ταλκ.
Viscosity	120 - 130 Κ.Υ., 25°C.
pH	8,3 ± 0,4.
Απόδοση	7 - 10 m ² /lt, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά μετά από 2-4 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά από 8 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Διαλύτης	Νερό.
Αραίωση	Σε ποσοστό έως 15% κατ' όγκο με νερό.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

Φάση II, Υποκατηγορία Ζ Αστάρια, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 30gr/lt, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 30gr/lt (έτοιμοι προς χρήση προϊόντος).

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Οδηγίες Προφύλαξης - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Συσκευασία:
0,75lt / 2,5lt



Βάσεις:



Αναδεύστε
καλά πριν από
τη χρήση



Απόδοση:
7 - 10m²/lt



**Χρόνος
Στεγνώματος:**
2-4 (επιφανειακά)



Εφαρμογή:
Με ρολόι



Εφαρμογή:
Με πινέλο



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Σελίδα 3 από 3
150181/V1

BERLING A.B.E.E.
Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011,
τηλ.: +30 22620 31663, fax.: +30 22620 31293
www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης 801 11 62222



Το χρώμα έχει Όνομα!