



DECO CIRÉ

Πατητή τσιμεντοκονία
οριζοντίων & καθέτων
επιφανειών.

Σελίδες: 4

111380 012018



Matt



Satin



Gloss



Περιγραφή

Παστώδες μονολιθικό κονίαμα έτοιμο προς χρήση, για εφαρμογή σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης και των διαβαθμιζόμενων αδρανών προσδίδει ένα αισθητικά άριστο και λείο αποτέλεσμα παραδοσιακού κυκλαδίτικου επιχρίσματος, σε 2 αποχρώσεις πολύ ανοιχτή γκρι και λευκή καθώς και σε μία σειρά ανεξίτηλων αποχρώσεων μέσω του συστήματος χρωματισμού της Berling. Πεδία εφαρμογής τόσο δομικές (δάπεδα, τοίχοι, σκάλες, χτιστά στοιχεία, μπάνια) όσο και μη δομικές επιφάνειες (ξύλινα έπιπλα, τραπεζία κτλ). Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης εφόσον εφαρμοστεί το κατάλληλο προτεινόμενο σύστημα.

Σκοπός Χρήσης

Προστατεύει κάθε επιφάνεια από την καθημερινή χρήση και τις καιρικές και μηχανικές καταπονήσεις, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνει ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- > Έτοιμο προς χρήση παστώδες υλικό.
- > Σταθερή ποιότητα και απόχρωση καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.
- > Υδατοαπωθητικό.
- > Μηδενική απώλεια του υλικού γιατί δεν στεγνώνει - πήζει.
- > Υψηλή Ελαστικότητα.
- > Χρωματίζεται σε πολλές αποχρώσεις.
- > Προστασίας του φιλμ από μύκητες.
- > Σήμανση CE, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-2 : 2004

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό και σε πολύ ανοιχτό γκρι. Χρωματίζεται σε 165 αποχρώσεις σύμφωνα με το Color Studio της Berling.

Πάχος φιλμ και απόδοση

Θεωρητική απόδοση 1,5-1,7kg/mm/m² φιλμ αναλόγως του τρόπου εφαρμογής.

Συσκευασία:
15kg



Βάσεις:
—



Απόδοση:
1,5 - 1,7 kg/m²/mm
στρώσης



Χρόνος
Στεγνώματος:
2 - 4 ώρες (επιφανειακά)



Εφαρμογή:
Με σπάτουλα πλισσική
ή μεταλλική



Αναδέστε καλά με
μεταλλικό αναδευτήρα
μέχρι το μίγμα να
ομογενοποιηθεί.
Στην συνέχεια
αφήνουμε το μίγμα
να πρημίσει για πέντε
λεπτά και έπειτα
εφαρμόζεται.



Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Παλιές και νέες επιφάνειες. / Προτεινόμενα πεδία εφαρμογής:

Τοίχοι και δάπεδα από οπλισμένο σκυρόδεμα ή τιμμεντοκονίαμα - γυψοσανίδα ή ινοσανίδα - Ytong - flexκή ξυλεία συνθετική ή ακατέργαστη κ.α.

Αστάρι - Υπόστρωμα	Quartz αστάρι πρόσφυσης.	1 επίστρωση.
Τελική Επίστρωση	Deco Cire	Ανάλογα με τη χρήση της επιφάνειας και το επιθυμητό πάχος εφαρμόστε 3 επιστρώσεις με χρονική διαφορά 24 ωρών μεταξύ τους.
Προστασία για οικιακή χρήση	Force , για προστασία της τελικής επιφάνειας (εφαρμόζεται 4 ημέρες μετά την τελική επίστρωση του Deco Cire).	2 επιστρώσεις.
Προστασία για μπάνια	Berocyd 111 , ειδικά για εσωτερικές επιφάνειες σε μπάνια (εφαρμόζεται τουλάχιστον 7 ημέρες μετά την τελική επίστρωση του Deco Cire).	2 επιστρώσεις.
Προστασία για επιφάνειες υψηλών απαιτήσεων	PU VARNISH (Βερνίκι πολυουρεθάνης 2 συστατικών).	2 επιστρώσεις (με μεσοδιάστημα 24 - 48 ώρες η κάθε στρώση).
Προαιρετικά Σε επιφάνειες μεγαλύτερες των 25m ² .	Πιλέγμα αντιαλκαλικό 140 - 160gr. (Στην περίπτωση χρήσης πιλέγματος απαιτούνται περισσότερες επιστρώσεις Deco Cire).	

Παλιές και νέες επιφάνειες με λείο γυαλιστερό μειωμένης απορροφητικότητας φινιρίσμα:

Προτεινόμενα πεδία εφαρμογής πλακίδια από flexκόπαστα ή πλακίδια γρανίτη - μάρμαρα.

Αστάρι Πρόσφυσης	Berocyd 111 με προσθήκη χαλαζιακών ή Quartz tiles	1 επίστρωση & εντός 48 ωρών η τελική στρώση.
Τελική Επίστρωση	Deco Cire	Ανάλογα με τη χρήση της επιφάνειας και το επιθυμητό πάχος εφαρμόστε 3 επιστρώσεις με χρονική διαφορά 24 ωρών μεταξύ τους.

Συσκευασία:
15kg



Βάσεις:



Απόδοση:
1,5 - 1,7 kg/m²/mm
στρώσης



Χρόνος Στεγνώματος:
2 - 4 ώρες (επιφανειακά)



Εφαρμογή:
Με σπάτουλα πλαστική ή μεταλλική



Αναδέστε καλά με μεταλλικό αναδευτήρα μέχρι το μίγμα να ομογενοποιηθεί. Στην συνέχεια αφήνουμε το μίγμα να πρεμίσει για πέντε λεπτά και έπειτα εφαρμόζεται.



Προστασία για οικιακή χρήση	Force , για προστασία της τελικής επιφάνειας (εφαρμόζεται 4 ημέρες μετά την τελική επίστρωση του Deco Cire).	2 επιστρώσεις.
Προστασία για μπάνια	Berocyd 111 , ειδικά για εσωτερικές επιφάνειες σε μπάνια (εφαρμόζεται τουλάχιστον 7 ημέρες μετά την τελική επίστρωση του Deco Cire).	2 επιστρώσεις.
Προστασία για επιφάνειες υψηλών απαιτήσεων	PU VARNISH (Βερνίκι πολυουρεθάνης 2 συστατικών).	2 επιστρώσεις (με μεσοδιάστημα 24 - 48 ώρες η κάθε στρώση).
Υποχρεωτική η χρήση πλégματος Σε επιφάνειες μεγαλύτερες των 25m ² .	Πλégμα αντιαλκαλικό 140 - 160gr. (Στην περίπτωση χρήσης πλégματος απαιτούνται περισσότερες επιστρώσεις Deco Cire).	

Συσκευασία:
15kg



Βάσεις:



Απόδοση:
1,5 - 1,7 kg/m²/mm
στρώσης



Χρόνος Στεγνώματος:
2 - 4 ώρες (επιφανειακά)



Εφαρμογή:
Με σπάτουλα πλαστική ή μεταλλική



Συνθήκες εφαρμογής

Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Οδηγίες Εφαρμογής

Καθαρίστε καλά την προς εφαρμογή επιφάνεια, από σκόνη, άλατα, λίπη, παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα ή κομμάτια σκυροδέματος κτλ. Αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Πριν την εφαρμογή χρησιμοποιήστε το ειδικό πρόσθετο Β Συστατικό σε αναλογία 0,500 kg/15 kg Deco Cire και αναδεύστε καλά.

Κάθετες επιφάνειες: Εφαρμόζεται το ειδικό αστάρι αναλόγως του τύπου της επιφάνειας και στη συνέχεια εφαρμόζεται το Deco Cire με τη χρήση πλαστικής ή μεταλλικής σπάτουλας ανάλογα με το εφέ που θέλουμε να επιτύχουμε. Για την προστασία και την αδιαβροχοποίηση της επιφάνειας εφαρμόζουμε πάντα την προτεινόμενη προστασία.

Δάπεδα, σκάλες κ.α.: Εφαρμόζεται το ειδικό αστάρι αναλόγως του τύπου της επιφάνειας. Στη συνέχεια εφαρμόζεται το Deco Cire με τη χρήση πλαστικής ή μεταλλικής σπάτουλας ανάλογα με το εφέ που θέλουμε να επιτύχουμε. Για μεγαλύτερες μηχανικές αντοχές απαιτείται η χρήση πλégματος 140-160gr/m² μετά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης Deco Cire, καθώς και ανά 25m² απαιτείται αρμός διαστολής. Για την προστασία και την αδιαβροχοποίηση της επιφάνειας εφαρμόζουμε πάντα σαν τελείωμα το ειδικό βερνίκι. Προαιρετικά η εφαρμογή πλégματος σε μικρές επιφάνειες (Πάγκους Κουζίνας 60gr) ή επιφάνειες μεγαλύτερες (Δάπεδα 140 - 160gr) δίνει ένα άρρηκτο αποτέλεσμα. Επιπλέον η προβολή αρμών συστολής διαστολής στην επιφάνεια εξασφαλίζει την παρακολούθηση μηχανικών μετακινήσεων χωρίς προβλήματα. Στην εφαρμογή χρησιμοποιήστε το ειδικό πρόσθετο Β Συστατικό σε αναλογία 0,500kg/15kg.

Αναδέστε καλά με μεταλλικό αναδευτήρα μέχρι το μίγμα να ομογενοποιηθεί.



Στην συνέχεια αφήνουμε το μίγμα να πρεμίσει για πέντε λεπτά και έπειτα εφαρμόζεται.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος	1,75 ± 0,03 gr/cm ³ (ISO 2811).
Ιξώδες	Εντόνωσ θιξετροπικό.
pH	7,8-8,8
Απόδοση	1,5 - 1,7kg/m ² /mm στρώσης, αναλόγως του τρόπου εφαρμογής.
Στέγνωμα	Επιφανειακά από 2 έως 4 ώρες αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Σε βάθος μετά από τουλάχιστον 24 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά την πάροδο 24 ωρών αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Η πλήρης σκλήρυνση και οι τελικές αντοχές του προϊόντος επιτυγχάνονται μετά την πάροδο τουλάχιστον 4 ημερών. (Οι αναφερόμενοι χρόνοι μπορεί να επιμηκύνονται, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες).
Διαλυτής	Νερό.
Αραιωση	Έτοιμο προς χρήση μετά την προσθήκη του Β Συστατικού.
Διαπερατότητα υδρατμών	Κατάταξη στην Κλάση I (EN ISO 7783)*
Θερμικές κυκλικές εναλλαγές δίκωστην επίδραση αντιψυκτικού άλατος	>2,0 N/mm ² (EN 13687-3)*
Τριχοειδής απορροφητικότητα και υδατοπερατότητα	< 0,1 Kg/ m ² · h ^{0.5} (EN 1062-3)*
Πρόσφυση	>2,0 N/mm ² (EN 1542)*
Διαπερατότητα Co₂	> 50 m (EN 1062)*
Συμμόρφωση των εκπομπών Π.Ο.Ε	5.3 (EN 1504-3)*

*Βασισμένο στο Σύστημα: Quartz + Deco Cire + PU Varnish

Συσκευασία:
15kg



Βάσεις:



Απόδοση:
1,5 - 1,7 kg/m²/mm
στρώσης



**Χρόνος
Στεγνώματος:**
2 - 4 ώρες (επιφανειακά)



Εφαρμογή:
Με σπάτουλα πλισσική
ή μεταλλική



Αναδέστε καλά με
μεταλλικό αναδευτήρα
μέχρι το μίγμα να
ομογενοποιηθεί.
Στην συνέχεια
αφήνουμε το μίγμα
να πρεμίσει για πέντε
λεπτά και έπειτα
εφαρμόζεται.



Αποτελέσματα Δοκιμής Σύγκρουσης: Απουσία Ρωγμών σε ύψος 1m, με πτώση βάρους 1kg. (EN ISO 6772)

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία Ιβ, επιχρίσματα διακοσμητικών εφε, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 200gr/lit,
Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 30gr/lit (έτοιμο προς χρήση).

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεση του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Φροντίστε για τον αερισμό του χώρου εργασίας, φορέστε προστατευτικά γυαλιά και γάντια.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Συσκευασία:
15kg



Βάσεις:



Απόδοση:
1,5 - 1,7 kg/m²/mm
στρώσης



**Χρόνος
Στεγνώματος:**
2 - 4 ώρες (επιφανειακά)



Εφαρμογή:
Με σπάτουλα πλισσική
ή μεταλλική



Αναδέστε καλά με
μεταλλικό αναδευτήρα
μέχρι το μίγμα να
ομογενοποιηθεί.
Στην συνέχεια
αφήνουμε το μίγμα
να ηρεμήσει για πέντε
λεπτά και έπειτα
εφαρμόζεται.



*Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.
Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 18001
ISO 14001 και EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημίες ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί
για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.*

Σελίδα 4 από 4

BERLING A.B.E.E.
Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011,
τηλ.: +30 22620 31633, fax.: +30 22620 31293
www.berling.gr / info@berling.gr Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών 801 11 62222



Το χρώμα έχει Όνομα!