



...και κολλήσατε !!!

ΒΑΦΕΤΑΙ
(ακόμα και νωπό)

TURBO-MS

ΜΟΝΙΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ



φιλικά στο
περιβάλλον

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ &
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ





...και κολλήσατε !!!

TURBO-MS

ΜΟΝΙΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

Χαρακτηριστικά:

Υλικό στεγανοποίησης, μόνωσης, συναρμολόγησης και κόλλησης, ενός συστατικού με βάση υψηλής ποιότητος MS πολυμερές τροποποιημένου σιλανίου. Με μόνιμη ελαστικότητα και δυνατότητα να βάφετε. Για μόνιμα ελαστικές στεγανοποιήσεις και κολλήσεις σε λείες και ανώμαλες επιφάνειες, πάνω σε αλουμίνιο, γυμνά -επιμεταλλωμένα- χρωματιστά μέταλλα και λαμαρίνες, πολυουρεθάνη, εποξειδικές ροτίνες, πολυεστέρα, ακρυλικά, πολυκαρβονικά υλικά, σκληρό PVC, πλεξιγκλάς, καουτσούκ, ελαστικά υλικά, ξύλα, MDF, μελαμίνη και υλικά όπως: γυαλί, μάρμαρο, πλακάκια, κεραμικά, πορσελάνη, ορυκτά υλικά δόμησης, μπετόν κ.α. Άσσμη.

Τεχνικά Στοιχεία:

Βάση: MS πρεπολυμέριο, σκληρούμενο στην υγρασία.

Χρώμα: λευκό, μαύρο, γκρι, καφέ.

Πυκνότητα: περίπου 1.60g/cm³

Στερεότητα: παστοειδές, με καλή σταθερότητα

Δημιουργία μεμβράνης: περίπου 10-20 λεπτά

Ταχύτητα σκλήρυνσης:

περίπου 2,5mm σε 24 ώρες

περίπου 3,5mm σε 48 ώρες

Σκληρότητα κατά Shore A DIN 53505: 40 ± 2

Αντοχή σε εφελκυσμό DIN 53504: 1.5 N/mm² περίπου

Διαστολή θραύσης DIN 53504: περίπου 400%

Τιμή τάσης 100% DIN 53504: περίπου 0,7 N/mm²

Βαφή μετά το στέγνωμα: Ναι

Οσμή: άσσμη

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης: περίπου 12 μήνες

Συνθήκες αποθήκευσης: ξηρό περιβάλλον στους +10°C έως +25°C

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +40°C

Αντοχή σε θερμοκρασίες: -40°C έως 90°C

Ευαισθησία στο ψύχος: όχι

Εύφλεκτο: όχι

Χαρακτηρισμός εύφλεκτου υλικού: δεν υπάρχει τέτοια καταχώρηση

Συνεκτικότητα DIN EN ISO 7390: δεν τρέχει μέχρι 40mm

φάρδος αρμού

* οι τιμές αυτές μετρήθηκαν στους +23°C και με σχετική υγρασία αέρα 50%

Εφαρμογές:

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις: για σφράγιση, στεγανοποίηση και στήριξη πλαστικών και μεταλλικών καναλιών, καλωδίων, πλεκτρολογικών κουτιών και πινάκων.

Αλουμινοκατεσκευές - Πολυκαρβονικά: για σφράγιση, στεγανοποίηση, συναρμολόγηση, μόνωση και στήριξη σε πλαίσια αλουμίνιου με αλουμίνιο, γυαλί, πλεξιγκλάς, πολυκαρβονικά.

Είδη υγιεινής - Μπάνια - Νεροχύτες: για στεγανοποίηση αρμών σε μπανιέρες, στήριξη λεκανών και οξεσουάρ μπάνιου, κόλληση πλακιδών.

Ξυλουργικά - Επιπλοποία: για στεγανοποίηση σε πάγκους κουζίνας με νεροχύτες και πλακάκια, στήριξη αρμοκάλυπτων και σοβατεπιών.

Υαλουργία - Καθρεπτοποία: για στήριξη καθρεπτών, συγκόλληση υαλοπινάκων, στεγανοποίηση γυάλινων κατασκευών.

Ναυτύλιακά: για κατασκευή, επενδύσεις, συντήρηση και επισκευή πλοίων και σκαφών αναψυχής.

Αυτοκινητοβιομηχανία: για ελαστική κόλληση και μόνωση σε κινητά μέρη αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.

Οικοδομικές εργασίες: για στοκαρίσματα, γεμίσματα, στεγανοποιήσεις, μονώσεις, κατασκευές, επιδιορθώσεις, για ρωγμές και αρμούς διαστολής.

Οδηγίες Χρήσεως:

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές. Αφού τρυπήσουμε το σωληνάριο, απλώνουμε την TURBO-MS σε γραμμές ή ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Το πάχος του σφραγιστικού εξαρτάται από την επιφάνεια των υλικών που πρόκειται να κολληθούν. Προσαρμόστε τη σύνδεση μέσα σε 10 λεπτά.

Καθαρισμός:

Συνιστούμε το TURBO ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ και άλλα κοινά διαλυτικά καθαρισμού όπως οινόπνευμα, νέφτι, white spirit, διαλυτικό νίτρου, πετρέλαιο κ.α. Το υλικό που θα περισσέψει μπορεί να κοπεί με σπάτουλα ή μαχαίρι.

**ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.**
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
...και κολλήσατε !!!

Αποκλειστική Αντιπροσωπεία - Εισαγωγή για Ελλάδα και Κύπρο:

ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. | Μπουμπουλίνας 6 | GR 142 34 Νέα Ιωνία | Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 210 2713.333 | Fax: +30 210 2710.888

www.dialinas.gr | email: info@dialinas.gr

