

SurfaPaint™ Pave Plus

Ημιδιάφανη βαφή για την προστασία και την αναζωογόνηση κυβόλιθων

Περιγραφή Προϊόντος

Το SurfaPaint™ Pave Plus είναι ένα έγχρωμο ημιδιάφανο υλικό εμποτισμού, που έχει ως σκοπό την αναζωογόνηση του χρώματος καθώς και την αποτελεσματική αδιαβροχοποίηση και προστασία κυβόλιθων και άλλων τσιμεντοειδών επιφανειών. Είναι προϊόν έτοιμο προς χρήση, με ισχυρή πρόσφυση σε πορώδεις επιφάνειες και ισχυρή προστασία απέναντι στις καιρικές συνθήκες. Αναζωογονεί το ήδη υπάρχον χρώμα της επιφάνειας ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως βαφή και διατίθεται σε τέσσερα βασικά χρώματα (ανθρακί, γκρι, ώχρα, κεραμίδι).

Προτεινόμενη Χρήση

Ιδανικό για αναζωογόνηση και αδιαβροχοποίηση κυβόλιθων και άλλων τσιμεντοειδών επιφανειών όπως τσιμεντοκονίες, εμφανή μπετά, σοβάδες, σταμπωτά δάπεδα, κλπ. Είναι ιδανικό για πορώδεις και μη επιφάνειες, κάθετες ή οριζόντιες, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Πλεονεκτήματα

- ☆ Αναζωογόνηση της επιφάνειας αφήνοντας ένα πιο «ζωηρό» χρώμα
- ☆ Αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία
- ☆ Ισχυρή υδατοαπωθητικότητα
- ☆ Υψηλή καλυπτικότητα

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com

SurfaPaint™ Pave Plus

Ημιδιάφανη βαφή για την προστασία και την αναζωογόνηση κυβόλιθων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Δοκιμές βάσει Προτύπων

Μορφή/Τύπος ▶	Ακρυλικό βάσης διαλύτου με σιλικονούχα πρόσθετα
Εμφάνιση/Χρώμα ▶	Ημιδιαφανές/γκρί, ανθρακί, κεραμιδί, ώχρα
Ιξώδες ▶	42 ± 5 KU
Πυκνότητα ▶	0.93 ± 0.02g/cm ³
Θερμοκρασία εφαρμογής ▶	Από 5°C έως 35°C
Διάστημα επαναβαφής ▶	1-2 h στους 20°C
Στερεά (%v/v) ▶	24 ± 2
Τεστ Επιταχυνόμενης Γήρανσης, υπό UV & νερό	1000 ώρες, δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη αλλαγή
Αραιωτικό/Καθαριστικό ▶	Δεν απαιτείται/NanoPhos™ Thinner B

¹Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγία 2004/42 / ΕΚ) του προϊόντος έτοιμου προς χρήση (Κατηγορία Α/η «συνδετικά ασφάλεια», Τύπος Δ): 750 g/L (2010). Η μέγιστη περιεκτικότητα σε VOC αυτού του προϊόντος είναι <699 g/L.

Προετοιμασία Υποστρώματος

Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά υπολείμματα. Τυχόν ελαττώματα, όπως μεγάλες ρωγμές, θα πρέπει να αποκατασταθούν πριν την εφαρμογή του υλικού. Για τον καθαρισμό των επιφανειών προτείνονται καθαριστικά της σειράς DeSalin™. Το φρέσκο τσιμέντο ή σοβάς, θα πρέπει να έχει ωριμάσει τουλάχιστον για 7 μέρες (προτείνονται 28 μέρες) πριν την εφαρμογή του υλικού SurfaPaint™ Pave Plus.

Οδηγίες Εφαρμογής

Ανακινείτε καλά πριν τη χρήση. Το SurfaPaint™ Pave Plus εφαρμόζεται χωρίς αραιώση, με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό. Ανάλογα με τον επιθυμητό τόνο του τελικού χρώματος εφαρμόστε μία ή περισσότερες στρώσεις ακολουθώντας τις προτεινόμενες προδιαγραφές. Η περίσσεια υλικού να απομακρύνεται από την επιφάνεια εντός δέκα λεπτών. Τρίψτε και αφαιρέστε τα υπολείμματα χρησιμοποιώντας πανί εμποτισμένο με το προϊόν και στη συνέχεια σκουπίστε με καθαρό πανί. Θα πρέπει να αποφευχθεί η απευθείας έκθεση του υλικού στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε βροχή, κατά την εφαρμογή του, διότι μπορεί

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com

SurfaPaint™ Pave Plus

Ημιδιάφανη βαφή για την προστασία και την αναζωογόνηση κυβόλιθων

να προκαλέσει μείωση στην τελική απόδοση του υλικού ή μειωμένη πρόσφυση. Καθαρισμός των εργαλείων αμέσως μετά τη χρήση τους, με NanoPhos **Thinner B**. Συνίσταται μικρή δοκιμή, πριν τη χρήση

Χρήσιμες Πληροφορίες

Εάν το SurfaPaint™ **Pave Plus** εφαρμοστεί σε επιφάνειες χαμηλού πορώδους, υπάρχει πιθανότητα δημιουργίας φιλμ στην επιφάνεια που θα επηρεάσει τις ιδιότητες του υποστρώματος.

Επιπρόσθετες στρώσεις μπορούν να εφαρμοστούν για την αύξηση της έντασης του χρώματος.

Αποφύγετε την περίσσεια υλικού στην επιφάνεια του υποστρώματος για καλύτερη απόδοση και αντοχή των μηχανικών ιδιοτήτων.

Πλύνετε συχνά με νερό για τη διατήρηση της έντασης του χρώματος.

Μικρές αποκλίσεις απόχρωσης είναι πιθανές λόγω του φυσικού χρώματος του εκάστοτε υποστρώματος.

Απόδοση

12-18 m²/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογής.

Αποθήκευση

Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασία 5°C έως 35°C, μακριά από ηλιακές ακτίνες και παγετό, για 24 μήνες. Αντίξοες συνθήκες αποθήκευσης ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα του προϊόντος.

Υγεία και Ασφάλεια

Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν από την χρήση. Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας διατίθεται στην ιστοσελίδα www.NanoPhos.com ή κατόπιν αιτήματος επικοινωνώντας με την NanoPhos μέσω email: info@NanoPhos.com ή μέσω τηλεφώνου: (+30) 2292069312.

Διαθέσιμες Συσκευασίες

Διαθέσιμο σε γκρί, ανθρακί, κεραμιδί, ώχρα χρώμα

- 1L Μεταλλικό δοχείο
- 5L Μεταλλικό δοχείο

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com

SurfaPaint™ Pave Plus

Ημιδιάφανη βαφή για την προστασία και την αναζωογόνηση
κυβόλιθων

Σημειώσεις: Τα τεχνικά φυλλάδια και οι συστάσεις για την χρήση των προϊόντων NanoPhos, βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας. Οι πληροφορίες που αναφέρονται πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να υπόκεινται σε συνεχή επανεξέταση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Η καταλληλότητα του προϊόντος θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε περίπτωση για κάθε συγκεκριμένη χρήση και ο τελικός χρήστης φέρει την πλήρη & αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν από την λανθασμένη χρήση του προϊόντος.

Το λογότυπο Surfa**Paint**™ αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της NanoPhos AE

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com