

DUROSTICK ANTIFREEZE POWDER



Αντιπαγετικό πρόσθετο τσιμεντοκονιαμάτων



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Επιταχυντής σκλήρυνσης σε μορφή πούδρας που προστίθεται σε τυποποιημένα ή παραδοσιακά τσιμεντοκονιάματα, επιταχύνοντας την ανάπτυξη των μηχανικών αντοχών σε χαμηλές θερμοκρασίες. Οι εφαρμογές των κονιαμάτων πρέπει να γίνονται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των +5°C. Έχει αποδειχθεί πως εάν η θερμοκρασία μειωθεί κάτω από τους +5°C και η πήξη δεν έχει ολοκληρωθεί, τότε το τσιμεντοκονίαμα αποδομείται και καταστρέφεται. Το ANTIFREEZE POWDER επιταχύνει την ενεργοποίηση του τσιμέντου που εμπεριέχεται στα τσιμεντοκονιάματα, βοηθά την γρήγορη ενυδάτωσή του, μειώνει τον χρόνο πήξης και σκλήρυνσής του, αποτρέποντας την παγοπληξία κατά τη διάρκεια της ωρίμανσής τους. Η προσθήκη του ANTIFREEZE POWDER σε κάθε σακί 25kg αποτρέπει τεχνικές αστοχίες λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το ANTIFREEZE POWDER είναι ιδανικό για εφαρμογές όπου απαιτείται γρήγορη παράδοση εργασίας και η ωρίμανση πραγματοποιείται κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες (από -5°C έως +4°C). Απόλυτα συμβατό για όλα τα είδη τυποποιημένων και παραδοσιακών κονιαμάτων κανονικού χρόνου ωρίμανσης.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Προτείνεται ένα σακουλάκι 500 gr να προστίθεται κατευθείαν στο νερό ανάμειξης για κάθε σακί 25kg τσιμεντοκονιάματος, όπως: κόλλες πλακιδίων, θερμομονωτικών πλακών, σοβάδες βασικής στρώσης, επισκευαστικά κονιάματα κλπ.
- Προτείνεται η προσθήκη 2kg (4 σακουλάκια) για κάθε 50kg τσιμέντου για την επιτάχυνση της πήξης μη τυποποιημένων τσιμεντοκονιαμάτων.

DUROSTICK ANTIFREEZE POWDER



Αντιπαγετικό πρόσθετο τσιμεντοκονιαμάτων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Εάν είναι δυνατόν, η έναρξη των εργασιών να ξεκινά νωρίς το πρωί, ώστε να αξιοποιείται το πλεονέκτημα των πιο υψηλών θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια της ημέρας.
- Τόσο τα τυποποιημένα όσο και τα παραδοσιακά κονιάματα πρέπει να εφαρμόζονται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των +5°C
- Εάν το νερό ανάμιξης που θα χρησιμοποιηθεί έχει θερμοκρασία πάνω από +10°C λειτουργεί θετικά στην εφαρμογή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε ξηρούς χώρους, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 24 τεμ. 500gr

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Κονία - Λευκή
Φαινόμενη πυκνότητα ξηρού κονιάματος	1,15±0,05kg/lt
Τοξικότητα	Όχι
Κύρια δράση	Επιταχυντής σκλήρυνσης
Ταξινόμηση σύμφωνα με το EN 934-2	Πρόσμιξη επιταχυντή σκλήρυνσης. Πίνακας 7
Ταξινόμηση σύμφωνα με την ASTM C 494	Τύπος C
Η προσθήκη του ANTIFREEZE POWDER μειώνει τον χρόνο ζωής στο δοχείο από 40-50%.	
Η προσθήκη ANTIFREEZE POWDER σε κονιάματα, προσδίδει αύξηση των μηχανικών αντοχών, σύμφωνα με το EN 196-1, κατά μέσο όρο:	
• ≥ 20% στις 24 ώρες	
• ≥ 25% στις 48 ώρες	
• ≥ 30% στις 3 ημέρες	
• ≥ 2% στις 28 ημέρες	

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350,
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44,
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22,
Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365,
Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.