

## WATERBLOCK FLEX

Εύκαμπτο επαλειφόμενο στεγανωτικό  
κονίαμα δύο συστατικών

Το **WATERBLOCK FLEX** είναι συνδυασμός του ξηρού στεγανωτικού κονιάματος **WATERBLOCK** (συστατικό Α) με τον ελαστικοποιητή - ελαστομερές γαλάκτωμα **VIMAFLEX** (συστατικό Β) σε ενιαία πρακτική συσκευασία.

Το **WATERBLOCK FLEX**, πέραν της ελαστικότητας της στεγανωτικής μεμβράνης, προσφέρει μεγαλύτερη πρόσφυση και γενικά αυξημένες αντοχές σε σχέση με το **WATERBLOCK** λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας σε ρητίνη **VIMAFLEX**.

### Εφαρμογές

Το **WATERBLOCK FLEX** χρησιμοποιείται για στεγάνωση επιφανειών δομικών στοιχείων που παρουσιάζουν ή αναμένεται να εμφανίσουν τριχοειδείς ρηγματώσεις (μέχρι 0,2 mm):

- Τοιχία υπογείων
- Φρεάτια
- Δεξαμενές
- Ταρατσόκηποι
- Βεράντες
- Ταράτσες
- Κάτω από στρώσεις πλακιδίων και θερμομονωτικές πλάκες
- Σαν τελική επίστρωση κατά προτίμηση σε λευκό χρώμα

Εφαρμόζεται τόσο από την πλευρά προσβολής του νερού (**θετική**) όσο και από την εσωτερική πλευρά (**αρνητική**).

### Τρόπος χρήσης

Η ενιαία συσκευασία - κάδος περιέχει τα συστατικά Α (**WATERBLOCK**) και Β (**VIMAFLEX**) στην απαιτούμενη αναλογία 2:1 κατά βάρος. Ο κάδος της συσκευασίας χρησιμεύει ως κάδος ανάμιξης των συστατικών Α και Β. Η σκόνη προστίθεται στο υγρό υπό ανάδευση, και όχι αντίστροφα, για να μη σβολιάσει το μίγμα. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη άλλου υλικού πέραν των συστατικών Α και Β. Μετά την ομοιογενοποίηση του μίγματος παρεμβάλλεται χρόνος αναμονής 10 λεπτών, ώστε να αντιδράσουν τα δύο συστατικά και επαναλαμβάνεται η ανάδευση. Ο χρόνος κατεργασίας του αναμιγμένου **WATERBLOCK FLEX** είναι σε 20°C περίπου 50-60 λεπτά.

### Κατανάλωση

|                      |                             |                                |        |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------|
| Για υγρασία εδάφους  | 3,0 - 3,5 kg/m <sup>2</sup> | Σε δύο χέρια με μέσο πάχος     | 1,5 mm |
| Για νερό χωρίς πίεση | 4,0 - 4,5 kg/m <sup>2</sup> | Σε τρία χέρια με μέσο πάχος    | 2,0 mm |
| Για νερό υπό πίεση   | 4,5 - 5,0 kg/m <sup>2</sup> | Σε τέσσερα χέρια με μέσο πάχος | 2,5 mm |

### Ειδικές πληροφορίες

**Συσκευασία** Το **WATERBLOCK FLEX** διατίθεται σε γκρι και λευκό χρώμα, σε πλαστικούς κάδους 18 kg που περιέχουν μια πλαστική σακούλα με 12 kg **WATERBLOCK** και ένα δοχείο με 6 kg **VIMAFLEX**.

Για τον καθαρισμό εργαλείων, την αποθήκευση και την προστασία ισχύει ότι και για το **WATERBLOCK**.

VIMATEC - Ν. ΒΙΔΑΛΗΣ Α.Ε.  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

Ναπ. Ζέρβα 20, 546 40 Θεσ/νίκη Τηλ.: 2310 858561, 2310 843093 Fax: 2310 843566  
Υποκ/μα: Σ. Βενιζέλου 2, 141 23 Λυκόβρυση Αττικής Τηλ. : 210 2828435 Fax: 210 2829434  
e-mail: info@vimatec.gr