

ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ



Ελαφροβαρής επισκευαστικός ακρυλικός στόκος



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ελαφροβαρής, άοσμος, επισκευαστικός, ακρυλικός στόκος, μηδενικής συρρίκνωσης.

■ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμος για χρήση, ευκολοδούλευτος
- Μέγιστη γεμιστική ικανότητα με ελάχιστο βάρος
- Δεν 'σκάει' και δεν ρηγματώνει
- Προσφύεται ισχυρά σε κάθε οικοδομική επιφάνεια, βαμμένη ή άβαφη, δημιουργώντας λεία επιφάνεια
- Δεν χρειάζεται τρίψιμο
- Στεγνώνει γρήγορα, μπορεί να διατηρηθεί και να βιδωθεί
- Βάφεται σε λιγότερο από μία ώρα, χωρίς αστάρωμα.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ο ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ της Durostick είναι κατάλληλος για επισκευές ρωγμών και οπών βάθους έως 5cm σε τοίχους, ταβάνια, επιφάνειες από σοβά, μπετόν, ξύλο και γυψοσανίδα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Οι τριχοειδείς ρωγμές καλύπτονται με 1 μόνο πέρασμα.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Οι ρωγμές πρέπει να καθαρίζονται και να απομακρύνονται σαθρά υλικά (εάν υπάρχουν). Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνη, ασβέστη ή λάδι και να διαβρέχονται ελαφρώς πριν από την εφαρμογή.

ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ



Ελαφροβαρής επισκευαστικός ακρυλικός στόκος

2. Εφαρμογή

Εφαρμόζεται σε νέες ή ήδη βαμμένες επιφάνειες, με βρεγμένη μεταλλική ή και πλαστική σπάτουλα, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από +5°C έως +35°C. Στεγνώνει επιφανειακά σε περίπου 30-60 λεπτά. Βάφεται σε λιγότερο από μία ώρα, ανάλογα με το πάχος της εφαρμογής και τις συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).

■ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Σε πολύ μικρά πάχη εφαρμογής για την κάλυψη τριχοειδών ρωγμών δεν αφήνει ίχνη και δεν δημιουργεί μπάλωμα, λόγω της σχεδόν διάφανης όψης του αφού στεγνώσει.

■ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, αμέσως μετά τη χρήση τους.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 18 τεμ. 250ml
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1lt
Χαρτοκιβώτιο 4 δοχεία των 2,5lt.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή - Χρώμα	Πάστα - Λευκό
■ Ειδικό βάρος	0,36±0,03kg/lt
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
■ Χρόνος βαφής	Μετά από 30-60 λεπτά, ανάλογα με το πάχος της εφαρμογής.

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr