



Μαστίχες Στεγάνωσης & Στερέωσης MEGACRYL

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **MEGACRYL** είναι υψηλής ποιότητας ακρυλική μαστίχη ενός συστατικού. Στεγανοποιεί ρωγμές και αρμούς εσωτερικών και εξωτερικών εφαρμογών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υδατοστεγής όταν στεγνώσει
- Σταθερότητα χρώματος
- Πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά πορώδη υλικά
- Βάφεται μετά το στέγνωμα
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στις ακτίνες UV
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποίηση ρωγμών και αρμών σε κουφώματα πορτών και παραθύρων, περβάζια παραθύρων, σκάλες, σοβατεπύ, ραμποτέ, καμινάδες, κανάλια καλωδίων, σωλήνες κλπ.
- Κολλάει σε τούβλο, τσιμέντο, γυψοσανίδα, ξύλο, γυαλί, κεραμικά πλακάκια, μέταλλα, αλουμίνιο, άκαμπτο PVC κλπ.
- Κατάλληλη για αρμούς διαστολής μέχρι 15% σε κατασκευαστικές εφαρμογές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνες και λίπη.
2. Σε σαθρές επιφάνειες που δεν παρουσιάζουν καλή συνοχή εφαρμόστε αστάρι διαλύτου ISOCRYL PRIMER DUR ή αστάρι νερού ISOCRYL PRIMER DUR AQUA.
3. Εφαρμόστε με πιστόλι σιλικόνης.
4. Διορθώστε με **MEGACRYL**.
5. Αν χρειαστεί εξομαλύνετε την επιφάνεια με σπάτουλα.
6. Η τελική επιφάνεια διαμορφώνεται με σαπουνόνερο πριν στεγνώσει.
7. Η **MEGACRYL** όταν στεγνώσει μπορεί να βαφτεί με τα περισσότερα χρώματα. Το χρώμα πρέπει να έχει αρκετή ελαστικότητα για να εφαρμοστεί πάνω σε πλαστο-ελαστικό σφραγιστικό. Η **MEGACRYL** δεν ενδείκνυται σε εφαρμογές που υπάρχουν συνέχεια λιμνάζοντα νερά.

Συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας του προϊόντος

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΡΜΟΥ

Ελάχιστο πλάτος: 5mm

Μέγιστο πλάτος: 20mm

Ελάχιστο βάθος: 5mm

Συνιστάται: βάθος = πλάτος

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε με νερό αμέσως μετά την εφαρμογή. Όταν το υλικό στεγνώσει αφαιρείται με μηχανικά μέσα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση: Ακρυλικές ρητίνες

Χρώμα: Λευκό

Μορφή: Πάστα

Σύστημα ωρίμανσης: Φυσικό στέγνωμα

Δημιουργία υμενίου (20°C/ 65% R.H.): Ca. 15 - 20 min


Ταχύτητα σκλήρυνσης (20°C/ 65% R.H.): 1-2mm /24h

Σκληρότητα (ASTM 412): 35 ± 3 Shore A

Επιμήκυνση στη θραύση (DIN 53504): >250%

Αντοχή στη θερμοκρασία: Από -20°C έως +70°C

Θερμοκρασία εφαρμογής: +10°C - +35°C



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό χώρο με θερμοκρασία από +5°C - +25°C.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

12 μήνες σε κλειστή συσκευασία, υπό τις συνθήκες αποθήκευσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φύσιγγες 280 λευκή, καφέ, μπλε

Σαλάμια 600ml λευκή

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
280ml λευκή	04100	5204094041061
280ml καφέ	04122	5204094041221
280ml μπλε	4053	5204094040538
600ml λευκή	04108	5204094041047

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Μαστίχες Στεγάνωσης & Στερέωσης

MEGACRYL

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα **P102:** Μακριά από παιδιά **P103:** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση **P501:** Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012)

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

