

# ISOLAC-BT

## Ασφαλτικό βερνίκι

### Ιδιότητες

Ασφαλτικό στεγανωτικό βερνίκι με διαλύτες, με εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες.

### Πεδία εφαρμογής

Χρησιμοποιείται ως αστάρι για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών (ασφαλοτπάνων), ως φράγμα υδρατμών στις μονώσεις καθώς και για την προστασία από την υγρασία επιφανειών σκυροδέματος ή μετάλλου (προστασία έναντι οξειδωσης).

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόχρωση	μαύρο
Σχετική πυκνότητα στους 15°C :	0,89-0,91 g/cm <sup>3</sup>
Ειδικό βάρος:	0,97 kg/l
Σημείο ανάφλεξης:	40°C min
Ιξώδες κατα BROOKFIELD στους 25 °C :	130-170 cps
Υπόλειμμα απόσταξης:	55-60%
Σημείο μάλθωσης στερεού υπολείμματος:	≥ 85 °C
Δείκτης διεισδυτικότητας 25 °C στερεού υπολείμματος:	20-30 dmm
Οι παραπάνω μετρήσεις έγιναν σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D-41.	

Καθαρισμός των εργαλείων:  
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς, αμέσως μετά από τη χρήση τους, με βενζίνη ή διαλύτη.

### Τρόπος χρήσης

Η επιφάνεια που πρόκειται να στεγανωθεί – προστατευθεί πρέπει να είναι εντελώς στεγνή και καθαρή.

Πριν από τη χρήση ανακατεύουμε καλά το περιεχόμενο.

Το ασφαλτικό βερνίκι ISOLAC-BT εφαρμόζεται με ρολό ή βούρτσα σε 1-3 στρώσεις.

### Κατανάλωση

- Σε μεταλλικές επιφάνειες: 100-150 g/m<sup>2</sup>/στρώση.
- Σε επιφάνειες σκυροδέματος: 250-300 g/m<sup>2</sup>/στρώση.

### Συσκευασία

Δοχεία 1 kg, 5 kg και 17 kg.

### Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστά δοχεία, σε χώρους δροσερούς, προστατευένους από την υγρασία, τον παγετό και μακριά από εστίες φωτιάς.

### Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος η, τύπος Δ είναι 750g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOLAC-BT έχει μέγιστη περιεκτικότητα <750 g/l ΠΟΕ.

### ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

**Αθήνα:** Σπιθάρι Καλογήρου, Αττική Οδός Έξοδος 4, Ασπρόπυργος 193 00 – Τ 210 5597600

**Θεσσαλονίκη:** 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος – Τ 2310 576 000

**www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr**