

SurfaPaint™ Deck Oil

Λάδι συντήρησης εμποτισμού για ξύλινες επιφάνειες

Περιγραφή Προϊόντος

Το SurfaPaint™ Deck Oil αποτελεί μια σύνθεση προστασίας εμποτισμού βάσης διαλύτου, ιδανική για προστασία σε ξύλινες επιφάνειες, ανώτερη από τα συμβατικά λάδια συντήρησης ξύλου. Η βαθιά διεισδυτική σύνθεσή του θρέφει το ξύλο, αποκαθιστά τα φυσικά έλαια που έχουν χαθεί λόγω καιρικών συνθηκών και προσδίδει άριστη προστασία από την UV ακτινοβολία, τη μούχλα και τους μύκητες, καθώς και την υγρασία. Το SurfaPaint™ Deck Oil διαπερνά το ξύλο, αφήνοντας ένα φυσικό γυαλιστερό φινιρίσμα που διαρκεί περισσότερο απ' ό,τι τα συμβατικά λάδια μιας στρώσης.

Προτεινόμενη Χρήση

Διεισδυτική σύνθεση προστασίας ξύλινων δαπέδων εξωτερικού χώρου, ιδανική για ξύλινες επιφάνειες όπως decks, ξύλινες πέργκολες, ξύλινοι φράχτες, προσφέροντας άριστη προστασία UV και ένα φυσικό τελείωμα με υψηλή αντοχή στα γδαρσίματα. Εύκολο στο καθάρισμα. Κατάλληλο για οποιοδήποτε σκληρό ξύλο εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Ανθεκτικό τελείωμα με μεγάλη διάρκεια ζωής. Ειδικό για ξύλα με μεγάλες συστολές και διαστολές

Πλεονεκτήματα

- ☆ Κατάλληλο για οποιοδήποτε σκληρό ξύλο, ιδανικό για ξύλα με μεγάλες συστολές / διαστολές.
- ☆ Θρέφει το ξύλο και αποκαθιστά τα φυσικά του έλαια
- ☆ Διατηρεί αναλλοίωτη την απόχρωση του ξύλου, τονίζοντας την εμφάνισή του
- ☆ Άριστη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία
- ☆ Αντοχή ενάντια σε νερό και ελαιώδεις λεκέδες
- ☆ Προστατεύει εξαιρετικά από υγρασία, μούχλα, μύκητες και άλγη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Δοκιμές βάσει Προτύπων

Μορφή/Τύπος	▶	Λάδι εμποτισμού διαλύτου
Απόχρωση	▶	Διαφανής
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1)	▶	1.1±0,5
VOC (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	▶	400 gr/L
Διαλυτικό	▶	Nanophos Thinner A
Αναλογία Ανάμιξης	▶	Ενός συστατικού – δεν χρειάζεται ανάμιξη
Ιξώδες	▶	15sec@ 25°C
Στερεά (% κατ' όγκο)	▶	30±3%
Χρόνος Στεγνώματος / αφής	▶	1h @20°C
Χρόνος στεγνώματος στο περιβάλλον	▶	3h @20°C
Πλήρης ωρίμανση	▶	24h @20°C
Ελάχιστο διάστημα Επαναβαφής	▶	7h @20°C
Σημείο Ανάφλεξης	▶	>60 °C
Ανοχή στο νερό & στην τριβή	▶	Πολύ καλή

Ελάχιστο

Μέγιστο

Προτεινόμενο

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com

SurfaPaint™ Deck Oil

Λάδι συντήρησης εμποτισμού για ξύλινες επιφάνειες

Πάχος Ξηρού Υμένα (μm)	10	30	20
Πάχος Υγρού Υμένα (μm)	33	88	67
Καλυπτικότητα (m ² /L)	30	10	15

Ο χρόνος στεγνώματος διαφοροποιείται μεταξύ των ελάχιστων και των μέγιστων τιμών. Διατηρήστε τις συνιστώμενες τιμές κατά την εφαρμογή. Τα ποσοστά κάλυψης είναι θεωρητικά και δεν περιλαμβάνουν φύρα

Προετοιμασία Υποστρώματος

Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά υπολείμματα. Εφαρμόστε το SurfaPaint™ Deck Oil μόνο εφόσον έχει αφαιρεθεί οποιαδήποτε προηγούμενη τροποποίηση (π.χ. βερνίκι, χρώμα, προϊόν προστασίας) από την ξύλινη επιφάνεια με κατάλληλο γυαλόχαρτο και έως την εμφάνιση γυμνού, υγιούς ξύλου. Για πλανισμένα ξύλα γυαλοχαρτάρετε ελαφρώς. Ελέγξτε αν η επιφάνεια είναι έτοιμη προς εφαρμογή ψεκάζοντας τη με νερό. Αν οι σταγόνες νερού μένουν στην επιφάνεια, τότε απαιτείται περαιτέρω προετοιμασία με γυαλόχαρτο, ενώ αν το νερό εισέρχεται στο ξύλο, τότε η επιφάνεια είναι έτοιμη για εφαρμογή. Καθαρίστε την επιφάνεια με DeSalin® Eco, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό και αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει πλήρως.

Οδηγίες Εφαρμογής

Ανακατέψτε καλά το προϊόν πριν την χρήση αλλά και κατά την διάρκεια της χρήσης. Συνιστάται η εφαρμογή μίας ή δύο στρώσεων SurfaPaint™ Deck Oil ακολουθώντας τα νερά του ξύλου και σε συνθήκες σχετικής υγρασίας χαμηλότερης από 80%. Η εφαρμογή του SurfaPaint® Deck Oil μπορεί να γίνει μέσω συμβατικών ψεκαστήρων, ψεκαστήρων κενού αέρος, καθώς και με ρολό ή πινέλο. Η θερμοκρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο 5°C και τουλάχιστον 3°C επάνω από το σημείο υγροποίησης (δρόσου) του αέρα. Ο καλός αερισμός απαιτείται για να εξασφαλιστεί το ορθό στέγνωμα. Όλα τα εργαλεία και ο εξοπλισμός θα πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με διαλυτικό NanoPhos Thinner A.

Απόδοση

12-15 m²/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογής.

Αποθήκευση

Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασία 5°C έως 35°C, μακριά από ηλιακές ακτίνες και παγετό.

Υγεία και Ασφάλεια

Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν από την χρήση. Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας διατίθεται στην ιστοσελίδα www.NanoPhos.com ή κατόπιν αιτήματος επικοινωνώντας με την NanoPhos μέσω email: info@NanoPhos.com ή μέσω τηλεφώνου: 2292069312.

Διαθέσιμες Συσκευασίες

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece

T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com

SurfaPaint™ Deck Oil

Λάδι συντήρησης εμποτισμού για ξύλινες επιφάνειες

- 1L Μεταλλικό δοχείο
- 2.5L Μεταλλικό δοχείο
- 5L Μεταλλικό δοχείο
- 10L Μεταλλικό δοχείο

- **Σημειώσεις & Μέτρα Ασφάλειας:** Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την εφαρμογή μπορεί να επηρεάσουν τις ιδιότητες του εφαρμοσμένου προϊόντος. Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο σε θερμοκρασία 5°C έως 35°C, μακριά από τις ηλιακές ακτίνες και τον παγετό. Το Δελτίο Τεχνικών Προδιαγραφών συνιστάται να διαβαστεί σε συνδυασμό με το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού δελτίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τη NanoPhos: info@NanoPhos.com
- Τα τεχνικά φυλλάδια και οι συστάσεις για την χρήση των προϊόντων NanoPhos, βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας. Οι πληροφορίες που αναφέρονται πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να υπόκεινται σε συνεχή επανεξέταση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Η καταλληλότητα του προϊόντος θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε περίπτωση για κάθε συγκεκριμένη χρήση και ο τελικός χρήστης φέρει την πλήρη & αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν από την λανθασμένη χρήση του προϊόντος.

Το λογότυπο SurfaPaint™ αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της NanoPhos AE

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com