

POOL PAINT

Εποξειδικό Χρώμα Πισίνας 2 Συστατικών

Το Pool Paint είναι εποξειδικό χρώμα 2 συστατικών, ειδικά σχεδιασμένο για μέγιστη αντοχή κάτω από το νερό. Κατάλληλο για πισίνες από τσιμέντο αλλά και μεταλλικές επιφάνειες. Παρέχει γυαλιστερή και ελαστική επιφάνεια ιδιαίτερα ανθεκτική στα συστήματα καθαρισμού και τα χημικά της πισίνας. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και μεγάλη αντοχή στην τριβή, τα οξέα τα αλκάλια και το νερό, προσφέροντας μακροχρόνια προστασία.



Πλεονεκτήματα:

- Κορυφαία αντοχή στο χλώριο και τα χημικά της πισίνας.
- Άψογη πρόσφυση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ιξώδες

- Α' Συστατικό
70 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)
- Β' Συστατικό
50 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)

Πικνότητα

- Α' Συστατικό
1,34 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811)
- Β' Συστατικό
0,92 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811)

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ματ Σατινέ Γυαλιστερό

✓ Γυαλιστερό Φινίρισμα

ΑΡΑΙΩΣΗ



Με Epoxy Thinner
5 %

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό και
γαλάζιο



ΑΠΟΔΟΣΗ



Για μία στρώση

8-10 m²/L ανάλογα με
την απορροφητικότητα
της επιφάνειας

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή

1-2 h

Επαναβαφή

12h και όχι πάνω
από 2 μέρες

ΑΝΑΛΟΓΙΑ Α/Β

3 / 1 κ.ο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σετ - 3,5L	Α' Συστατικό	2,625 L
	Β' Συστατικό	875 mL



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για πισίνες από τσιμέντο αλλά και μεταλλικές επιφάνειες.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές χωρίς σκόνη, λάδια ή σαθρά υλικά .



Επιφάνειες ήδη βαμμένες με χρώματα ενός συστατικού πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά με διαλυτικά ή μηχανικά μέσα, ενώ χρώματα δύο συστατικών και γενικά λείες επιφάνειες να τρίβονται επιμελώς.



Νέες επιφάνειες από μπετόν ή τσιμεντοκονία πρέπει να βάζονται τουλάχιστον ένα μήνα μετά από την κατασκευή τους.

Σαν αστάρι χρησιμοποιείται το ίδιο το χρώμα αραιωμένο 10-15% με Epoxy Thinner.



ΒΗΜΑΤΑ

1

Ανακατεύουμε το Α' συστατικό και σταδιακά προσθέτουμε 5% Epoxy Thinner. Στη συνέχεια προσθέτουμε ολόκληρη την ποσότητα του Β' συστατικού και αναδεύουμε πολύ καλά για 3 λεπτά μέχρι πλήρους ομογενοποίησης. Το μίγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 5-10 λεπτά μετά την ανάμιξη των δύο συστατικών και μέσα σε διάστημα 4-6 ωρών (χρόνος ζωής μίγματος) για θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C και 20°C αντίστοιχα.

2

Εφαρμόζουμε δύο – τρεις στρώσεις με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.. Ο χρόνος επαναβαφής των στρώσεων είναι 12 ώρες και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 2 ημέρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία).

3

Η πισίνα μπορεί να γεμιστεί με νερό 7 ημέρες μετά την βαφή, όπου το χρώμα αποκτά τις τελικές του ιδιότητες.

TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH. Μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής/παγετού τις επόμενες 48 ώρες.
- Ρολά, πινέλα, πιστόλια καθαρίζονται

αμέσως μετά τη χρήση με Epoxy Thinner.
• Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.

- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών”. Οριακή τιμή **500 g/L**. Μέγιστη περιεκτικότητα **490 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

