

# ANTI-RUST PRIMER

## Αντισκωριακό Αστάρι Μεταλλικών Επιφανειών

Ταχυστέγνωτο αστάρι, με βάση συνδυασμό τροποποιημένων αλκυδικών ρητινών, με εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία. Αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για μεταλλικές επιφάνειες, προσφέρει ισχυρή πρόσφυση, καλυπτικότητα, ελαστικότητα και τέλειο άπλωμα.



### Πλεονεκτήματα:

- Υψηλή αντισκωριακή προστασία
- Ταχυστέγνωτο με μεγάλη καλυπτικότητα και ελαστικότητα

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



#### Ιξώδες

80 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

#### Πυκνότητα

1,48 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για μεταλλικές επιφάνειες

### ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Καφέ, Γκρι



### ΑΠΟΔΟΣΗ



#### Για μία στρώση

12-14 m<sup>2</sup>/L

#### Για δύο στρώσεις

6-7 m<sup>2</sup>/L

### ΑΡΑΙΩΣΗ



#### Έως 5%

- Για ρολό/πινέλο με διαλυτικό πινέλου T300
- Για πιστόλι με διαλυτικό πιστολιού T350

### ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή  
45-60 min

Για την εφαρμογή  
τελικού χρώματος  
20-24 h

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Καφέ, Γκρι

375 mL

750 ml

2,5 L

5 L



## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

### ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



**Οι επιφάνειες** πρέπει να καθαρίζονται με Διαλυτικό Πινέλου T300, να είναι στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο.



### ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1

Αραιώνουμε έως 5% με Διαλυτικό Πινέλου T300 για ρολό ή πινέλο ή T350 για πιστόλι και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

2

Εφαρμόζουμε μία ή δύο στρώσεις με ρολό, πινέλο ή πιστόλι.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ



Μετά από 20-24 ώρες αφού στεγνώσει πλήρως, η επιφάνεια λειάνεται με κατάλληλο γυαλόχαρτο, απομακρύνεται η σκόνη και εφαρμόζεται βερνικόχρωμα για μεταλλικές επιφάνειες:

- Βερνικόχρωμα νερού Aquavit PU Eco
- Βερνικόχρωμα διαλύτου Platinum PU, Verolac, Heavy Metal Silicon



### TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH. Μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής/παγετού τις επόμενες 48 ώρες.
- Ρολά, πινέλα καθαρίζονται με διαλυτικό πινέλου T300 και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό. Τα πιστόλια καθαρίζονται με διαλυτικό πιστολιού T350.

- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για

μελλοντική χρήση.

- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

## ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού”. Οριακή τιμή **500 g/L**. Μέγιστη περιεκτικότητα **449 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



**5°C-38°C**

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημιάς ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

**210.5589.400**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

