



| | | | |
|-------------------|---------|------|--------------|
| Συσκευασία | 0,75 Lt | 3 Lt | 10 Lt |
| Βάσεις | — | — | — |
| Matt | | | Gloss |

Περιγραφή

Διαφανές 100% ακρυλικό υπόστρωμα νερού για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται εύκολα, έχει πολύ καλή πρόσφυση, σταθεροποιεί την επιφάνεια, έχει μεγάλη διεισδυτικότητα και διευκολύνει το άπλωμα του τελικού χρώματος δίνοντάς του μια ομοιόμορφη επιφάνεια.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Διαφανές υπόστρωμα.
- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση.
- Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/EK.

Οδηγίες Εφαρμογής

Αραιώστε με νερό σε ποσοστό έως 300% κατ' όγκο και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση.

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Τυχόν τρύπες, σκασίματα ή ανομοιομορφίες του τοίχου πρέπει προηγουμένως να στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο ή Στόκο Σπατουλαρίσματος Δύο Συστατικών της Berling. Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 8°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Νέες επιφάνειες

Η προς βαφή επιφάνεια πρέπει αρχικά να τριφτεί με ένα σιλερόχαρτο για να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα και στη συνέχεια να βαφτεί με αστάρι ακρυλικού σε μία ή δύο επιστρώσεις. Στη συνέχεια η επιφάνεια επαναβάφεται μετά την πάροδο έξι ωρών εάν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν με οποιοδήποτε πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα σε δύο επιστρώσεις. Στην περίπτωση καινούριων σοβάδων ή τσιμεντών δεν ασταρώνουμε εάν δεν έχουν περάσει τουλάχιστον 3 - 4 εβδομάδες από την ημέρα εφαρμογή τους.

Παλαιές επιφάνειες

Στην περίπτωση ήδη βαμμένων ή στοκαρισμένων επιφανειών απαιτείται τρίψιμο αυτών με σιλερόχαρτο. Στη συνέχεια ασταρώνονται με αστάρι ακρυλικού της Berling σε μία ή δύο επιστρώσεις και έπειτα εφαρμόζεται οποιοδήποτε πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα σε δύο επιστρώσεις.

Μετά τη χρήση το εναπομένον χρώμα απομακρύνεται από τα εργαλεία βαφής και στη συνέχεια καθαρίζονται με σαπούνι και νερό. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

| |
|---|
| Φορέας: Συμπολυμερής διασπορά ακρυλικών εστέρων - στυρενίου. |
| Π.Ο.Ε.: 10gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος). |
| Στερεά: 26% ± 1. |
| Ειδικό βάρος: 1,02 ± 0,02gr/cm ³ (ISO 2811). |
| Ιξώδες: 90 - 100 K.U., 25°C (ASTM D562). |
| pH: 8,4 ± 0,2. |
| Απόδοση: 10 - 12m ² /lit, αναλόγως του τρόπου βαφής. |
| Διαλύτης: Νερό. |
| Αραιώση: Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 300% κατ' όγκον, αναλόγως του τρόπου βαφής. |
| Εφαρμογή: Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολλό. |
| Χρόνος στεγνώματος: Επιφανειακά από 2 έως 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία). |
| Επαναβαφή: Μετά την πάροδο 6 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία). |

Επισημάνσεις - Αποτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο και δεν απαιτούνται προειδοποιητικά μέτρα ασφαλείας. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεσή του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Μεταφορά

Δεν θεωρείται επικίνδυνο κατά την οδική μεταφορά σύμφωνα με τον κανονισμό ADR.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία ζ, Αστάρια, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 30gr/lit, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 10gr/lit (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Η ποιότητα των προϊόντων μας διασφαλίζεται από τα λειτουργικά συστήματα ISO 9001 & ISO 14001 που εφαρμόζει η εταιρεία. Οι παραπάνω πληροφορίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Παρόλα αυτά ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία δεν φέρνει καμία ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από λάθος εφαρμογή του προϊόντος ή μη ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση. Για οποιοδήποτε διευκρινήσεις επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα.

BERLING A.B.E.E. Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011,
τηλ.: +30 22620 31663, fax.: +30 22620 31293
www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης **801 11 62222**



Το χρώμα έχει Όνομα!