



YES ΑΚΡΥΛΙΚΟ

Υδατοδιάλυτο ακρυλικό χρώμα



Το χρώμα έχει Όνομα!

Σελίδες: 4

111003.03.2018



Συσκευασία
0,75L - 3L - 9L



Περιγραφή

Καλής ποιότητας υδατοδιάλυτο ακρυλικό χρώμα. Έχει υψηλή πρόσφυση, λευκότητα, ευκολία στην εφαρμογή, καθώς και αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών. Είναι κατάλληλο για χρήση σε όλων των ειδών τις κατάλληλα προετοιμασμένες εξωτερικές επιφάνειες και ειδικά για εμφανή μπετά, και όπου απαιτείται συχνό βάψιμο, όπως σχολεία, γυμναστήρια, ξενοδοχεία, γκαράζ κ.α.

Σκοπός Χρήσης

Βαφή εξωτερικών επιφανειών

• Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος

- Ματ φινίρισμα.
- Καλή καλυπτικότητα.
- Υψηλή απόδοση
- Καλή πρόσφυση
- Υψηλή λευκότητα
- Ευκολία στην εφαρμογή.
- Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό και σε Βάση Β για τη δημιουργία πλήθους αποχρώσεων με το σύστημα χρωματισμού της Berling.

Συσκευασία

0.75L - 3L - 9L

Βάσεις

Διατίθεται σε
λευκό και σε
Βάση Β



Αναδεύστε
κάλα πριν
τη χρήση



Απόδοση

Θεωρητική απόδοση :
7-10m²/lt



Χρόνος Στεγνώματος

Επιφανειακά από
2 έως 4 ώρες.



Εφαρμογή ρολιό



Εφαρμογή πινέλο



Απόδοση

Θεωρητική απόδοση : 7-10m²/lt, αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Παλιές και νέες εξωτερικές επιφάνειες

Προτεινόμενα πεδία εφαρμογής:

Νέες επιφάνειες

• Προετοιμασία

Για τέλεια αποτελέσματα σε νέες επιφάνειες συνιστάται αρχικά το σπατουλίσμα του τοίχου με Στόκο Σπατουλίσματος Δύο Συστατικών της Berling, ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής του.

2 επιστρώσεις

• Αστάρι

Ασταρώστε με αστάρι εξωτερικής χρήσης (όπως Fixateur, Super Primer, Αστάρι Ακρυλικό, Αστάρι Ακρυλικό Λευκό της Berling), ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής τους.

1 επίστρωση

• Τελική επίστρωση

Yes Ακρυλικό

2 επιστρώσεις.

Παλιές- ήδη βαμμένες επιφάνειες

• Προετοιμασία

Σε ήδη βαμμένες αλιλά υγιείς χωρίς σαθρά σημεία επιφάνειες δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία. Στην περίπτωση σαθρών επιφανειών πρέπει να γίνεται τρίψιμο αυτών με σιλικόχαρτο, στοκάρισμα όπου απαιτείται, και στη συνέχεια τρίψιμο των στοκαρισμένων επιφανειών.

• Αστάρι

Για παλιές υγιείς επιφάνειες δεν απαιτείται αστάρωμα.

1 επίστρωση

Για ήδη βαμμένες αλιλά σαθρές επιφάνειες, μετά την προετοιμασία που περιγράφηκε, ασταρώστε με αστάρι εξωτερικής χρήσης (όπως Fixateur, Super Primer, Αστάρι Ακρυλικό, Αστάρι Ακρυλικό Λευκό της Berling).

1 επίστρωση

Συσκευασία
0,75L - 3L - 9L



Βάσεις
Διατίθεται σε
λευκό και σε
Βάση B



Αναδεύστε
κάθε πριν
τη χρήση



Απόδοση
Θεωρητική απόδοση
7-10m²/lt



**Χρόνος
Στεγνώματος**
Επιφανειακά από
2 έως 4 ώρες.



Εφαρμογή
ρολή



Εφαρμογή
πινέλο



Για βαμμένες επιφάνειες οι οποίες έχουν υποστεί κιμωλίαση, σταθεροποιήστε με αστάρι διαλυτή Fixateur της Berling, πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

1 επίστρωση

Σε περίπτωση επιφανειών με αλκαλικά άλατα χρησιμοποιήστε αστάρι διαλυτού Super Primer της Berling, πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

1 επίστρωση

Τελική επίστρωση

Yes Ακρυλικό

2 επιστρώσεις.

Συνθήκες εφαρμογής

Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Μην εφαρμόζετε σε υγρές επιφάνειες ή όταν υπάρχει πιθανότητα βροχής εντός 24 ωρών.

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Τυχόν τρύπες, σκασίματα ή ανομοιομορφίες του τοίχου πρέπει προηγουμένως να στακάρονται με Ακρυλικό Στόκο ή Στόκο Σπατουλαρίσματος Δύο Συστατικών της Berling, ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής τους.

Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολιλό μετά από την κατάλληλη αραίωση.

• Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- **Ειδικό Βάρος:** 1,67 ± 0.03 gr/cm³ για το Λευκό (ISO 2811)
1,55 ± 0.03 gr/cm³ για τη Βάση Β (ISO 2811)
- **Χρωστικά:** Διοξειδίο του Τιτανίου
- **Ιξώδες:** 118-130 K.U., 25°C για το Λευκό
113-125 K.U., 25°C τη Βάση Β
- **pH:** 7,7-8,7
- **Βαθμός στιλπνότητας:** <3 units σε γωνία 60°
- **Απόδοση:** 7-10m²/lt, αναλόγως του τρόπου βαφής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας.
- **Συνολική ηλιακή ανακλαστικότητα:** 90.2% (ASTM G 173-03)
- **Στέγνωμα:** Επιφανειακά από 2 έως 4 ώρες.
(Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
- **Επαναβαφή:** Μετά την πάροδο 4- 6 ωρών.
(Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
- **Διαλύτης:** Νερό
- **Αραίωση:** Ως 15% κατ' όγκον, αναλόγως του τρόπου βαφής

Συσκευασία
0,75L - 3L - 9L



Βάσεις
Διατίθεται σε
λευκό και σε
Βάση Β



Αναδεύστε
κάθα πριν
τη χρήση



Απόδοση
Θεωρητική απόδοση
7-10m²/lt



Χρόνος
Στεγνώματος
Επιφανειακά από
2 έως 4 ώρες.



Εφαρμογή
ρολιλό



Εφαρμογή
πινέλο



Οδηγίες προφύλαξης-Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίψετε τα εκηλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτω, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.

Συσκευασία
0,75L - 3L - 9L



Βάσεις
Διατίθεται σε
λευκό και σε
Βάση B



Αναδεύστε
κάλα πριν
τη χρήση



Απόδοση
Θεωρητική απόδοση
7-10m²/lt



**Χρόνος
Στεγνώματος**
Επιφανειακά από
2 έως 4 ώρες.



Εφαρμογή
ρολή



Εφαρμογή
πινέλο



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Σελίδα 4 από 4

BERLING A.B.E.E.
Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011,
τηλ.: +30 22620 31633, fax.: +30 22620 31293
www.berling.gr / info@berling.gr Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών 801 11 62222



Το χρώμα έχει Όνομα!