



Μονωτικά & Στεγανωτικά ISOCRYL REPAIR WET APPLY

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 30.07.2018



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOCRYL REPAIR WET APPLY** είναι ελαστομερές στεγανωτικό που προσφέρει άμεση στεγανοποίηση σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες. Η ειδική παχύρρευστη ινο-οπλισμένη σύνθεσή του με βάση καθαρές ακρυλικές ρητίνες διαλύτου, προσφέρει εύκολη εφαρμογή με πινέλο ή σπάτουλα σε επείγουσες επισκευές στεγάνωσης ταρατσών ή άλλων επιφανειών. Εφαρμόζεται σε υγρές επιφάνειες και παρέχει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εφαρμογή σε 1 στρώση
- Δεν απαιτείται αστάρι στις περισσότερες περιπτώσεις
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε υγρές επιφάνειες και με βροχή
- Ελαστομερές με εξαιρετική πρόσφυση
- Άμεση στεγανοποίηση
- Ιδανικό για περιοχές με λιμνάζοντα νερά
- Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες σε θερμοκρασίες από -15°C - +70°C
- Εξοικονόμηση χρόνου και εργατικών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποιήσεις ειδικών σημείων ταρατσών, δωματίων και στεγών, που χρειάζεται να απλωθεί υλικό για την προστασία της υγρασίας όπως γωνίες, αρμοί, κεραμίδια, βάσεις μεταλλικής στήριξης, καπνοδόχους και κάθε μέρος στο οποίο δεν είναι εύκολη η εφαρμογή μονωτικού ταρατσάς και χρειάζεται πλούσιο υλικό για την κάλυψη επικίνδυνων και ελαττωματικών σημείων και ρωγμών.
- Στεγανοποιήσεις υδρορροών, μεταλλικών κορφαδών και καλύπτρων στέγης και γενικά δυσπρόσιτων σημείων.
- Είναι κατάλληλο για συνήθεις δομικές επιφάνειες, μπετόν, ασφαλτικά υλικά, τσιμεντοειδείς επιφάνειες, ξύλο, πέτρα, κεραμικά πλακίδια, τούβλα, σκληρό PVC, αφρό πολυουρεθάνης, τσιμεντοσανίδα, σοβά, γυαλί, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.
- Το ISOCRYL REPAIR WET APPLY είναι κατάλληλο για επιφάνειες που δεν υπάρχει κυκλοφορία πεζών. Σε περιπτώσεις που πρέπει να υπάρχει βατότητα πεζών πρέπει να προστατευθεί με κάποιο προστατευτικό υλικό όπως κεραμικά πλακίδια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

1. Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή από σκόνες, λιπαρές ουσίες, σαθρά υπολείμματα και να είναι δομικά σταθερή.
2. Αφαιρέστε φυτικούς οργανισμούς όπως βρύα και λειχήνες με σκληρή βούρτσα ή με λειαντικό μηχανήμα.
3. Οι περισσότερες επιφάνειες δεν χρειάζονται αστάρισμα.
4. Το ISOCRYL REPAIR WET APPLY μπορεί να εφαρμοστεί σε υγρές επιφάνειες αφού έχουν απομακρυνθεί οι ρύποι και κατά προτίμηση τα λιμνάζοντα νερά.

Εφαρμογή

1. Ανακατέψτε καλά το προϊόν πριν από την χρήση.
2. Απλώστε με πινέλο ή σπάτουλα κατευθείαν από την συσκευασία ομοιόμορφα σε μία ή δύο παχιές στρώσεις.
3. Βεβαιωθείτε ότι ρωγμές και ανοίγματα έχουν καλυφτεί πλήρως με παχιά στρώση υλικού. Το ISOCRYL REPAIR WET APPLY περιέχει ίνες που θα γεφυρώσουν και θα τα σφραγίσουν μόνιμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Με white spirit ή διαλυτικό νίτρου αμέσως μετά την εφαρμογή. Το πολυμερισμένο υλικό μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

ΑΠΟΔΟΣΗ

1 - 2 m²/Lt ανάλογα με την εφαρμογή
Κεκλιμένη στέγη: 1 στρώση 1 m²/Lt. Κεκλιμένη στέγη με λιμνάζοντα νερά: 2 στρώσεις 1 m²/Lt. Υδρορροές: 2 στρώσεις 1 m²/Lt.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση: Ακρυλικές ρητίνες διαλύτου

Μορφή: Παχύρρευστος πολτός

Χρώμα: Λευκό, γκρι & κεραμίδι

Οσμή: Χαρακτηριστική διαλυτών

Πυκνότητα: 1,08 ± 0,05 gr/ml ASTM D-1475

Ιξώδες: 200,000 ± 20,000 cps

Θερμοκρασία εφαρμογής: 5°C έως 35°C

Αρχικό στέγνωμα: 2 - 4 ώρες 20°C, 50% RH

Τελικό στέγνωμα: 24 - 48 ώρες 20°C, 50% RH

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία θ(Δ)) 500 gr/lit (2010) έτοιμο προς χρήση προϊόν. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 494 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C-35°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό, Γκρι, Κεραμίδι: 750ml

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Μονωτικά & Στεγανωτικά ISOCRYL REPAIR WET APPLY

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 30.07.2018

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
Λευκό 750ml	5178	5204094051787
Γκρι 750ml	5177	5204094051770
Κεραμιδί 750 ml	5206	5204094052067


ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Asp. Τοx. 1: H304 - Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς Carc. 1B: H350 - Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο Flam. Liq. 3: H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα Muta. 1B: H340 - Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείστε πυροσβεστήρας σκόνης ABC για τη κατάσβεση P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: Νάφθα (πετρελαίου), βαρύ προϊόν αλκυλίωσης; Διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), ελαφρό κλάσμα αρωματικών ενώσεων, < 0.1 % EC 200-753-7; Διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), μεσαία αλειφατική; Διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), ελαφρό κλάσμα αρωματικών ενώσεων

Μόνο για επαγγελματική χρήση

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



Evochem®

EVOCHEM A.E.
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

