

# VITEX CLASSIC

## Πλαστικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας

Το κορυφαίας ποιότητας πλαστικό χρώμα της Vitex, για εσωτερική χρήση, με βάση συμπολυμερείς ρητίνες.

Προσφέρει ασυναγώνιστη απόδοση και καλυπτικότητα και μέγιστη αντοχή στο συχνό πλύσιμο (Class 1, EN 13300/ISO 11998).

Απλώνει εξαιρετικά, δίνοντας μία άψογη, ομοιόμορφη και λεία ματ επιφάνεια, που καλύπτει αποτελεσματικά μικρές ατέλειες της επιφάνειας.

Είναι χαμηλής οσμής κατά την εφαρμογή διότι δεν περιέχει αμμωνία ή άλλες επικίνδυνες ουσίες όπως, αρωματικούς υδρογονάνθρακες,

ελεύθερη φορμαλδεΐδη, βαρέα μέταλλα ή αλκυλοφαινολαιθοξυλικές ενώσεις. Προσφέρει εξαιρετική λευκότητα και μία παλέτα βασικών χρωμάτων με λαμπερές και πλούσιες αποχρώσεις. Οι χιλιάδες ζωηρές και αναλλοίωτες αποχρώσεις αναβαθμίζουν αισθητικά τον χώρο.

Το Vitex Classic μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες οποιοδήποτε υλικού μετά από κατάλληλη προετοιμασία.



Χρώμα με υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο

### Πλεονεκτήματα:

- Ασυναγώνιστο σε απόδοση και καλυπτικότητα
- Υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο
- Εξαιρετική λευκότητα

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

#### Ιξώδες

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)



#### Πυκνότητα

1,46 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)  
για το λευκό

#### Στιλνότητα


< 5 μονάδες στις 85° (ISO 2813)

### ΑΠΟΔΟΣΗ



#### Για μία στρώση

15-18 m<sup>2</sup>/L



#### Για δύο στρώσεις

8-9 m<sup>2</sup>/L

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό	375 mL	750 mL	3 L	10 L	16 L
Βάσεις	1 L	3 L	10 L		
Βασικά χρώματα	180 mL	375 mL	750 mL	3 L	

### ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ματ

Σατινέ

Γυαλιστερό



Ματ Φινιρίσμα

### ΑΡΑΙΩΣΗ



Με νερό

8-10 %

### ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή

30-60 min

Επαναβαφή

3-4 h

### ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

# 4500+

Λευκό και χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων Vitex Coloring



### ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ



## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικές νέες επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά, τούβλα, γυψοσανίδες και παλιές βαμμένες επιφάνειες

Ιδανικό για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο για άψογο ομοιόμορφο και λείο ματ φινίρισμα.

### ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



**Οι επιφάνειες πρέπει** να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά. Σε ήδη βαμμένες χωρίς προβλήματα και σαθρά σημεία δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία και το Vitex Classic εφαρμόζεται κατευθείαν.

**Για το στοκάρισμα** των οπών και σπατουλάρισμα τυχόν ρωγμών χρησιμοποιείται Acrylic Putty ή Visto. **Παλιές υδροχρωματισμένες επιφάνειες** (με ασβέστη ή κόλλα) ασαρώνονται με Acrylan Unco Eco ή Durovit.

**Καινούργιες επιφάνειες** από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες, κ.λπ., καθώς και σπατουλαρισμένες ασαρώνονται με Primer 100% Ακρυλικό ή Acrylan Unco Eco.

**Επιφάνειες Λερωμένες** από νικοτίνη, καπνά, μαρκαδόρους, καφέδες και άλλα είδη λεκέδων ασαρώνονται με Blanco Eco ή Vitosin.

**Για μέγιστη καλυπτικότητα** σε σκούρες και έντονες (όπως μπλε, κόκκινες και κίτρινες) τελικές αποχρώσεις, στις επιφάνειες προς βαφή συνίσταται να εφαρμόζεται πρώτα PreColor Primer χρωματισμένο μέσω του συστήματος χρωματισμού Vitex Coloring ανάλογα με την τελική απόχρωση.



### ΒΗΜΑΤΑ

1

Αραιώνουμε 8-10% με νερό και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

2

Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

3

Επαναβάφουμε μετά από 3-4 ώρες.

### TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH.
- Το προϊόν πρέπει να χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού Vitex Coloring στην προτεινόμενη βάση χρωματισμού.
- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- Επιφάνειες βαμμένες με Vitex Classic

πλένονται χρησιμοποιώντας μαλακό σφουγγάρι με νερό και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων με απαλό, άχρωμο απορρυπαντικό, μετά την πάροδο τουλάχιστον τριών εβδομάδων από τη βαφή τους.

- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.

- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.
- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

## ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



"Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών"  
(Στιλπνότητα  $\leq 25@60^\circ$ ). Οριακή τιμή **30 g/L**  
Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος (έτοιμο προς χρήση) **15 g/L** ΠΟΕ

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



**5°C-38°C**

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

**210.5589.400**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

