

Platinum

Ριπολίνη πολυτελείας



Η Platinum είναι ριπολίνη πολυτελείας κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες, όπως παράθυρα, πόρτες, ντουλάπες, κ.α., καθώς και σε μεταλλικές επιφάνειες. Έχει εξαιρετική καλυπτικότητα και λευκότητα, μεγάλη ελαστικότητα, δουλεύεται εύκολα και προσφέρει θαυμάσιο φινίρισμα. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο πέρασμα του χρόνου, πλένεται και έχει αντοχή στο κιτρίνισμα.

- Ριπολίνη πολυτελείας
- Άψογο φινίρισμα
- Εξαιρετική λευκότητα

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται λευκό σε γυαλιστερό, σατινέ και ματ φινίρισμα, και σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων Colorfull της Vitex.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό	750 mL	2.5 L
Βάσεις	750 mL	2.5 L

ΑΠΟΔΟΣΗ

14 – 16 m²/L για κάθε επίστρωση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία **A/δ** "Εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο" Τύπος **Δ**): **300 g/L**. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **299 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, χωρίς λάδια ή σκουριές και να έχουν λειανθεί.

Οι ξύλινες επιφάνειες, μετά την κατάλληλη προεργασία (πέρασμα με συντηρητικό ξύλου Diaxyl Décor, στοκάρισμα, σπατουλάρισμα με Ακρυλικό Στόκο Οικοδομών και λείανση), ασταρώνονται με Βελατούρα. Στη συνέχεια, τρίβεται η επιφάνεια με κατάλληλο γυαλόχαρτο και απομακρύνεται η σκόνη.

Οι μεταλλικές επιφάνειες ασταρώνονται με αντισκωριακό αστάρι (Anti-Rust Primer, Μίνιο Νέου Τύπου ή Αστάρι Μετάλλων).

Οι μεταλλικές γυαλιστερές επιφάνειες (γαλβανισμένες, αλουμινίου, κ.λπ.) ασταρώνονται με Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών ή Wash Primer.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν αναδεύεται καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις με ρολό ή πινέλο με αραιώση 3% με Διαλυτικό Πινέλου T 300 ή πιστόλι airless με αραιώση 3% με Διαλυτικό Πιστολιού T 350. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C, μεγαλύτερες από 35°C και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%.



Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 3-4 ώρες και επαναβάφεται μετά από 20-24 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία). Επιφάνειες βαμμένες με Platinum πλένονται μετά την πάροδο 30 ημερών από τη βαφή τους.

Ρολά, πινέλα και λεκέδες στο πάτωμα καθαρίζονται με Διαλυτικό Πινέλου T 300 και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό. Τα πιστόλια καθαρίζονται με Διαλυτικό Πιστολιού T 350.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες	85 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)
Πυκνότητα	1,22 ± 0,02 Kg/L για το γυαλιστερό λευκό 1,31 ± 0,02 Kg/L για το σατινέ λευκό. 1,34 ± 0,02 Kg/L για το ματ λευκό. (ISO 2811)
Στιλπνότητα	> 90 μονάδες (Γυαλιστερό) 20 - 40 μονάδες (Σατινέ) < 15 μονάδες (Ματ) (ISO 2813)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C - 38°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.



ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 801 1000 800

T.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr