

Κόλλα ξύλου & χάρτου κρυσταλλιζέ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Κόλλα βάσεως PVA, για ισχυρές συγκολλήσεις υλικών από ξύλο και χαρτί. Πυκνόρρευστη, με ρύγχος ελεγχόμενης ροής, στο στέγνωμά της γίνεται διάφανη και χαρίζει καθαρές συγκολλήσεις, εύκολα και γρήγορα. Ίδανική για επισκευές, χειροτεχνίες και hobby κατασκευές, στο σχολείο, το σπίτι, το γραφείο. Άοσμη, άφλεκτη, μη τοξική, είναι φιλική στον χρήστη και το περιβάλλον.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η DUROSTICK HOBBY κολλάει γερά ξύλο, νοβοπάν, MDF, καπλαμά, κεραμικά, χαρτί, χαρτόνι, μακετόχαρτο, ταπετσαρία, φελιζόλ, φελλό κ.ά., μεταξύ τους ή και με άλλες επιφάνειες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρίστε από σκόνες και σαθρά υλικά τα προς συγκόλληση μέρη.

2. Εφαρμογή

Απλώστε ισόπαχα την κόλλα σε καθαρές και στεγνές επιφάνειες, χωρίς αραίωση. Μετά από 5

-10 λεπτά, φέρτε σε επαφή τα δύο μέρη που θέλετε να κολλήσετε και πρεσάρετέ τα σταθερά. Στις ξύλινες επιφάνειες χρησιμοποιήστε νταβίδια για 2-4 ώρες.

Η κόλλα αποκτά την πλήρη αντοχή της μετά από 24 ώρες. Δεν λεκιάζει.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δεν συνιστάται η εφαρμογή της κόλλας σε θερμοκρασίες κάτω των +8°C, ενώ όσο παραμένει νωπή, η θερμοκρασία δεν θα πρέπει να πέσει κάτω από τους + 4°C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Υπολείμματα κόλλας απομακρύνονται με καθαρό, βρεγμένο πανί ή σφουγγάρι, όσο η κόλλα είναι νωπή. Μετά την εφαρμογή, καθαρίζουμε τα εργαλεία και ξεπλένουμε τα χέρια μας με χλιαρό νερό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την απορροφητικότητα και τη φύση της επιφάνειας.



Κόλλα ξύλου & χάρτου κρυσταλλιζέ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται στην εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία της και φυλάσσεται προστατευμένη από συνθήκες καύσωνα και παγετού, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κασετίνα 20 φιαλίδια των 110gr

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συνθήκες μετρήσεων 23°C και 50% R.H.)

Σύσταση	Πυκνόρρευστο PVA
Χρώμα	Λευκό, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει
Ειδικό βάρος	1,07±0,06kg/lit
Στερεά κατά βάρος	45% w/w
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +8°C έως +35°C
Αντοχή σε απόσπαση	3,5 N/mm ² , μετά από 48 ώρες (μέτρηση σε μαλακά ξύλα)

Άφλεκτο, άοσμο, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.