



PETITE MATT

Άριστη ποιότητα, οικολογικό πλαστικό ματ χρώμα.

1.2

Σελίδες: 4

111151.4.B.17



Περιγραφή

Άριστη ποιότητα, οικολογικό, πλαστικό ματ χρώμα κατάλληλο για εσωτερικούς τοίχους και οροφές. Εφαρμόζεται πολύ εύκολα, έχει εξαιρετική καλυπτικότητα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε όλες τις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες και υψηλή λευκότητα. Η χαμηλή περιεκτικότητα του σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις το κάνει ιδανικό για χρήση σε παιδικά δωμάτια, νοσοκομεία, σχολεία και γενικά κλειστούς χώρους με περιορισμένο αερισμό.

Σκοπός χρήσης

Βαφή εσωτερικών τοίχων και οροφών

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- > Full matt φινιρίσμα.
- > Εξαιρετική καλυπτικότητα και απόδοση.
- > Πολύ καλή πρόσφυση.
- > Μεγάλη αντοχή στο συχνό πλύσιμο.
- > Υψηλή λευκότητα.
- > Πολύ μεγάλη ευκολία στην εφαρμογή.
- > Σχεδόν άσπρο.
- > Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.
- > Πλήρως τι περιβαλλοντικές απαιτήσεις οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Αρ Μητρώου EL/044/001).

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό και σε τρεις βάσεις χρωματισμού (Βάση Α, Βάση Β και Βάση C), για την δημιουργία χιλιάδων αποχρώσεων με το σύστημα χρωματισμού της Berling.

Απόδοση

Θεωρητική απόδοση: 11 - 13m²/lt, για τελειωμένη επιφάνεια και καλυπτικότητα 98%. (ISO 6504/1), 15-17m²/lt, ανά επίστρωση.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Παλιές και Νέες εσωτερικές επιφάνειες / Προτεινόμενα πεδία εφαρμογής:

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| Εσωτερική Τοιχοποιία | | |
| Νέες επιφάνειες | | |
| Προετοιμασία | Για τέλεια αποτελέσματα σε νέες επιφάνειες συνιστάται αρχικά το σπατουλάρισμα του τοίχου με Στόκο Σπατουλαρίσματος Δύο Συστατικών της Berling, ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής του. | 2 επίστρωσεις |

Συσκευασία:
0,375lt (λευκό)
0,75lt / 3lt / 9lt



Βάσεις:
A / B / C



Αναδέυστε καλά πριν τη χρήση



Απόδοση:
11 - 13m²/lt



Χρόνος στεγνωματος:
1 - 2 ώρες (επιφανειακά)



Εφαρμογή:
Με ρολότι



Εφαρμογή:
Με πινέλο



| | | |
|---------------|--|-------------|
| Αστάρι | Ασταρώστε με μικρονιζέ αστάρι νερού Nature Aquafix ή Αστάρι Ακρυλικού Λευκό (το οποίο μπορεί να χρωματιστεί με το σύστημα χρωματισμού της Berling), ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής τους. | 1 επίστρωση |
|---------------|--|-------------|

| | | |
|-------------------------|--------------|---------------|
| Τελική επίστρωση | Petite Matt. | 2 επιστρώσεις |
|-------------------------|--------------|---------------|

Παλιές- ήδη βαμμένες επιφάνειες

| | | |
|---------------------|--|--|
| Προετοιμασία | Σε ήδη βαμμένες αλλιά υγείς χωρίς σαθρά σημεία επιφάνειες, δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία. Στην περίπτωση στοκαρισμένων επιφανειών απαιτείται τρίψιμο αυτών με σιλικόχαρτο. | |
|---------------------|--|--|

| | | |
|---------------|--|-------------|
| Αστάρι | Για επιφάνειες στοκαρισμένες και επιφάνειες που έχουν υποστεί κηρωλίωση ή είναι καλυμμένες με υδρόχρωμα ή ασβέστη απαιτείται να ασταρώνονται αρχικά με αστάρι νερού Nature Aquafix. Εάν η επιφάνεια είναι λερωμένη από καπνιά, καυσαέρια ή άλλους οικιακούς ρύπους απαιτείται το αστάρωμά της με αστάρι Nature Aquasil της Berling, πριν την εφαρμογή του προϊόντος. | 1 επίστρωση |
|---------------|--|-------------|

| | | |
|-------------------------|--------------|---------------|
| Τελική επίστρωση | Petite Matt. | 2 επιστρώσεις |
|-------------------------|--------------|---------------|

Επιφάνειες γυψοσανίδας

Νέες επιφάνειες

| | | |
|---------------------|--|---------------|
| Προετοιμασία | Εάν απαιτείται, σπατουλιάρετε με Στόκο Σπατουλιάρισματος Δύο Συστατικών της Berling, ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής του. | 2 επιστρώσεις |
|---------------------|--|---------------|

| | | |
|---------------|--|-------------|
| Αστάρι | Ασταρώστε με Αστάρι Γυψοσανίδας της Berling, ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής του. | 1 επίστρωση |
|---------------|--|-------------|

| | | |
|-------------------------|--------------|---------------|
| Τελική επίστρωση | Petite Matt. | 2 επιστρώσεις |
|-------------------------|--------------|---------------|

Παλιές- ήδη βαμμένες επιφάνειες

| | | |
|---------------|---|-------------|
| Αστάρι | Σε περίπτωση ήδη βαμμένων αλλιά υγειών επιφανειών δεν απαιτείται αστάρωμα. Για ήδη βαμμένες επιφάνειες που εμφανίζουν σαθρά σημεία, ασταρώστε με μικρονιζέ αστάρι Nature Aquafix της Berling. Εάν η επιφάνεια είναι λερωμένη από καπνιά, καυσαέρια ή άλλους οικιακούς ρύπους απαιτείται το αστάρωμά της με αστάρι Nature Aquasil της Berling πριν την εφαρμογή του προϊόντος. | 1 επίστρωση |
|---------------|---|-------------|

| | | |
|-------------------------|-------------|---------------|
| Τελική επίστρωση | Petite Matt | 2 επιστρώσεις |
|-------------------------|-------------|---------------|

Συνθήκες εφαρμογής

Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 8°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 75%.

Οδηγίες εφαρμογής

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Τυχόν τρύπες, σκασίματα ή ανομοιομορφίες του τοίχου πρέπει προηγουμένως να στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο ή Στόκο Σπατουλιάρισματος Δύο Συστατικών της Berling, ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής τους. Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό μετ' από την κατάλληλη αραίωση.

Συσκευασία:
0,375lt (λευκό)
0,75lt / 3lt / 9lt



Βάσεις:
A / B / C



Αναδεύστε
καλά πριν τη
χρήση



Απόδοση:
11 - 13m²/lt



**Χρόνος
στεγνωματος:**
1 - 2 ώρες (επιφανειακά)



Εφαρμογή:
Με ρολό



Εφαρμογή:
Με πινέλο



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| | |
|----------------------------|--|
| Χρωστικά | Διοξειδίο του τιτανίου. |
| Πληρωτικά υλικά | Ανθρακικό ασβέστιο, ταψίκ, γη διατόμων, καοφλίνς. |
| Π.Ο.Ε. | 10gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτυκτών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος). |
| Ειδικό Βάρος | 1,40 ± 0,03gr/cm ³ (ISO 2811) (για το ρευστό). |
| Ιξώδες | 90-105 Κ.Υ., 25 ⁰ C (ASTM D562) (για το ρευστό). |
| pH | 7,7-8,7 |
| Απόδοση | 11 - 13m ² /lit, για τελειωμένη επιφάνεια και καλυπτικότητα 98%. (ISO 6504/1). 15-17m ² /lit, ανά επίστρωση. |
| Βαθμός στιλπνότητας | 2 - 2,8 μονάδες σε γωνία 60°. |
| Διαλύτης | Νερό. |
| Αραίωση | Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό 10 - 15% κατ' όγκον, αναλόγως του τρόπου βαφής. |
| Εφαρμογή | Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολιλό. |
| Χρόνος στεγνώματος | Επιφανειακά από 1 έως 2 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία). |
| Επαναβαφή | Μετά την πάροδο 6 ωρών, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία). |

Συσκευασία:
0,375lt (ρευστό)
0,75lt / 3lt / 9lt



Βάσεις:
A / B / C



Αναδεύστε
καλά πριν τη
χρήση



Απόδοση:
11 - 13m²/lt



**Χρόνος
στεγνώματος:**
1 - 2 ώρες (επιφανειακά)



Εφαρμογή:
Με ρολιλό



Εφαρμογή:
Με πινέλο



ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία α, Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 30gr/lit, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 10gr/lit (έτοιμο προς χρήση προϊόντος).

Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.

Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίψετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτω, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Συσκευασία:
0,375lt (βευκό)
0,75lt / 3lt / 9lt



Βάσεις:
A / B / C



Αναδεύστε
καλά πριν τη
χρήση



Απόδοση:
11 - 13m²/lt



**Χρόνος
στεγνωματος:**
1 - 2 ώρες (επιφανειακά)



Εφαρμογή:
Με ρολί



Εφαρμογή:
Με πινέλο



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακράχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS.

Ος παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκλήθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Σελίδα 4 από 4
111151/V2

BERLING A.B.E.E.
Βιομηχανία Χρωμάτων

Ονόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011,
τηλ.: +30 22620 31663, fax.: +30 22620 31293
www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης 801 11 62222



Το χρώμα έχει Όνομα!