



...και κολλήσατε !!!

ΒΑΦΕΤΑΙ
(ακόμα και νωπό)

TURBO.FIX

ΚΟΛΛΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΜΟΝΩΣΗΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ



φιλικά στο περιβάλλον

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



TURBO-FIX

ΚΟΛΛΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΜΟΝΩΣΗΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Χαρακτηριστικά:

Υλικό κόλλησης, συναρμολόγησης, μόνωσης και στεγανοποίησης, ενός συστατικού με βάση υψηλής ποιότητας MS πρεπολυμέριο. Με ελαστικότητα και δυνατότητα να βιάφεται. Για ελαστικές κολλήσεις, σφραγίσματα και στεγανοποιήσεις σε λείες και ανώμαλες επιφάνειες, πάνω σε αλουμίνιο, γυμνά -επιμεταλλωμένα- χρωματιστά μέταλλα και λαμαρίνες, πολυουρεθάνη, εποξειδικές ρητίνες, πολυεστέρα, ακρυλικά, πολυκαρβονικά υλικά, σκληρό PVC, πλεξιγκλάς, καουτσούκ, ελαστικά υλικά, ξύλα, MDF, μελαμίνη και υλικά όπως: γυαλί, μάρμαρο, πλακάκια, κεραμικά, πορσελάνη, ορυκτά υλικά δόμησης, κ.α.

Τεχνικά Στοιχεία:

Βάση: Υψηλής ποιότητας MS πρεπολυμέριο, σκληρούμενο στην υγρασία.

Χρώμα: λευκό, διαφανές, μαύρο, γκρι, καφέ.

Πυκνότητα: περίπου 1,55g/cm³

Στερεότητα: πασσοειδές, με καλή σταθερότητα

Δημιουργία μεμβράνης: περίπου 10 λεπτά*

Ταχύτητα σκλήρυνσης:

περίπου 3mm σε 24 ώρες*

Σκληρότητα κατά Shore A DIN 53505:

Χρωματιστές: 60 - Διαφανής: 41

Αντοχή σε εφελκυσμό DIN 53504: Χρωματιστές: περίπου 2,1 N/mm²

Διαφανής: περίπου 2,5 N/mm²

Διαστολή θραύσης DIN 53504: Χρωματιστές: περίπου 300%

Διαφανής: περίπου 400%

Τιμή τάσης 100% DIN 53504: Χρωματιστές: περίπου 1,3 N/mm²

Διαφανής: περίπου 0,9 N/mm²

Βαφή μετά το στέγνωμα: Ναι

Οσμή: άοσμη

Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης: περίπου 12 μήνες

Συνθήκες αποθήκευσης: ξηρό περιβάλλον στους +10°C έως +25°C

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +40°C

Αντοχή σε θερμοκρασίες: Χρωματιστές -40°C έως +90°C και για

10' +200°C - Διαφανής -40°C έως +80°C και για 30' +180°C

Ευαισθησία στο ψύχος: όχι

Εύφλεκτο: όχι

Χαρακτηρισμός εύφλεκτου υλικού: δεν υπάρχει τέτοια καταχώρηση

* οι τιμές αυτές μετρήθηκαν στους +23°C και με σχετική υγρασία αέρα 50%

Εφαρμογές:

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις: για στήριξη πλαστικών και μεταλλικών καναλιών, καλωδίων, ηλεκτρολογικών κουτιών και πινάκων.

Αλουμινοκατασκευές - Πολυκαρβονικά: για στήριξη, στεγανοποίηση, συναρμολόγηση, μόνωση σε πλαίσια αλουμινίου με αλουμίνιο, γυαλί, πλεξιγκλάς, πολυκαρβονικά.

Είδη υγιεινής - Μπάνια - Νεροχύτες: για στεγανοποίηση αρμών σε μπανιέρες, στήριξη λεκανών και αξεσουάρ μπάνιου, κόλληση πλακιδίων.

Ξυλουργικά - Επιπλοποιία: για στεγανοποίηση σε πάγκους κουζίνας με νεροχύτες και πλακάκια, στήριξη αρμοκάλυπτων και σοβατεπιών.

Υαλουργία - Καθρεπτοποιία: για στήριξη καθρεπτών, συγκόλληση υαλοπινάκων, στεγανοποίηση γυάλινων κατασκευών.

Ναυτιλιακά: για κατασκευή, επενδύσεις, συντήρηση και επισκευή πλοίων και σκαφών αναψυχής.

Αυτοκινητοβιομηχανία: για ελαστική κόλληση και μόνωση σε κινητά μέρη αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.

Οικοδομικές εργασίες: για στοκαρίσματα, γεμίσματα, στεγανοποιήσεις, μονώσεις, κατασκευές και επιδιορθώσεις.

Οδηγίες Χρήσεως:

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές. Αφού τρυπήσουμε το σωληνάριο, απλώνουμε την **TURBO-FIX ΚΟΛΛΑ** σε γραμμές ή ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Το πάχος της κόλλας εξαρτάται από την επιφάνεια των υλικών που πρόκειται να κολληθούν. Προσαρμόστε τη σύνδεση μέσα σε 7 λεπτά.

Καθαρισμός:

Συνιστούμε το **TURBO ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ** και άλλα κοινά διαλυτικά καθαρισμού όπως οινόπνευμα, νέφτι, white spirit, διαλυτικό νίτρου, πετρέλαιο κ.α. Η κόλλα που θα περισσέψει μπορεί να κοπεί με σπάτουλα ή μαχαίρι.

 **ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.**
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

...και κολλήσατε !!!

Αποκλειστική Αντιπροσωπεία - Εισαγωγή για Ελλάδα και Κύπρο:
ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. | Μπουμπουλίνας 6 | GR 142 34 Νέα Ιωνία | Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 2713.333 | Fax: +30 210 2710.888
www.dialinas.gr | email: info@dialinas.gr

ΛΕΥΚΟ



98444

ΔΙΑΦΑΝΕΣ



98445

ΜΑΥΡΟ



98446

ΓΚΡΙ



98447

ΚΑΦΕ



98448