

VISTO READY SMOOTH

Έτοιμος Στόκος Σπατουλαρίσματος

Έτοιμος προς χρήση λευκός λεπτόκοκκος στόκος φινιρίσματος μεγάλων επιφανειών σε μορφή πάστας, κατάλληλος για εφαρμογή σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές από σοβά, γυψοσανίδα ή μπετόν όπου απαιτείται τέλεια επιφάνεια φινιρίσματος (με έντονο φωτισμό, τεχνοτροπίες κλπ). Στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται πολύ εύκολα δημιουργώντας μία πολύ λεία, ομοιόμορφη και συνεκτική επιφάνεια, έτοιμη για βαφή με πλαστικά χρώματα ή ριπολίνες. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και σε πάρα πολύ λεπτή στρώση.



Πλεονεκτήματα:

- Έτοιμος προς χρήση
- Εφαρμόζεται και τρίβεται πολύ εύκολα
- Καλύπτει τέλεια
- Δημιουργεί τέλεια και βελούδινη επιφάνεια
- Ιδανικό για χώρους με έντονο φωτισμό και τεχνοτροπίες
- Αποθηκεύεται μετά το άνοιγμα
- Καθαρή εφαρμογή χωρίς σκόνη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ



1 Kg/m² για
0,5 mm
πάχους
στρώσης


ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή
2-3 h

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό

5 kg

18 kg



CE

VITEX A.E.
ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ Τ.Θ. 139 - Τ.Κ. 19 300
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
VISTO READY SMOOTH
17
DoP No : VIT-CPR-0031.1

Type 2A -EN 13963
Υλικά αρμών για γυψοσανίδες

Αντίδραση στη φωτιά A2-s1,d0

Αντοχή στην κάμψη >70 N

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για το σπατουλάρισμα επιφανειών από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα σε εσωτερικούς χώρους.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΒΗΜΑΤΑ

1

Ο στόκος είναι έτοιμος προς χρήση. Αναδεύουμε καλά πριν τη χρήση και αραιώνουμε εφόσον χρειάζεται.

2

Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με σπάτουλα ή πιστόλι airless και αφήνουμε να στεγνώσει.

3

Εφαρμόζουμε τη δεύτερη στρώση μετά από 4-6 ώρες σταυρωτά. Τρίβουμε μετά από 3-4 ώρες με γυαλόχαρτο Νο 200 ή μεγαλύτερο και καθαρίζουμε την επιφάνεια.

TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH.
- Μετά την εφαρμογή του στόκου, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνη ή απορρυπαντικό.
- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον

υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημιά ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

