

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

## Betofix<sup>®</sup> Waterstop

### Ψυχροπλαστικό χρώμα με αντοχή σε αρνητικές πιέσεις

#### Περιγραφή Προϊόντος

Εφαρμόζεται σε υγρές επιφάνειες από σοβά ή μπετόν, υπόγεια, τοιχία και χώρους κλιματιζόμενους με εμφανή υγρασία.

#### Ιδιότητες

- Είναι απλό στην εφαρμογή χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα στην προετοιμασία της επιφάνειας
- Παρέχει ομοιόμορφη σταθερή εμφάνιση με μεγάλη πρόσφυση ακόμη και σε πορώδη ή πολύ αλκαλικά υποστρώματα
- Μετά το στέγνωμα αντέχει σε μεγάλες αρνητικές πιέσεις
- Αντέχει στο πλύσιμο με απορρυπαντικά
- Δεν κίτρινίζει

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Περιγραφή	Ακρυλικό χρώμα βάσεως διαλύτου
Πυκνότητα (25 <sup>ο</sup> C)	1,42 kg/l
Χρόνος στεγνώματος (25 <sup>ο</sup> C)	4-5 ώρες
Κατανάλωση	500gr/m <sup>2</sup> για δυο στρώσεις.
Χρόνος επαναβαφής (25 <sup>ο</sup> C)	24 ώρες
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5 <sup>ο</sup> C έως +35 <sup>ο</sup> C

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX<sup>®</sup> A.E.B.E. Όμως η NEOTEX<sup>®</sup> A.E.B.E. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της NEOTEX<sup>®</sup> για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο.

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

## Betofix<sup>®</sup> Waterstop

### Οδηγίες Εφαρμογής

**Προετοιμασία επιφανειών:** Στις νέες επιφάνειες δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Στις παλαιές επιφάνειες απαιτείται αφαίρεση των υφιστάμενων χρωμάτων στον σοβά ή στο μπετό για την επίτευξη καλύτερης πρόσφυσης ενώ αν υπάρχει υγρασία η επιφάνεια πρέπει να στεγνώσει.

**Εφαρμογή:**

Εφαρμόζεται μετά από καλή ανάδευση με πινέλο ή ρολό, αραιωμένο (10-15%) με διαλυτικό **Neotex 1080**.

### Ιδιαίτερες συστάσεις

Εάν υπάρχει μεγάλη αρνητική πίεση νερών πρώτα εφαρμόζεται κονία **Neopress<sup>®</sup>** ενισχυμένη με γαλάκτωμα **Revinex<sup>®</sup>** με δημιουργία στομιών ανακούφισης και μετά το κλείσιμο αυτών εφαρμόζεται το **Betofix<sup>®</sup> Waterstop**.

### Αποχρώσεις

Λευκό

### Συσκευασία

Δοχεία των 1kg και 5kg

### Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό **Neotex 1080**.

### Αφαίρεση κηλίδων

Όσο είναι νωπό με το παραπάνω διαλυτικό. Αν έχει σκληρυνθεί με διαβρωτικό χρωμάτων ή με μηχανική αφαίρεση.

### Συνθήκες Αποθήκευσης / Διάρκεια Ζωής

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές και δροσερές συνθήκες, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.